Sikaflex[®]-212 ND

Der niedermodulige Kleb-/Dichtstoff

Technische Eigenschaften

1-K Polyurethan
grau
feuchtigkeitshärtend
ca. 1,25 kg/l
gut
5 - 40°C
ca. 2,5 Std.
2 mm / 24 Std.
ca6%
ca. 25
ca. 0,3 N/mm ²
ca45 °C
-40°C bis +80°C
9 Monate

^{1) 23°}C / 50% r.Lf.

Beschreibung

Sikaflex®-212 ND ist ein hochwertiger 1-Komponenten-Polyurethan Kleb-/Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.

Sikaflex®-212 ND wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Produktvorteile

- 1-komponentig
- elastisch
- niedermodulig
- geruchsarm
- alterungs- und witterungsbeständig
- zeichnet sich beim Kleben von dünnen Materialien nicht ab
- vibrationsdämpfend
- nicht korrosiv
- überlackierbar
- schleifbar
- zeigt ein breites Haftspektrum
- silikonfrei

Anwendungsbereich

Sikaflex®-212 ND ist besonders für Abdichtungen und unterstützende Verklebungen mit dünnen Materialien geeignet, da sich aufgrund des niedrigen Moduls, Tragstrukturen weniger abzeichnen: z.B. Busseitenteile.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.



Härtungsmechanismus

Die Vernetzungsreaktion von Sikaflex®-212 ND erfolgt mit Luftfeuchtigkeit. Bei niedriger Temperatur ist der Wassergehalt der Luft geringer und die Vernetzungsreaktion verläuft etwas langsamer.

Chemische Beständigkeit

Sikaflex[®]-212 ND ist <u>beständig</u> gegen Wasser, Meer-, Kalkwasser und öffentliche Abwässer sowie gegen schwache Säuren und Laugen, <u>kurzzeitig beständig</u> gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle, <u>nicht beständig</u> gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel

Die Informationen sind nur Anhaltspunkte. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Angaben zur Vorbereitung von Werkstoffoberflächen finden Sie in unserer Vorbehandlungstabelle. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Verarbeitung

<u>Beutel</u> in die Verarbeitungspistole einlegen und Clip abschneiden. Düsenspitze entsprechend der Fugenbreite zuschneiden und die Kleb-/Dichtmasse mit einer geeigneten Druckluft-, Akku- oder Handpistole luftfrei in die Fuge eintragen.

Angebrochene Gebinde müssen innerhalb kurzer Zeit verarbeitet werden.

Die Verarbeitungstemperatur darf 5°C nicht unter- bzw. 40°C nicht überschreiten. Die optimale Temperatur von Material und Werkstoff liegt zwischen 15°C und 25°C.

Abglätten

Das Abglätten muss innerhalb der Hautbildezeit des Klebstoffes erfolgen. Zum Abglätten empfehlen wir Sika[®] Abglättmittel N. Andere Abglättmittel müssen auf ihre Eignung überprüft werden

Entfernung

Nicht ausgehärtetes Sikaflex®-212 ND kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika[®] Remover-208 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Hände/Haut sollten sofort mit Sika[®] Handclean oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden. Keine Lösemittel verwenden!

Überlackieren

Das Überlackieren bei Sikaflex®-212 ND wird nicht empfohlen. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie jedoch auf Anfrage.

Weitere Informationen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Vorbehandlungstabelle
- Allg. Richtlinien zur Verarbeitung von Sikaflex[®] Kleb- und Dichtstoffen

Gebinde

Ocbinde		
Beutel	600 ml	

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte varijeren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen. sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produkt Datenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen: www.sika-industry.de, E-Mail: industry@de.sika.com www.sika.com

Sika Deutschland GmbH Kleb- und Dichtstoffe Industrie Stuttgarter Straße 139 72574 Bad Urach Deutschland Tel. +49 7125 940-761 Fax +49 7125 940-763







