

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Primer FPO

Grundierung für FPO- Kunststoffabdichtungsbahnen im Abdichtungssystem Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail

BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid Primer FPO ist ein 1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer.

ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid Primer FPO ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Primer für den Verbund zwischen Sikalastic®-722/-722 Detail und z.B. Sarnafil® FPO Kunststoffbahnen (Basis PP) für Flächenabdichtungen und zur Ausbildung von An- und Abschlüssen (Detailing).

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Schnelle und einfache Applikation
- Geringer Verbrauch

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Metallgebinde	0,8 kg
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Produktionsdatum, im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.	
Lagerbedingungen	Trockene Lagerung in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung zwischen +5 °C und +30 °C.	
Dichte	0,91 g/m ³	
Ergiebigkeit	Einmaliger Materialauftrag mit ca. 0,05 kg/m ²	
Lufttemperatur	min. +5 °C / max. +35 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 90 %	
Untergrundtemperatur	min. +5 °C / max. +35 °C	

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Bevor das Abdichtungssystem Sikalastic®-722/-722 Detail auf den Sikalastic® Rapid Primer FPO aufgetragen werden, sind folgende Wartezeiten einzuhalten:

<u>Untergrundtemperatur</u>	<u>Min. Wartezeit</u>	<u>Max. Wartezeit</u>
+23 °C	ca. 30 Minuten	max. 6 Stunden
50 % rel. Luftfeuchte		
+5 °C	ca. 60 Minuten	max. 6 Stunden
50 % rel. Luftfeuchte		

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche der FPO Bahnen muss sauber, trocken, frei von Öl, Fett, Salzen, Silikonen und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Alle Oberflächen sind mit Sikalastic® Rapid Reiniger zu reinigen. Der Sikalastic® Rapid Reiniger muss min. 15 Minuten abfließen.

Referenzuntergrund sind Sarnafil® FPO Kunststoffabdichtungsbahnen auf Basis PP. Bei anderen FPO Bahnen (Basis PP) sind lokale Haftungsversuche in Rücksprache mit der Sika® Anwendungstechnik erforderlich.

VERARBEITUNG

Sikalastic® Rapid Primer FPO wird in einem Arbeitsgang auf die gereinigte Oberfläche aufgetragen. Es ist sicherzustellen, dass der Primer den Untergrund vollständig und in gleichmäßiger Schichtdicke bedeckt. Vor Gebrauch das Gebinde ca. 2 Minuten schütteln. Das Gebinde direkt nach der Anwendung wieder fest verschliessen.

Bei Verwendung geeignete Schutzausrüstung tragen. Bei der Anwendung in geschlossenen Räumen für ausreichende Lüftung sorgen.

Die Primeroberfläche muss vor Auftrag des Sikalastic®-722/-722 Detail Systems klebefrei sein.

Lösemittelbeständige Pinsel oder Rollen verwenden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung



PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Primer FPO
Juni 2022, Version 01.02
02091540200000013

SikalasticRapidPrimerFPO-de-DE-(06-2022)-1-2.pdf