

PRODUKTDATENBLATT

Sika® FloorJoint PD

Vorgefertigtes Bodenfugen-Anschlussstück aus Polymer-Verbundwerkstoff

BESCHREIBUNG

Sika® FloorJoint PD ist ein vorgefertigtes, kohlefaser-verstärktes Polymer-Bodenfugen-Paneel mit extrem hoher mechanischer Belastbarkeit. Aufgrund des gewellten Fugendesigns wird eine verbesserte Belastbarkeit erzielt und die Vibrationsanfälligkeit unter Verkehrsbelastung durch PKW's und Flurförderfahrzeugen wird verringert. Das Profil ist auf beiden Seiten mit einem vertieften Flansch versehen, um mit Sikafloor® Bodenbeschichtungen niveaugleich anschließen zu können.

ANWENDUNG

Sika® FloorJoint PD ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Bodenfugen-Paneel für Neubau und Sanierung von Fugen in Betonböden mit normaler bis mittlerer Belastung, z.B. Parkhäuser, Tiefgaragen, Lager- und Montagehallen, Werkstätten, Krankenhäuser, Schulen und Geschäfte. Besonders geeignet für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie sowie Ausstellungsräumen, Produktionsbetriebe, Werkstätten usw.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Metallfrei, keine Korrosion möglich
- Nahezu vibrationsfrei beim Überfahren
- Wasserdicht (in Verbindung mit dem Sikadur-Combiflex® TF Abdichtungssystem)
- Ähnlicher Ausdehnungskoeffizient wie Kunstharzböden
- Kurze Betriebsunterbrechung bei Fugeneinstandsetzung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Keine Unebenheit, extra flach
- Einfacher Einbau
- Einfache Reparatur
- Chemisch und mechanisch beständig
- 24 Stunden nach Einbau belastbar
- Kann mit vielen Sikafloor Systemen überarbeitet werden
- Schleifbar

PRÜFZEUGNISSE

- Brandklassifizierung nach DIN EN 13501-1, Prüfinstitut Hoch

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyurethan (PUR)	
Lieferform	Gewicht	ca. 10 kg/Stück
	EU-Palettenlieferung	84 Stück
	Formteile	Kreuz-Formteil
		Abmessungen = 50 x 50 x 2 cm (Lx-BxH), Gewicht = ca. 6,0 kg
	T-Formteil	
	Abmessungen = 50 x 37 x 2 cm (Lx-BxH), Gewicht = ca. 5,1 kg	
	L-Formteil	
	Abmessungen = 37 x 37 x 2 cm (Lx-BxH), Gewicht = ca. 4,0 kg	
Aussehen/Farbtone	ca. RAL 7037 Staubgrau	
Lagerfähigkeit	Vom Tag der Produktion an 3 Jahre in original verschlossener Verpackung.	
Lagerbedingungen	In original verschlossener Verpackung, unter trockenen Bedingungen, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.	
Abmessungen	Profillänge	1200 mm
	Profilbreite	250 mm
	Profilhöhe	15/20 mm
	Fugenbewegung horizontal	40 mm (-5/+35)
	Max. Fugenbreite	60 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfestigkeit	60 N/mm ²	(14 Tage, +23 °C, 50 % r.F.)	(ONR 23303)
Brandverhalten	B _(fi) -s1	(Polymer-Verbundwerkstoff Sika® FloorJoint PD)	(EN 13501-1)
Chemische Beständigkeit	Beständig gegen viele Chemikalien. Bitte fragen Sie unsere Technische Abteilung.		
Fugenkonstruktion	Spalten/ Fugenbreite ¹	Positive Fugenbewegung ^{2,4}	Negative Fugenbewegung ³
	0 mm	+40,0 mm	0 mm
	5 mm	+37,5 mm	-5 mm
	10 mm	+35,0 mm	-5 mm
	15 mm	+32,5 mm	-5 mm
	20 mm	+30,0 mm	-5 mm
	25 mm	+27,5 mm	-5 mm
	30 mm	+25,0 mm	-5 mm
	35 mm	+22,5 mm	-5 mm
	40 mm	+20,0 mm	-5 mm
	45 mm	+15,0 mm	-5 mm
	50 mm	+10,0 mm	-5 mm
	55 mm	+5,0 mm	-5 mm
	60 mm	0,0 mm	-5 mm

¹ Breite der Gebäudefuge im Beton unterhalb des Sika® FloorJoint PD während der Installation.

² Die positive Fugenbewegung ist die Distanz, um die sich die Gebäudefuge im Vergleich zum ursprünglichen Wert während der Installation öffnen kann. Die maximale Kapazität der positiven Fugenbewegung darf nicht

überschritten werden, da die Zahnung von Sika® FloorJoint PD dadurch nicht mehr gelagert ist und brechen kann.

³ Die negative Fugenbewegung ist die Distanz, um die sich die Gebäudefuge im Vergleich zum ursprünglichen Wert während der Installation schließen kann.

⁴ Der Fugendichtstoff kann bei einer positiven Fugenbewegung ab ca. 10 – 15 mm reißen. Dies beeinflusst jedoch nicht die technische Leistung von Sika® FloorJoint PD. Der Fugendichtstoff reduziert die Schmutzaufnahme in der Fuge und ist keine Abdichtung.

Wasserdichte Ausführung

Für eine wasserdichte Ausführung des Fugensystems muss unter Sika® FloorJoint S das Abdichtungssystem mit einem Sikadur-Combiflex® TF Dichtstreifen eingebaut werden. abP als Abdichtung in Kombination mit Sika® FloorJoint und einem Oberflächenschutzsystem (geprüft nach MVV TB Teil C, lfd. Nr. 3.30).

Weitere technische Angaben:

Biegezugfestigkeit	50 N/mm ²	(DIN EN 196-1)
Belastung	Radlast Lkw 600 kN	(DIN 1072)
Abschleifbar	max. 2 mm	-
Haft	> 3,0 N/mm ²	-

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung	1 Paneel für 1,2 m Fugenlänge
Lufttemperatur	Min. +10 °C, Max. +30 °C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 80 % r.F.
Taupunkt	Keine Kondensation! Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.
Untergrundtemperatur	Min. +10 °C, Max. +30 °C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.
Untergrundfeuchtigkeit	≤ 4 % Feuchtigkeitsgehalt

SYSTEMINFORMATIONEN

System	Für weitere Informationen bitte folgendes Systemdatenblatt beachten: Sika® FloorJoint PB-30 PD
--------	--

Schicht	Produkt	Verbrauch ¹⁾
Abdichtung (optional)	Sikadur-Combiflex® TF Dichtstreifen	Klebstoff: ca. 1,2 kg/lfm Dichtstreifen: 1,0 m/lfm
Klebstoff	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive oder Sikadur®-31+	ca. 3 - 5 kg/lfm (abhängig von der Tiefe der Aussparung)
Polymer-Bodenfugen- Paneel	Sika® FloorJoint PD	1 Stück pro 1,2 lfm
Grundierung + Be- schichtung	Verschiedene Produkte möglich, z.B.: Sikafloor®-150/-151, Sikafloor®-376, Sikafloor®-377, abge- streut im Überschuss mit Quarzsand 0,3 – 0,8 mm ²⁾	ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² ca. 1,9 kg/m ² ca. 1,7 kg (+ Vorfüllung mit 0,1 - 0,3 mm QS) ca. 4,0 - 6,0 kg/m ²
Versiegelung	Verschiedene Produkte möglich, z.B.: Sikafloor®-378	ca. 0,7 kg/m ²

¹⁾ Die Verbrauchsmengen sind rechnerische Werte und sind abhängig von der Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes, Niveauunterschiede, Verlust etc.

²⁾ Alternativ kann die Absandung mit Quarzsand 0,7 - 1,2 mm erfolgen. Bitte das entsprechende Produktdatenblatt beachten.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

- Das Produkt nur auf die vorgesehene Art und Weise verwenden.
- Sika® FloorJoint PD nur im Außenbereich einsetzen, wenn der Verkehr auf < 30 km/h begrenzt ist und die Paneele mit einem UV-Schutz wie z.B. Sikafloor®-359 N beschichtet wurden.
- Sika® FloorJoint PD Paneele müssen immer horizontal gelagert werden.
- Das Abdeckband auf der Unterseite des Sika® FloorJoint PD Paneels darf nie entfernt werden. Es ermöglicht die Fugendichtung nach der Installation.
- Auf beiden Seiten der Fuge darf es zu keiner unterschiedlichen vertikalen Bewegung der Betonplatten kommen. Falls notwendig sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, wie z. B. Verankerungen/Verbolungen oder Bodenverdichtungen vor der Installation von Sika® FloorJoint PD.
- Der maximale Wert der positiven Fugendichtung darf nicht überschritten werden, da die Zahnung dadurch nicht mehr gelagert ist und brechen kann.
- Durch eine Setzung des Untergrundes oder des Klebstoffes kann es zu Rissbildung in Sika® FloorJoint PD kommen. Derartige Risse stellen keinen Mangel dar, so lange sie die Gebrauchstauglichkeit oder die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigen.
- Die maximale Schleiftiefe von 2 mm darf nicht über-

schritten werden, die mechanische Beständigkeit des Profils wird dadurch vermindert. Das Paneel ist zu ersetzen. Der Fugendichtstoff kann bei einer positiven Fugendichtung von ca. 10 – 15 mm reißen. Dies beeinflusst jedoch nicht die technische Leistung von Sika® FloorJoint PD. Der Fugendichtstoff reduziert die Schmutzaufnahme in der Fuge und ist keine Abdichtung. Für eine wasserdichte Ausführung des Fugensystems muss unter Sika® FloorJoint S das Abdichtungssystem mit einem Sikadur-Combiflex® TF Dichtstreifen eingebaut werden.

- Der Fugendichtstoff ist regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erneuern.
- Der Verschleiß des Diamantfräsblattes ist kontinuierlich zu kontrollieren. Falls nötig, muss die Scheibe nachjustiert werden, um die Schnitttiefe sicherzustellen.
- Das Paneel darf während der Installation nicht mit einem Hammer verlegt werden.
- Vor der Verwendung von Mischwerkzeugen und anderem Equipment deren Bedienungsanleitungen beachten.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Merk-

PRODUKTDATENBLATT

Sika® FloorJoint PD
August 2025, Version 05.01
020816140020000002

blatt. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der Kandidatenliste von der Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0.1 % (w/w) veröffentlicht wurde.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinie von Sika® FloorJoint S, XS, EX und PD.

Werkzeugempfehlung:

FloorJoint Verlegespachtel (Artikel-Nr.: 660097)

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Sika® FloorJoint PD
August 2025, Version 05.01
020816140020000002

SikaFloorJointPD-de-DE-(08-2025)-5-1.pdf

