

PRODUKTDATENBLATT

SikaCor®-146 DW

EPOXIDHARZBESCHICHTUNG FÜR DEN EINSATZ IN DER TRINKWASSERVERSORGUNG MIT 100% FESTKÖRPERVOLUMEN

BESCHREIBUNG

SikaCor®-146 DW ist eine schnellhärtende 2-K-Beschichtung der nächsten Generation auf Basis Epoxidharz für Stahl und Beton. Die Beschichtung ist zähelastisch, mechanisch widerstandsfähig, abrieb-, stoß- und schlagfest. Lösemittelfrei nach Richtlinie des Verbands der Lackindustrie für Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe (VdL-RL04).

ANWENDUNG

SikaCor®-146 DW ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt. SikaCor®-146 DW ist hervorragend geeignet für den Korrosionsschutz direkt medienbeanspruchter Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium und dem Schutz mineralischer Oberflächen aus Beton und Zementputz. SikaCor®-146 DW wird vorwiegend als Innenbeschichtung für Tanks, Silos, Behälter, Rohre (> DN 300) und für Ausrüstungsgegenstände in der Trinkwasserversorgung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Geeignet für Trinkwasser, viele Lebensmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr gute Haftfestigkeit auf Stahl, Edelstahl und Aluminium und mineralischen Oberflächen
- Rationelle Einschicht-Applikation
- Keine aufwändige Nachbehandlung vor der Erstbefüllung
- Auf Metalloberflächen porenprüfbar
- Frei von Benzylalkohol

PRÜFZEUGNISSE

- Entspricht der Beschichtungsleitlinie des Umweltbundesamts (UBA) in Kontakt mit Trinkwasser.
- Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (Vermehrung von Mikroorganismen in Trinkwasser).
- Physiologisch unbedenklich (Gutachten Institut Nehrung).
- Überwacht von KIWA NL gemäß BRL-K 759 als zertifizierte Beschichtung für den Kontakt mit Trinkwasser.
- Epoxidharzbeschichtung für den Betonschutz nach EN 1504-2, mit CE-Kennzeichnung.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	SikaCor®-146 DW	12,6 kg und 6,3 kg netto
Aussehen/Farbtone	Blau, beige, rotbraun Aussehen: Glänzend	
Lagerfähigkeit	2 Jahre	
Lagerbedingungen	Nicht angebrochene Gebinde bei trockener und kühler Lagerung.	
Dichte	~1,35 kg/l	
Feststoffanteil	~100 % Volumen ~100 % Gewicht	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Chemische Beständigkeit	Je nach Medium auf Anfrage. Die Dauerbeständigkeit gegenüber ozonhaltigen Medien ist nicht gegeben.
Thermische Beständigkeit	Trockene Hitze bis ca. + 100°C

SYSTEMINFORMATIONEN

System	<p>Stahl, Edelstahl und Aluminium <u>Airless-Verarbeitung:</u> 1 x 400 µm SikaCor®-146 DW</p> <p><u>Rolle/Walze:</u> 3 x 150 µm SikaCor®-146 DW</p> <p>Beton <u>A) Aufbau mit kunststoffvergütetem, zementösen Feinspachtel</u> 2 x Icoment®-540 Mörtel (alternativ Egalisierung mit SikaTop® TW) 1 x SikaCor®-146 DW gut in den Untergrund einarbeiten - porenfreie Fläche 1 x SikaCor®-146 DW Airless Spritzen oder 2 x SikaCor®-146 DW rollen oder streichen</p> <p>Der praktische Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und vom Applikationsverfahren.</p> <p>Betoninstandsetzungsmaßnahmen sollten mit Produkten, die für Trinkwasser geeignet sind durchgeführt werden. Hierfür sind die Produktdatenblätter für Sika MonoTop®-613 und SikaTop® TW zu beachten. Für eine intensive Nachbehandlung (3-4 Tage) ist zu sorgen.</p> <p>Die Betonflächen sind vor der Beschichtung mit SikaCor®-146 DW entsprechend vorzubereiten. Die Egalisierung kann auch mit SikaTop® TW erfolgen. Die Basisschicht ist mit Icoment®-540 Mörtel durchzuführen. Schichtdicke 2-3 mm. Diese Basisschicht muss absolut porendicht ausgeführt sein. Intensive Nachbehandlung über 4 Tage. Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten mit SikaCor®-146 DW sollte eine Untergrundfeuchte von ≤ 4% vorliegen, gemessen mit dem CM-Gerät.</p> <p><u>B) Aufbau abgemagert mit Quarzsand:</u> 1 - 2 SikaCor®-146 DW mit Quarzsand (Egalisierspachtel) 1 x SikaCor®-146 DW Airless Spritzen</p> <p>Für diese Aufbauten sollte die Haftzugfestigkeit des Untergrundes mind. 1,5 N/mm² betragen.</p> <p>Die Untergrundfeuchte muss ≤ 4 % liegen, gemessen mit dem CM-Gerät.</p> <p>Für die Wartezeiten bis zur Überarbeitung der Egalisierung gelten die Zeiten wie bei SikaCor®-146 DW.</p> <p>Zum Kleben des Sikadur-Combiflex® SG-Systems kann SikaCor®-146 DW eingesetzt werden. Hierzu sind ca. 4 - 6 Gew. % Stellmittel T homogen in SikaCor®-146 DW einzurühren. Die Zugabemenge ist stark temperaturabhängig. Aufgrund der kurzen Reaktionszeit von SikaCor®-146 DW muss evtl. mit Teilmengen gearbeitet werden.</p>
---------------	---

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis

	Components A : B
Gewicht	100 : 26
Volumen	100 : 39

Materialverbrauch

Materialverbrauch auf Stahl

Theoretischer Materialverbrauch/ theoretische Ergiebigkeit ohne Verlust für mittlere Trockenschichtdicke:

Trockenschichtdicke	400 µm
Nassschichtdicke	400 µm
Verbrauch	~0,54 kg/m ²
Ergiebigkeit	~1,85 m ² /kg

Schichtdickenbereich: Mindestens 300 µm bis maximal 800 µm pro Schicht (airless-spritzen)

Materialverbrauch auf Beton

A) Aufbau mit kunststoffvergütetem, zementösen Feinspachtel:

Egalisierung

2 x Icoment®-540, alternativ	
1 x SikaTop® TW als Kratzspachtel	~2 kg/m ² /mm

1. Schicht (gut eingearbeitet)

1 x SikaCor®-146 DW	0,20 - 0,25 kg/m ²
---------------------	-------------------------------

2. Schicht gespritzt

1 x SikaCor®-146 DW	0,60 - 0,80 kg/m ²
---------------------	-------------------------------

oder 2. / 3. Schicht händisch

2 x SikaCor®-146 DW	je 0,20 - 0,25 kg/m ²
---------------------	----------------------------------

B) Aufbau abgemagert mit Quarzsand:

Alternativ zur Egalisierung mit PCC's kann auch mit SikaCor®-146 DW, verfüllt mit Quarzsand und Stellmittel eine Untergrundvorbereitung erfolgen.

Egalisierung mit SikaCor®-146 DW bis 2 mm

1 x SikaCor®-146 DW	~1,00 kg/m ² /mm
+ Quarzsand 0,4 - 0,7 mm	~0,25 kg/m ² /mm
+ Quarzsand 0,1 - 0,3 mm	~0,25 kg/m ² /mm
+ Stellmittel T	~0,06 kg/m ² /mm

Deck gespritzt

1 x SikaCor®-146 DW	0,60 - 0,80 kg/m ²
---------------------	-------------------------------

Egalisierung mit SikaCor®-146 DW bis 4 mm

1 x SikaCor®-146 DW	~1,00 kg/m ² /mm
+ Quarzsand 0,4 - 0,7 mm	~0,50 kg/m ² /mm
+ Stellmittel T	~0,06 kg/m ² /mm

Deck gespritzt

1 x SikaCor®-146 DW	0,60 - 0,80 kg/m ²
---------------------	-------------------------------

Die Angaben für die Egalisierung mit SikaCor®-146 DW sind Näherungswerte, die durch die Oberflächenstrukturen, -porositäten sowie Rautiefen usw. beeinflusst werden.

Lufttemperatur

Mind. + 15°C

Relative Luftfeuchtigkeit

Max. 80 %, Taupunkt beachten, Taupunktabstand ≥ 3 K.

Oberflächentemperatur

Mind. + 15°C

Untergrundfeuchtigkeit

Beton: Max. 4 % Volumen (gemessen mit dem CM-Gerät)

Verarbeitungszeit	Bei + 20°C	~20 min
	Bei + 30°C	~10 min
Aushärtezeit	Aushärtung bei + 20°C	
	Handtrocken	~10 h
	Begehbar	~18 h
	Mechanisch und chemisch belastbar	~7 Tage
Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen	Mind. 8 h bei + 20°C	
	Max. 72 h bei + 20°C	
	Bei längerer Zwischentrocknungszeit ist Anstrahlen der Beschichtung erforderlich.	
	Überarbeitbarkeit Mit sich selbst, andere auf Anfrage.	
Trockenzeit	Schlussrockenzeit	
	Für Trinkwasserbehälter sollten folgende Zeiten eingehalten werden: Bei + 20°C Untergrundtemperatur 10 bis 14 Tage.	
	SikaCor®-146 DW darf erst dann mit Trinkwasser in Berührung kommen, wenn durch Überprüfung sichergestellt ist, dass die Beschichtung soweit ausgehärtet ist, dass sie das Trinkwasser nicht mehr beeinträchtigen kann.	
	Bei Inbetriebnahme der Behälter/Anlagenteile sind die für die Reinigung und Entkeimung geltenden DVGW-Richtlinien sowie die Bestimmungen der geltenden Trinkwasserverordnung, hier im Besonderen §11 „Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren“ zu beachten.	

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Beton und Zementputz:

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen den bautechnischen Normen entsprechen, tragfähig, fest und frei von verbundstörenden Stoffen sein. Die Oberflächenzugfestigkeit nach DIN 1048 soll im Mittel mindestens 1,5 N/mm² betragen und darf den kleinsten Einzelwert von 1,0 N/mm² nicht unterschreiten. Bei starker mechanischer Belastung ist der Sollwert im Mittel 2,0 N/mm² und der kleinste Einzelwert 1,5 N/mm². Es sind geeignete, dem System angepasste, Vorbeschichtungen einzusetzen. Die entsprechenden Überarbeitungszeiten sind einzuhalten.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Stahl:

Entfernen von Schweißperlen, verschleifen von Schweißnähten und Schweißnahtüberlappungen nach DIN EN 14879-1.
Strahlen im Vorbereitungsgrad Sa 2 ½ nach DIN EN ISO 12944-4.
Frei von Schmutz, Fett und Öl.
Mittlere Rautiefe Rz ≥ 50 µm.

Edelstahl / Aluminium:

Reinigen und gleichmäßig aufräumen durch Sweep-Strahlen (Sweepen), DIN EN ISO 12944-4 mit nicht metallischem Strahlmittel.
Mittlere Rautiefe Rz ≥ 50 µm.

MISCHEN

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A+B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben, durchmischen.

Hinweis für Erstbefüllung

Vor dem ersten Befüllen der beschichteten Tanks oder Rohre mit Trinkwasser oder Lebensmitteln mindestens 1 Tag wässern oder spülen!

VERARBEITUNG

Die angegebene Trockenschichtdicke wird mit dem Airless-Spritzverfahren erreicht. Das Erlangen einer einheitlichen Schichtdicke sowie gleichmäßiger Optik ist vom Applikationsverfahren abhängig. Im Allgemeinen führt das Spritzverfahren zum besten Ergebnis. Im Streich- oder Rollverfahren sind für die geforderte Schichtdicke je nach Konstruktion, örtlichen Gegebenheiten und Farbton weitere Arbeitsgänge vorzusehen. Zweckmäßigerweise ist vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten mittels einer Probefläche vor Ort zu prüfen, ob das gewählte Applikationsverfahren mit dem vereinbarten Produkt im Ergebnis den Erfordernissen

entspricht.

SikaCor®-146 DW darf nicht verdünnt werden!

Streichen oder Rollen:

- Etwaige Bläschen mit Flächenstreicher verschlichten.
- Um die Schichtdicke von 400 µm zu erreichen sind mehrere Arbeitsgänge (in der Regel 3) erforderlich.
- Auf mineralischem Untergrund muss die erste Schicht SikaCor®-146 DW händisch appliziert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass SikaCor®-146 DW gut in den Untergrund eingearbeitet wird. Üblicherweise wird dies mit dem Flächenstreicher oder einem Pinsel durchgeführt.
- Nach dem Auftrag der 1. Schicht muss der Untergrund porenfrei sein.

Nur soviel Material anmischen wie innerhalb der kurzen Verarbeitungszeit appliziert werden kann!

Airless-Spritzen:

- Leistungsfähiges Airlessgerät.
- Spritzdruck in der Pistole von mind. 180 bar
- Siebe entfernen. Ansaugung direkt (ohne Ansaugschlauch)
- Düse 0,48 - 0,58 mm
- Spritzwinkel z.B. 50°
- Spritzschläuche: Durchmesser min. 8 mm ($\frac{3}{8}$ "), vor der Spritzpistole ca. 2 m Schlauch, min. 6 mm ($\frac{1}{4}$ ")
- Materialtemperatur: mind. + 20°C
- Bei niedrigen Temperaturen empfehlen wir Isolierung des Spritzschlauches sowie den Einsatz eines Durchlauferhitzers, besonders bei Verwendung längerer Spritzschläuche

Ausbesserung:

- Reinigen der Fehl- bzw. Schadstellen, mattschleifen bzw. anstrahlen der Überlappungszone und gründlich entstauben
- Anschließend sofort überbeschichten

GERÄTEREINIGUNG

Sika® Verdünnung E+B

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Beratung über die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDB) verwenden, in dem physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten sind. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung finden Sie im Internet unter www.sika.de.

GISCODE: RE30

Diese Codierung ermöglicht es, auf den Serviceseiten der BG Bau (www.gisbau.de) weitere Informationen sowie Hilfestellungen zum Erstellen von Betriebsanweisungen (WINGIS-online) zu erhalten.

Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen!

Beim Umgang mit Epoxidharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu vermeiden!

Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausrüstung stellen wir Ihnen unter www.sika.de unsere Infodatenblätter 7510 „Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz“ und 7511 „Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen“ zur Verfügung.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Industrial Coatings
Rieter Tal
D-71665 Vaihingen / Enz
Telefon: +49 (0) 7042 109-0
industrial-coatings@de.sika.com
www.sika.de



PRODUKTDATENBLATT
SikaCor®-146 DW
August 2019, Version 05.01
020602000270000026

SikaCor-146DW-de-DE-(08-2019)-5-1.pdf

