

## PRODUKTDATENBLATT

## Sika® PowerPack-20 MF

Fließmittelcompound für Werk trockenmörtel

**BESCHREIBUNG**

Sika® PowerPack-20 MF ist ein pulverförmiges Fließmittelcompound auf Basis der ViscoCrete® Polymer-Technologie das speziell als Ersatz von Melamin für emissionsarme Werk trockenmörtel entwickelt wurde.

**ANWENDUNG**

Sika® PowerPack-20 MF wird in einer vergleichbaren Dosierung wie Melamin eingesetzt. Verwendung in der Trockenmörtelindustrie zur Herstellung insbesondere von:

- Ternäre Bodenverlaufsmassen
- Alpha-Halbhydrat Bodenverlaufsmassen
- Calciumsulfat-Fließestrich Trockenmörtel
- Bindermischung für Baustellenfließestriche

**PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE**

Sika® PowerPack-20 MF adsorbiert an der Partikeloberfläche. Durch die beiden Wirkmechanismen der elektrostatischen und sterischen Abstoßung erfolgt eine räumliche Trennung der Feinstteile.

Es können folgende Vorteile erzielt werden:

- Hohes Fließvermögen und selbstverlaufende Eigenschaften
- Deutliche Wasserreduzierung möglich
- Einfache Dosierung in die Trockenmörtelmischung
- Kurze Mischzeiten auf der Baustelle aufgrund der schnellen Adsorption
- Guter Konsistenzerhalt über die Verarbeitungszeit
- Geringer Einfluss auf den Hydratationsprozess
- Kein zusätzlicher Eintrag von Luft
- Gute Wirksamkeit über ein breites pH-Wert Spektrum
- Kompatibel mit anderen Additiven (z.B. Zitronensäure)
- Frei von Formaldehyd und Ammoniak

**PRODUKTINFORMATIONEN**

Chemische Basis	Weißes bis hellgraues Pulver
Lieferform	20 kg Säcke/ 960 kg pro Palette; BigBag mit 850 kg
Aussehen/Farbtone	Weißes bis hellgraues Pulver
Lagerfähigkeit	Mindestens 2 Jahre ab Produktionsdatum haltbar bei geeigneter Lagerung in unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung.
Lagerbedingungen	Trocken lagern bei Temperaturen bis +30°C. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.
Schüttdichte	ca. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
pH Wert	ca. 6,5 (40% Lösung)
Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt	≤ 0,10 %

**PRODUKTDATENBLATT**

Sika® PowerPack-20 MF  
August 2025, Version 01.04  
02130402100000066

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Empfohlene Dosierung</b>	Abhängig von der Anwendung und der Anhydritquelle beträgt die erforderliche Dosierung von Sika® PowerPack-20 MF ca. 0,25 bis 2,0 % bezogen auf den Bindemittelgehalt. Bei hoher Dosierung oder niedrigen Temperaturen kann Sika® PowerPack-20 MF verzögern.
<b>Verträglichkeit</b>	Sika® PowerPack-20 MF ist mit den meisten redispergierbaren Pulvern, Anregern, Beschleunigern und Verzögerern kompatibel. Wichtig: Bevor verschiedene Produkte in speziellen Mischungen kombiniert werden sind Eignungsprüfungen durchzuführen bzw. unser technischer Service zu kontaktieren.
<b>Zugabe / Mischen</b>	Sika® PowerPack-20 MF der Trockenmischung zugeben. Für optimale Ausnutzung der starken Wasserreduktion empfehlen wir bei Mörtel eine minimale Nassmischzeit von 30 Sekunden.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG  
Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711 8009-0  
Fax: +49 711 8009-321  
[info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

PRODUKTDATENBLATT  
Sika® PowerPack-20 MF  
August 2025, Version 01.04  
02130402100000066

SikaPowerPack-20MF-de-DE-(08-2025)-1-4.pdf