

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ViscoCrete® SC-600

PCE-FLIESSMITTEL FÜR ANWENDUNG IM NASSSPRITZBETON

**BESCHREIBUNG**

Sika® ViscoCrete® SC-600 ist ein hochwirksames Fließmittel auf der Basis von Polycarboxylatether.

ANWENDUNG

Sika® ViscoCrete® SC-600 wird für die Herstellung von Spritzbeton-Bereitstellungsgemisch verwendet.

- Tunnelbau
- Hangsicherungen
- Alle Anwendungen mit Spritzbeton

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Bereitstellungsgemisch bis zu 4 Stunden verarbeitbar ohne zusätzliche Verzögerer
- Tiefe Pumpendrucke resultierend aus idealem Luftgehalt im Beton
- Niedrige Dosierung und dadurch hohe Wirtschaftlichkeit

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polycarboxylatether
Lieferform	Fass: 200 kg Tauschcontainer: 1000 kg lose Lieferung: ab 6 t
Aussehen/Farbton	Flüssig / Opak
Lagerfähigkeit	In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar Nach längerer Lagerung vor Gebrauch aufrühren
Lagerbedingungen	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden
Dichte	1,07 g/cm bei +20°C
pH Wert	ca. 4

Wirkung im Beton:

- Weiche Konsistenz und hohes Fließvermögen
- Starke Wasserreduktion und Einhaltung der max. w/z-Werte tragen zur Dauerhaftigkeit der Betone entscheidend bei
- Konsistenzhaltung und optimale Verarbeitbarkeit

PRÜFZEUGNISSE

EN 934-2:T2, T3.1, T3.2 - DoP Nr. 61117240
Betonverflüssiger und Fließmittel für die Herstellung von Beton
Entspricht den Anforderungen der ZTV-ING.

Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt $\leq 0,10 \%$

Äquivalentes Natriumoxid $\leq 1,0 \%$

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung 0,4 - 1,8 % vom Zementgewicht
Erstprüfung nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 ist erforderlich.

Zugabe / Mischen Sika® ViscoCrete® SC-600 wird im Mischwerk mit dem Zugabewasser dem Beton beigegeben. Für Nassspritzbeton wird i.d.R. eine weiche Betonkonsistenz (F5 oder F6) eingestellt. Die Nassmischzeit sollte mindestens 30 Sekunden betragen. Der mit Sika® ViscoCrete® SC-600 hergestellte Beton wird mit dem Fahrmixer bis zur Spritzmaschine gebracht. Während der Spritzbetonapplikation wird an der Spritzdüse Beschleuniger zugegeben und damit das schnelle Abbinden eingeleitet.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
Sika® ViscoCrete® SC-600
August 2025, Version 01.04
021301011000001214

SikaViscoCreteSC-600-de-DE-(08-2025)-1-4.pdf