

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Polyurethanharz-Beschleuniger

BESCHREIBUNG

Sikafloor®-3000 Snapbooster ist eine Flüssigkeit, die zu Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX hinzugefügt wird, um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen, wobei die Topfzeit nicht beeinträchtigt wird.

ANWENDUNG

- Für die schnelle Verlegung von Sika® ComfortFloor® Systemen in zeitkritischen Objekten
- Für Neubauten und Instandsetzungen geeignet

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Optional mit Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX anwendbar
- Einfache Handhabung
- Gewohnt lange Verarbeitungszeit
- Sehr schnelle Aushärtung
- Effiziente Verlegung

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Zinnkatalysator und Thiole	
Lieferform	Karton mit 12 Flaschen á 280 g.	
Lagerfähigkeit	12 Monate von Tag der Produktion.	
Lagerbedingungen	In original verschlossenen Gebinden, unter trockenen Bedingungen, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Dichte	ca. 1 kg/l	(EN ISO 2811-1)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	280 g (1 Flasche) zu 20 kg fertig gemischtem Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX geben	
Lufttemperatur	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30°C
Untergrundtemperatur	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30 °C
Verarbeitungszeit	Hinweis: Die Zugabe von Sikafloor®-3000 Snapbooster hat keinen Einfluss auf das gemischte Beschichtungsmaterial.	

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Wartezeit nachdem Sikafloor®-3000 Snapbooster zu Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX:

Temperatur	Mindestens
+15 °C	4 Stunden
+20 °C	3 Stunden
+25 °C	2 Stunden

Hinweis: Die angegebenen Zeiten werden durch sich ändernde Bedingungen, insbesondere durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE DOKUMENTE

- Produktdatenblätter: Sikafloor®-3000, Sikafloor®-3000 FX

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

MISCHEN

Über- und Unterdosierungen von Sikafloor®-3000 Snapbooster

Überdosierung kann zu einem Verlust der Festigkeit und/oder einer klebrigen Oberflächen führen. Unterdosierung verlängert die Aushärtezeit der Verlaufsbeschichtung.

Unbedingt das Mischverhältnis wie in den Anwendungsinformationen beschrieben beachten.

Verarbeitung bei tiefen Temperaturen

Sikafloor®-3000 Snapbooster ist für den Temperaturbereich von +15 °C bis +25 °C optimiert. Bei tieferen Temperaturen ist eine beschleunigte Verlegung unter Umständen nicht mehr möglich.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

Mischverfahren

Sikafloor®-3000 Snapbooster wird Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX erst beim Mischvorgang auf der Baustelle zugegeben.

Komp. A kurz aufmischen. Anschließend Komp. B zu Komp. A geben und für 40 Sekunden mischen bis eine homogene Masse vorliegt. Sikafloor®-3000 Snapbooster dazugeben und nochmals 2 Minuten mischen. Umtopfen und Mischung erneut kurz aufmischen. Das Einrühren von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sikafloor-3000Snapbooster-de-DE-(08-2025)-1-2.pdf