BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® TG 66-15

Kunststoffabdichtungsbahn für Flachdächer mit Auflast

BESCHREIBUNG

Sarnafil® TG 66-15 (Dicke 1,5 mm) ist eine mehrschichtige, durch Heißluft verschweißbare Kunststoffabdichtungsbahn, mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO). Der spezielle Aufbau von Sarnafil® TG 66-15 ist für Flachdächer, lose verlegt unter Auflast konzipiert.
(DE/E1 FPO-BV-E-GV-1,5)

ANWENDUNG

Dachabdichtungsbahn für:
- lose Verlegung mit Auflast (z. B. Kiesschüttung, Betonplatten, Begrünung, Umkehrdach)
- Anschlussbahn für Flächenbahnen Sarnafil® TS 77, TG 66, TG 76 Felt PS und TG 76 FSA

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- hohe Nutzungsdauer
- hohe Dimensionsstabilität
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
- widerstandsfähig gegen Wurzeln
- verträglich zu Bitumen

PRÜFZEUGNISSE

- Kunststoffbahn für Dachabdichtungen gemäß DIN EN 13956, anerkannt von der Zertifizierungsstelle 1213-CPD-3914 und versehen mit dem CE-Zeichen
- DIN/TS 20000-201:2025-02
- DIN 18531-2
- Verhalten bei Brandeinwirkung gemäß DIN EN 13501-1: Klasse E
- Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN 4102/Teil 7 (für von Sika geprüfte Aufbauten)

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Rollen sind mit einer PE-Folie einzeln verpackt. Verpackungseinheiten und weitere Bahnenzuschnitte: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht.	
	Rollenlänge:	20 m
	Rollenbreite:	2 m
	Rollengewicht:	60 kg
Aussehen/Farbton	Oberseite:	beige fenstergrau (ähnlich RAL 7040) Weitere Farbtöne: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht
	Rückseite:	schwarz
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	

Lagerbedingungen	Horizontal auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten während des Transports oder der Lagerung nicht stapeln.	
Produktdeklaration		(DIN EN 13956 / DIN/TS 2000-201:2025-02)
Sichtbare Mängel	keine sichtbaren Mängel	(DIN EN 1850-2)
Länge	20 (-0 / +5 %) m	(DIN EN 1848-2)
Breite	2 (-0,5 / +1 %) m	(DIN EN 1848-2)
Effektive Dicke	1,5 (-5 / +10 %) mm	(DIN EN 1849-2)
Geradheit	≤ 30 mm	(DIN EN 1848-2)
Planlage	≤ 10 mm	(DIN EN 1848-2)
Flächengewicht	1,5 (-5 / +10 %) kg/m²	(DIN EN 1849-2)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Widerstand gegen statische Belastung	starre Unterlage flexible Unterlage	≥ 20 kg (Methode A) ≥ 20 kg (Methode B)	(DIN EN 12730)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	starre Unterlage flexible Unterlage	≥ 800 mm (Methode A) ≥ 1000 mm (Methode B)	(DIN EN 12691)
Widerstandsfähigkeit gegen das Durchdringen von Wurzeln	bestanden		(DIN EN 13948)
Zugfestigkeit	längs (Mr)* quer (QMr)* *Mr = Maschinenrichtung *QMr = Quer zur Maschinenrichtung	≥ 9,0 N/mm² ≥ 7,0 N/mm²	(DIN EN 12311-2) Verfahren B
Bruchdehnung	längs (Mr)* quer (QMr)* *Mr = Maschinenrichtung *QMr = Quer zur Maschinenrichtung	≥ 550 % ≥ 550 %	(DIN EN 12311-2)
Maßhaltigkeit	längs (Mr)* quer (QMr)* *Mr = Maschinenrichtung *QMr = Quer zur Maschinenrichtung	≤ 0,2 % ≤ 0,1 %	(DIN EN 1107-2)
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 500 N / 50 mm Abriss außerhalb der Fügenaht		(DIN EN 12317-2) (DIN/TS 20000-201:2025-02 / DIN EN 12317-2)
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -45°C		(DIN EN 495-5)
Brandverhalten	Klasse E		(EN ISO 11925-2) Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-1
Auswirkung von flüssigen Chemikalien inklusive Wasser	auf Anfrage		(DIN EN 1847)
Verhalten bei Einwirkung von Bitumen	bestanden Verfahren (b)		(DIN EN 1548) (DIN/TS 20000-201:2025-02) (DIN EN 1548)
UV-Einwirkung	bestanden (> 5.000 h) Klasse 0		(DIN EN 1297) (DIN/TS 20000-201:2025-02) (DIN EN 1297)
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ= 150.000 (± 30%)		(DIN EN 1931)

Wasserdichtheit	bestanden 400 kPa / 72 h	(DIN EN 1928) (DIN/TS 20000-201:2025-02 / DIN EN 1928)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Untergrundtemperatur	-30°C min. / +60°C max.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Systemzubehör: ▪ Sarnafil® T 66-15 D (Dachbahn für Detailarbeiten) ▪ Sarnafil® TG 66 Bänder ▪ Sarnafil® Verbundbleche ▪ Sarnabar® Befestigungssystem ▪ Sarnafil® Formteile ▪ Sarnafil® T Clean / Sarnafil® T Prep / Sarnafil® Nahtvorbereitungstücher / Sarnafil® Wet Task-Set ▪ Sarnacol® T 660 (Kontaktklebstoff) ▪ Sarnafil® Dachentwässerung
Verträglichkeit	Sarnafil® TG 66-15 kann auf alle üblichen Wärmedämmstoffe und Ausgleichslagen verlegt werden. Eine zusätzliche Trennlage ist nicht erforderlich. Sarnafil® TG 66-15 ist für die Verlegung direkt auf bestehende, ausreichend gereinigte und geebnete Bitumenabdichtungen geeignet, z. B. Sanierung von alten Flachdächern. Farbliche Veränderungen der Oberfläche sind bei direktem Kontakt mit Bitumen möglich.

MESSWERTE

Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen. Tatsächlich gemessene Werte können aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Der Einbau der Dachabdichtung sollte von Sika® Roofing geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Die Nähte der Dachbahnen werden im Heißluftschweißverfahren gefügt. Der Schweißvorgang erfolgt mit Schweißautomaten oder Handschweißgeräten. Die Schweißtemperatur hängt von einigen Faktoren wie z. B. der Umgebungstemperatur, den Witterungsverhältnissen und der Schweißgeschwindigkeit ab. Hinweise zur Grundeinstellung von Heißluftschweißgeräten finden Sie in der aktuell gültigen Verlegeanleitung, welche Sie bei uns anfordern können.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass das Produkt infolge spezifischer lokaler Vorschriften von Land zu Land unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen kann. Das lokale Produktdatenblatt ist für die genaue Beschreibung der Anwendungsgebiete zu beachten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de