

PRODUKTDATENBLATT

SikaInject®-243

Ehemals "TPH PUR-O-CRACK" / langsam reagierendes, elastisches, 2-Komponenten Polyurethan-Injektionsharz

BESCHREIBUNG

SikaInject®-243 ist ein langsam reagierendes, elastisches 2K-PU-Injektionsharz, welches beispielsweise zum dehnbaren Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen in Betonbauteilen gemäß EN 1504-5 eingesetzt werden kann.

ANWENDUNG

SikaInject®-243 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Dehnbares Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen im Beton nach EN 1504-5.
Applikation über Packer oder Injektionsschläuche (z.B. Sika®Fuko, nicht re-injizierbar).

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Dauerhaft elastisch
- bis zu 7 bar wasserdicht
- dringt in feinste Haarrisse ein
- geeignet für XALL, XBW1, XBW2, XCR DY, XCR DP, XCR WT, XDYN (gem. "ZTV.ING 2017" oder "BAW-Planerempfehlung")

PRÜFZEUGNISSE

U(D2) W(1) (1/2) (5/30)

- **CE-Kennzeichnung** nach **EN 1504-5 (D)**; MFPA Leipzig; Dehnbares Füllen von Rissen, Hohlräumen und Lunkern in Beton
- **abP** zur Fugenabdichtung mit **SikaFuko VT-1**; MFPA Leipzig;
- **abP** zur Fugenabdichtung mit **SikaFuko SMART**; MFPA Leipzig;
- **abP** zur Fugenabdichtung mit **SikaFuko VPRESS**; MFPA Leipzig;
- **abZ** zur Verwendung in **LAU-Anlagen** in Verbindung mit **SikaFuko VPRESS**; DIBt Berlin;

PRODUKTTINFORMATIONEN

Lieferform	Kombidose (AB): 1,2 kg Komp. A: 20 kg /10 kg Komp. B: 10 kg / 5 kg Großgebinde auf Anfrage
Farbe	Komp. A: gelblilch transparent Komp. B: braun
Lagerfähigkeit	in ungeöffneter Originalverpackung: 24 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	trocken, geschützt vor direktem Sonnenlicht, Frost und Hitze, zwischen 15-25°C

Dichte	Komp. A	~ 0.99 kg/l	DIN EN ISO 2811-1
	Komp. B	~ 1.21 kg/l	
Viskosität	Mischviskosität (AB)	~ 200 mPas	DIN EN ISO 2555
	Komp. A	~ 500 mPas	
	Komp. B	~ 30 mPas	
E-Modul (Biegezug)	~1.30 MPa		DIN EN ISO 527
Zugfestigkeit	~ 0.85 MPa		DIN EN ISO 527
Bruchdehnung	100 %		

ANWENDUNGSGINFORMATIONEN

Mischverhältnis	2,5 : 1 (Vol-%) / 2 : 1 (M-%)	
Untergrundtemperatur	5 °C - 30 °C	
Verarbeitungszeit	~ 55 min	ASTM D7487
Aushärtezeit	Endaushärtung: 7 d	

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

GISCODE : PU40

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) - Schulungsverpflichtung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung dieses Produkts eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen sowie ein Link zur Schulung unter

www.sika.de/pu-training.



VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen von Rissen, Fugen und Hohlräumen müssen sauber, frei von losen Partikeln, Staub, Öl und anderen bindungsstörenden Substanzen sein.

MISCHEN

- Teile A und B in ein trockenes, sauberes Mischgefäß leeren und langsam (max. 250 U/min) und gründlich ~2 Minuten lang rühren, bis eine homogene Masse entsteht.
- Teilmengen können in separaten Gefäßen abgemessen werden.
- Nach dem Mischen das Material in den Vorratsbehälter der Pumpe schütten und innerhalb der Topfzeit verarbeiten.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Gegebenenfalls sind weitere Unterlagen zu beachten, wie z. B. die entsprechende Verfahrensanweisung, das Anwendungshandbuch und die Installations- oder Arbeitsanweisungen.

GERÄTEREINIGUNG

Verwenden Sie **SikaInject® CL-2** zur Pumpenreinigung (nicht ausgehärtetes Harz). Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107

D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321

info@de.sika.com

www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

SikaInject®-243

Februar 2026, Version 01.08

020707010020000061

SikaInject-243-de-DE-(02-2026)-1-8.pdf