

PRODUKTDATENBLATT

SikaInject®-246

Ehemals "TPH PUR-O-RIP LV" / niedrigviskoses 2-Komponenten-PU-Injektionsharz

BESCHREIBUNG

SikaInject®-246 ist ein niedrigviskoses, 2-komponentiges Injektionsharz auf Polyurethanbasis zur Abdichtung von trockenen, feuchten, nassen und drucklosen wasserführenden Rissen in Beton und Mauerwerk.

ANWENDUNG

SikaInject®-246 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Injektion von Rissen, Fugen und Kiesnestern in Beton
- Injektion von Rissen im Mauerwerk

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- sehr niedrige Viskosität
- lange Topfzeit
- sehr gutes Eindringvermögen
- ideal für Mauerwerksinjektionen (Poren- und Kapillarrohrhinterfüllung)
- Injektion von Haarrissen ~ 0,1 mm

PRÜFZEUGNISSE

CE-Kennzeichnung nach EN 1504-5

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Komp A: 15 kg oder 5 kg Komp B: 9 kg oder 3 kg größere Verpackungsgrößen auf Anfrage Für Verpackungsvarianten siehe aktuelle Preisliste
Farbe	Komp A: transparent, flüssig Komp B: braun, flüssig
Lagerfähigkeit	24 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	original verschlossen, trocken, zwischen 15 °C - 25 °C, geschützt vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung
Dichte	Komp A: ~ 1.01 kg/l (DIN EN ISO 2811-1) Komp B: ~ 1.21 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskosität	Mischung AB: ~60 mPas (DIN EN ISO 2555) Komp A: ~ 70 mPas (DIN EN ISO 2555) Komp B: ~ 40 mPas (DIN EN ISO 2555)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	1,67 : 1 (Gewichtsteile) 2 : 1 (Volumenteile)
Verarbeitungszeit	~ 2 h (ASTM D7487)
Aushärtezeit	~ 7 Tage

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

GISCODE : PU40

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) - Schulungsverpflichtung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung dieses Produkts eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen sowie ein Link zur Schulung unter www.sika.de/pu-training.



VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen von Rissen, Fugen und Hohlräumen müssen sauber, frei von losen Partikeln, Staub, Öl und anderen bindungsstörenden Substanzen sein.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

Verschmutzungen müssen mit Druckluft ausgeblasen werden.

MISCHEN

Die Komponenten A und B in ein trockenes, sauberes Mischgefäß umfüllen und langsam (max. 250 U/min) und gründlich ca. 2 Minuten lang rühren, bis eine homogene Masse entsteht.

GERÄTEREINIGUNG

Zur Reinigung von Pumpen und Injektionsgeräten empfehlen wir die Verwendung von Sikalinject®-CL2 (siehe PDS).

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sikalnject-246-de-DE-(08-2025)-1-3.pdf

PRODUKTDATENBLATT
Sikalnject®-246
August 2025, Version 01.03
020707010020000063