

SCHÖNOX EA PUR (S)

- Flexible, rissüberbrückende und chemikalienbeständige Flächenabdichtung unter keramischen Belägen an Wand- und auf Bodenflächen
- 2-komponentig
- Erfüllt die RM 02 P Anforderungen der EN 14891
- Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Abdichtung im Verbund in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklassen A, B und C



Medium	Konzentration [%]	Beständigkeit	Kategorie
Ameisensäure	< 1	(+) 14 Tage	organische Säuren
Ammoniak	< 10	+	anorganische Laugen
Bariumchlorid konzentriert		+	Salzlösungen
Chlorbleichlauge	< 10	+	Verschiedene Stoffe
Essigsäure	< 5	(+) 14 Tage	organische Säuren
Eisensulfat konzentriert		+	Salzlösungen
Gülle		+	Sonstiges
Kalilauge	< 20	+	anorganische Laugen
Kochsalz konzentriert		+	Salzlösungen
Natronlauge konzentriert		+	anorganische Laugen
Milchsäure	< 10	+	organische Säuren
Molke		+	Sonstiges
Salzsäure	< 20	+	anorganische Säuren
Schmieröl (schweres Heizöl)		+	Treibstoff, Lösemittel
Wasserstoffperoxid	< 3	+	verschiedene Stoffe
Witty-Pool Rot SE		+	anorganische Säuren
Witty Pool Gelb SG		+	alkalisch

- +** = **beständig für mindestens 42 Tage**
- (+)** = **eingeschränkt beständig mit Dauer der Beaufschlagung**
- = **nicht beständig**

Objektbezogen können weitere Chemikalien auf Anfrage geprüft werden. Setzen Sie sich dazu bitte mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik unter 02547-910-328.

Hinweis: Die Chemikalienbeständigkeit ist nach mindestens 7 Tagen Aushärtung bei ca. +20 °C gegeben. Objektbezogen können weitere Chemikalien auf Anfrage geprüft werden.

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben.

Sika Deutschland GmbH

Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de