

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikalastic® Rapid Vlies 110 perforiert

Kunstfaservlieseinlage (perforiert) zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle des Abdichtungssystems Sikalastic® Rapid-722/Detail.

### BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid Vlies 110 perforiert ist eine Systemvlieseinlage aus Kunstfaservlies für Flüssigabdichtungen.

### ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid Vlies 110 perforiert wird als Einlage des Abdichtungssystems Sikalastic® Rapid-722/Detail verwendet.

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- einfache und schnelle Verarbeitung in der Fläche und bei Detaillösungen
- erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systeme
- gewährleistet die benötigte Trockenschichtdicke
- hohe Reißfestigkeit
- hohe Dehnbarkeit
- verbesserte Vliesdurchtränkung

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	thermisch behandeltes und mechanisch verfestigtes Kunstfaservlies	
<b>Lieferform</b>	Rolle	
<b>Aussehen/Farbtone</b>	weiß	
<b>Lagerfähigkeit</b>	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
<b>Lagerbedingungen</b>	Sikalastic® Rapid Vlies 110 perforiert in horizontaler Position lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.	
<b>Abmessungen</b>	Länge	50 m
	Breite	0,2 m (10 m <sup>2</sup> )
		0,26 m (13 m <sup>2</sup> )
		0,35 m (17,5 m <sup>2</sup> )
		0,52 m (26 m <sup>2</sup> )
	1,05 m (52,5 m <sup>2</sup> )	
<b>Flächengewicht</b>	110 g/m <sup>2</sup>	

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERARBEITUNG

1. Vlieszuschnitte entsprechend der Gegebenheiten des abzudichtenden Bereichs mit mind. 5 cm Überdeckung vorbereiten.
2. Anmischen der benötigten Mengen Sikalastic® Rapid-722/Detail.
3. Ca. 2/3 des Gesamtverbrauches pro m<sup>2</sup> Sikalastic® Rapid-722/Detail als erste Lage applizieren.
4. Das Sikalastic® Rapid Vlies-110 nass in nass, blasen- und faltenfrei in das frische Sikalastic® Rapid-722/Detail einlaminieren. Vlies muss vollständig durchtränkt und vollflächig mit Untergrund verklebt werden. Vliesüberlappung mit min. 5 cm ausführen.
5. Ca. 1/3 des Gesamtverbrauches pro m<sup>2</sup> Sikalastic® Rapid-722/Detail als zweite Lage applizieren bis die Vliesstruktur vollflächig durch das Abdichtungsharz abgedeckt wird.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland CH AG & Co KG**  
Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711 8009-0  
Fax: +49 711 8009-321  
[info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

**PRODUKTDATENBLATT**  
Sikalastic® Rapid Vlies 110 perforiert  
August 2025, Version 01.02  
02091595200000088

SikalasticRapidVlies110perforiert-de-DE-(08-2025)-1-2.pdf