

PRODUKTDATENBLATT

SikaGrout®-3265

Hochfester ermüdungsgeprüfter Vergussmörtel für Windenergieanlagen

BESCHREIBUNG

SikaGrout®-3265 ist ein 1-komponentiger, zementgebundener Vergussmörtel, der sehr hohe Endfestigkeiten erreicht und nach seinem Ermüdungsverhalten geprüft ist. Er ist speziell für den Bau von Onshore Windenergieanlagen konzipiert.

ANWENDUNG

SikaGrout®-3265 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Horizontale Fugen zwischen Turmsegment und Fundament
- Vertikale und horizontale Fugen zwischen Windkraft-turmsegmenten aus Beton

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Sehr hohe Endfestigkeit (C80/95)
- Hoher Widerstand gegen Ermüdungsbeanspruchung
- Sehr hohe Fließfähigkeit
- Hohe Frost-Tausalz-Beständigkeit (CDF-Verfahren)
- Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
- Kontrollierte Volumenexpansion für kraftschlüssige Verbindung
- Gute Pumpbarkeit
- Gebrauchsfertig (nur Wasserzugabe erforderlich)
- Kein Entmischen und Wasserabsondern

PRÜFZEUGNISSE

- Entspricht den Anforderungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel"
- Gutachten über die „Anwendung des Ermüdungsnachweises nach CEB-FIP Model Code 90“, Institut für Baustoffe Leibniz Universität Hannover
- CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1504-3: Klasse R4

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Spezieller Zement, abgestufte Gesteinskörnung, spezielle Zusätze	
Lieferform	Sack:	25 kg
	Palette:	42 x 25 kg = 1.050 kg
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Herstellungsdatum	
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in unbeschädigten und ungeöffneten Originalgebinden unter trockenen Bedingungen bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Beziehen Sie sich immer auf die Verpackung.	
Aussehen/Farbtone	Graues Pulver	
Maximale Korngrösse	D _{max} : 1 mm	
Dichte	ca. 2,3 kg/l Frischmörtelrohichte (+20 °C)	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfestigkeit	Druckfestigkeitsklasse C80/95 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)	
	Frühfestigkeit $\beta_{24h} \geq 40 \text{ N/mm}^2$ (Klasse A) (DAfStb-Richtlinie)	
	β_{7d} : ca. 100 N/mm^2 (+20 °C) (DAfStb-Richtlinie)	
	β_{28d} : ca. 125 N/mm^2 (+20 °C) (DAfStb-Richtlinie)	
E-Modul (statisch)	> 35.000 N/mm^2 nach 28 d (20 °C) (EN 13412)	
Biegezugfestigkeit	<u>24 Stunden</u> ca. 8 N/mm^2	<u>28 Tage</u> ca. 14 N/mm^2
Schwinden	Schwindklasse SKVM II (DAfStb-Richtlinie)	
Ausdehnung	> 0,1 Vol.-% nach 24 Stunden (DAfStb-Richtlinie)	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	3,2 - 3,5 Liter Wasser pro 25 kg Gebinde (+5 °C bis +35 °C)
Ergiebigkeit	ca. 11 Liter Vergussmörtel pro 25 kg Gebinde
Schichtdicke	min. 5 mm / max. 150 mm
Fließeigenschaft	Fließmaßklasse f3 ($\geq 750 \text{ mm}$) (DAfStb-Richtlinie)
Materialtemperatur	mind. +5 °C / max. +35 °C
Lufttemperatur	mind. +5 °C / max. +35 °C
Verarbeitungszeit	ca. 90 Minuten (+20 °C)

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

- Nicht händisch mischbar
- Frisch aufgetragenes Material sofort vor Austrocknung schützen
- Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind vermeiden
- Keine Verdichtungsmaßnahmen (Vibrationen) anwenden
- Bei tieferen Temperaturen ist die Festigkeitsentwicklung langsamer. Der Vergussmörtel darf dadurch erst später belastet werden
- Material ist für dünne und flächige Beschichtungen nicht geeignet

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

GISCODE: ZP1

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Beton

Der Beton muss ausreichend tragfähig, frei von Schmutz, losen und brüchigen Partikeln, Ölen und Fetten oder anderen Verunreinigungen sein. Lose und hafthemmende Teile wie Zementschlämme, Verunreinigungen sind durch geeignete Verfahren (z. B. HDW-Strahlen, Kugelstrahlen) bis zum tragfähigen Korngerüst zu entfernen. Eine ausreichende Abreißfestigkeit gemäß den einschlägigen technischen Regelwerken ist zu gewährleisten.

PRODUKTDATENBLATT

SikaGrout®-3265

April 2023, Version 01.09

020201010010000243

Schalung

Die Schalung sollte eine ausreichende Festigkeit aufweisen und mit Trennmittel vorbehandelt bzw. versiegelt werden. Vergussüberstand von 50 mm unter Beachtung konstruktiver Vorgaben nicht überschreiten.

Vornässen

Die Betonoberfläche muss bei der Verarbeitung mattfeucht sein, daher ist ein Vornässen vor dem Vergießen von SikaGrout®-3265 erforderlich.

Stark ausgetrockneten Beton bereits am vorhergehenden Tag gründlich vornässen. Es muss sichergestellt werden, dass sich kein stehendes Wasser auf der Oberfläche befindet.

MISCHEN

Rührgerät / Zwangsmischer

Die entsprechende Wassermenge in einen geeigneten und sauberen Mischbehälter geben. Unter langsamen Rühren das gesamte Gebinde in das Wasser geben. SikaGrout®-3265 mind. 3 Minuten lang kontinuierlich mischen, um eine gleichmäßige und klumpenfreie Konsistenz zu erreichen. Die empfohlene maximale Wassermenge nicht überschreiten.

VERARBEITUNG

Nach dem Mischvorgang SikaGrout®-3265 sofort verarbeiten, um die Expansionseigenschaften zu nutzen. Dabei sollte der Vergussmörtel von einer Seite kontinuierlich langsam vergossen werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Für die Verwendung großer Mengen werden Förderpumpen empfohlen. Vorversuche mit den entsprechenden Pumpen sollten in Betracht gezogen werden, um sicherzustellen, dass das Produkt mit zufriedenstellender konstanter Qualität gepumpt wird.

Nach dem Einbau kein zusätzliches Wasser auf die Oberfläche geben. Die Schalung sollte erst nach der Aushärtung des Betons entfernt werden.

Bei Temperaturen unter +5 °C sind Winterbaumaßnahmen vorzusehen.

NACHBEHANDLUNG

Nach dem Vergießen die freien Oberflächen umgehend vor Wasserentzug schützen.

Geeignete Nachbehandlungsmaßnahmen:

- Wassersprühnebel
- Folienabdeckungen mit Jutebahnen, Thermofolien oder feuchtigkeitsspendenden Abdeckbahnen
- Sika® Nachbehandlungsmittel NB 100

GERÄTEREINIGUNG

Die Misch- und Verarbeitungsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu säubern. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Refurbishment
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Telefon: +49 711 8009-2211
Fax: +49 711 8009-321
Mail:



PRODUKTDATENBLATT

SikaGrout®-3265
April 2023, Version 01.09
020201010010000243

SikaGrout-3265-de-DE-(04-2023)-1-9.pdf