

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig

2-komponentiges, schnellhärtendes, pigmentiertes Versiegelungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA)

## BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig ist ein 2-komponentiges, schnellhärtendes Polymethylmethacrylat Reaktionsharz. Als Härterpulver wird Sikalastic® Rapid KATpulver eingesetzt. Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig ist ein farbiges Versiegelungsharz im Sikalastic® Rapid-722 Abdichtungs- und Beschichtungssystem.

## ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig wird als Oberflächenversiegelung im Sikalastic® Rapid-722 Abdichtungs- und Beschichtungssystem verwendet.

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- variabel einstellbare Rutschhemmung durch Sika Einstreuprodukte (Sikafloor® Color Chips Mix WR, Quarzsand in verschiedenen Körnungen)
- UV-, hydrolyse-, alkalibeständig
- chloridbeständig
- abriebfest
- verarbeitbar bei Lufttemperaturen bis -5 °C
- lösemittelfrei
- nahezu alle RAL Farbtöne verfügbar

## PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	2-komponentiges, hochflexibles Polymethylmethacrylat (PMMA)
<b>Lieferform</b>	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig: 10 kg Blechgebände Sikalastic® Rapid KATpulver: 2x100 g Kunststoffbeutel Für die Anwendung im Untergrundtemperaturbereich zwischen +3 °C und +10 °C ist zwingend zusätzliches Sikalastic® Rapid KATpulver zu verwenden.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Bei fachgerechter Lagerung 12 Monate ab Produktionsdatum. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.
<b>Lagerbedingungen</b>	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig im unbeschädigten und ungeöffneten Originalgebände kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen

### PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig

Juli 2023, Version 01.01

02091540200000027

<b>Farbton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RAL 7030 steingrau</li> <li>▪ RAL 7032 kieselgrau</li> <li>▪ RAL 7035 lichtgrau</li> <li>▪ RAL 7037 staubgrau</li> <li>▪ RAL 7040 fenstergrau</li> <li>▪ RAL 7043 verkehrsgrau B</li> </ul> <p>Weitere RAL Farbtöne auf Anfrage. Geringe Farbtonabweichungen sind rohstoffbedingt unvermeidbar.</p>
----------------	--

<b>Dichte</b>	1,04 g/cm <sup>3</sup>
---------------	------------------------

<b>Chemische Beständigkeit</b>	<b>Je nach Dauer der Einwirkung und Konzentration kann es zu Verfärbungen kommen.</b>		
	<u>Ameisensäure 10%</u>	<u>Meerwasser</u>	<u>Pflanzenfett</u>
	<u>Ammoniak 10%</u>	<u>Zitronensaft</u>	<u>Phosphorsäure 30%</u>
	<u>Apfelsaft</u>	<u>Spülmittel</u>	<u>Salzsäure 30%</u>
	<u>Calciumchlorid</u>	<u>Natriumchlorid</u>	<u>Wein</u>
	<u>Essigsäure 10%</u>	<u>Natronlauge 50%</u>	<u>Tierische Fette</u>
	<u>Gemüsesaft</u>	<u>Olivenöl</u>	<u>Waschmittel</u>
	<u>Hydrauliköl</u>	<u>Orangensaft</u>	<u>Paraffinöl</u>
	Weitere Chemikalienbeständigkeiten auf Anfrage.		

<b>System</b>	1. unarmerter Aufbau mit rutschhemmender Oberfläche (Dickbeschichtung)		
	<b>Arbeitsschritt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Verbrauch</b>
	Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> *
	Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
	Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m <sup>2</sup> *
		Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m <sup>2</sup> *
	Rollvorlage:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup> *
	Einstreuung frisch in frisch:	Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)	ca. 7 kg/m <sup>2</sup>
	Versiegelung/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	mind. 0,5 kg/m <sup>2</sup> *
	2. unarmerter Aufbau mit dekorativer Oberfläche Chips (Dickbeschichtung)		
	<b>Arbeitsschritt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Verbrauch</b>
	Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> *
	Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
	Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m <sup>2</sup> *
		Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m <sup>2</sup> *
	Rollvorlage/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	mind. 0,5 kg/m <sup>2</sup> *
	Einstreuung frisch in frisch:	Sikafloor® Color Chips Mix WR	ca. 0,05 kg/m <sup>2</sup> *

3. armierter Aufbau mit rutschhemmender Oberfläche und Abdichtung gem. DIN 18531-2/5 / FLDR ZVDH

Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> *
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
Abdichtung Lage 1:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> *
Trägereinlage einbetten:**	Sikalastic® Rapid Vlies-110	mind. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Abdichtung Lage 2:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
Schutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m <sup>2</sup> *
	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m <sup>2</sup> *
Rollvorlage:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup> *
Einstreuung frisch in frisch:	Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)	ca. 7 kg/m <sup>2</sup> *
Versiegelung/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	mind. 0,5 kg/m <sup>2</sup> *

4. armierter Aufbau mit dekorativer Oberfläche Chips und Abdichtung gem. DIN 18531-2/5 / FLDR ZVDH

Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> *
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
Abdichtung Lage 1:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> *
Trägereinlage einbetten:**	Sikalastic® Rapid Vlies-110	mind. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Abdichtung Lage 2:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
Schutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m <sup>2</sup> *
	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m <sup>2</sup> *
Rollvorlage/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	mind. 0,5 kg/m <sup>2</sup> *
Einstreuung frisch in frisch:	Sikafloor® Color Chips Mix WR	ca. 0,05 kg/m <sup>2</sup> *

5. vertikaler Wandanschluss, armierter Aufbau mit dekorativer Oberfläche Chips und Abdichtung gem. DIN 18531-2/5 / FLDR ZVDH

Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> *
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
Abdichtung Lage 1:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> *
Trägereinlage einbetten:**	Sikalastic® Rapid Vlies-110	mind. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Abdichtung Lage 2:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> *
Rollvorlage/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	mind. 0,5 kg/m <sup>2</sup> *
Einstreuung frisch in frisch:	Sikafloor® Color Chips Mix WR	ca. 0,05 kg/m <sup>2</sup> *

\*Verbräuche sind abhängig vom Grad der Unebenheiten in der Oberfläche und den Saugeigenschaften der vorbereiteten Untergründe.

**\*\*Arbeitschritte erfolgen frisch in frisch.**  
 Weitere Aufbauvarianten auf Anfrage.

<b>Mischverhältnis</b>	Zur Teilmengenentnahme empfehlen wir eine Waage.			
	Untergrundtemperatur in °C	+3 bis +10	+15 bis +30	+35 bis +40
	Dosierung Sikalastic®	4%	2%	1,5%
	KATpulver in % (Masse):			
	Menge für 1 kg Harz:	40 g	20 g	15 g
Bei bauseits wechselnden Witterungsverhältnissen oder abweichend eingesetzten Katalysatormengen verkürzen oder verlängern sich die Reaktionszeiten entsprechend.				
<b>Materialverbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bei glatten Untergründe mind. 0,5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>abgestreute Untergründe (abhängig der Quarzsandkörnung) ca. 0,6 - 0,8 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>			
<b>Materialtemperatur</b>	min. +3 °C, max. +30 °C			
<b>Lufttemperatur</b>	min. -5 °C, max. +35 °C			
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	≤ 90 %			
<b>Taupunkt</b>	Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mindestens 3 K über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen.			
<b>Untergrundtemperatur</b>	min. +3 °C, max. +40 °C			
<b>Untergrundfeuchtigkeit</b>	Oberfläche muss trocken und frei von Eis sein.			
<b>Untergründe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ausgehärteter Sikalastic® Rapid Primer Beton/Beton FB</li> <li>ausgehärtetes Sikalastic® Rapid-722/722 Detail Abdichtungssystem</li> <li>ausgehärteter Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel</li> </ul>			
<b>Verarbeitungszeit</b>	Bei Untergrundtemp. +20 °C und Zugabe von 2 % Sikalastic® KATpulver.			
	Verarbeitungszeit:	ca. 15 Minuten (Topfzeit)		
	Regenfestigkeit nach:	ca. 45 Minuten		
	Weiterbeschichtbarkeit nach:	ca. 1 Stunde		
	Aushärtung nach:	ca. 3 Stunden		

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### MISCHEN

Vor dem Mischen Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig maschinell aufrühren. Anschließend das Sikalastic® Rapid KATpulver im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis zugeben. Um Spritzer oder ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die

Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Durchmischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer ist abhängig von der Materialtemperatur und ist erst dann beendet wenn eine homogene Mischung vorliegt und das Härterpulver vollständig aufgeschlossen ist. Der Boden und Rand des Behälters muss ebenfalls miterfasst sein. Wir empfehlen das Umtopfen und anschließende intensive Durchmischen von mind. 1 Minute. Generell sind geschützte Maschinen und Geräte einzusetzen.

Mischdauer:

Materialtemperaturen < 10 °C mind. 4 Min.

Materialtemperaturen > 10 °C mind. 2 Min.

Die Einführung von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

### PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig

Juli 2023, Version 01.01

02091540200000027

## VERARBEITUNG

Die Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig wird mit einem Finishroller (flusenarme Fellwalze mit kurzer Florhöhe) gleichmäßig aufgerollt. Materialanhäufungen sind zu vermeiden.

### **Einstreubelag Quarzsand:**

alternativ mit Gummileiste hart  
Einstreu voll-/teilflächig möglich.

### **Einstreubelag Chips:**

Einstreuung nur teilflächig empfohlen.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sikalastic® Rapid Reiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## UNTERHALT

### REINIGUNG

Hinweise zur Oberflächenpflege und -erhaltung

- Einsatz von unterlüfteten Untersetzern für Pflanz- und Blumenkübel empfohlen.
- Einsatz von Besen mit weichen Borsten empfohlen.
- kein Einsatz von Besen mit metallischen Borsten.
- kein Einsatz von ätzenden sowie lösemittelhaltigen Reinigern oder Desinfektionsmitteln.
- Die Zugabe von Reinigungsmittel zum Wasserstrahl ist unter Beachtung der genannten Bedingungen möglich.
- kein Einsatz von heißem (> 50 °C) oder kochendem Wasser.
- Maschinelle Trockenreinigungen mit kreisenden Bürstenteilen können die Nutzungsdauer der Beschichtung bei häufiger Anwendung verkürzen.
- Bei Anwendung von Hochdruck-Wasserstrahl- oder Hochdruck-Dampfstrahlgeräten mit einer Breitstrahldüse ist ein Düsenabstand zur Fläche von mindestens 50 cm zu beachten. (kein Einsatz von Kreisel- oder Fräsdüsen)
- Probereinigung des zur Anwendung kommenden Verfahrens und Reinigungsmittels an unauffälliger Stelle empfohlen.

Winterdienst

- Einsatz von Räumschilde mit einer leicht nachgebenden Gummi- oder Kunststofflippe empfohlen. Einsatz von handelsüblichen Auftausalzen ist möglich.
- kein Einsatz von Splitten, Granulaten oder Sanden.

### **Sika Deutschland GmbH**

Flooring / Waterproofing  
Kornwestheimer Straße 103-107  
D-70439 Stuttgart  
Telefon: 0711/8009-0  
E-Mail:  
flooring\_waterproofing@de.sika.com

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### **PRODUKTDATENBLATT**

Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig  
Juli 2023, Version 01.01  
02091540200000027

SikalasticRapid-722Versiegelungfarbig-de-DE-(07-2023)-1-1.pdf