

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-030 QuickResin

Zweikomponentiges, schnelles Gießharz auf Silikatbasis



BESCHREIBUNG

Zweikomponentiges, schnelles Silikat-Gießharz zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen. Inklusive Estrichklammern.

ANWENDUNG

Geeignet zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen. Zum Verkleben von Nagelleisten und Metallprofilen im Innenbereich.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Geruchsarm
- Schnell erhärtend
- Kein Rührwerkzeug erforderlich
- Einfaches Anmischen in der praktischen Flasche
- Sehr gut dosierbar
- Sehr ergiebig
- Hoch belastbar
- Niedrigviskos
- Gutes Eindringvermögen
- wasserfrei
- Auf Fußbodenheizung geeignet

UMWELTINFORMATIONEN

- EMICODE EC 1^{PLUS}, sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei gem. TRGS 610

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Komp. A: 300 ml Kunststoffflasche Komp. B: 300 ml Kunststoffflasche 6 x 2 Flaschen im Karton Estrichklammern (6 Beutel mit je 20 Estrichklammern)
Aussehen/Farbtone	Gelblich (gemischt)
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Kühl, trocken und nicht unter +10°C lagern.
Dichte	~1,3 kg/l

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	1:1 Volumenteile
Materialverbrauch	~1,3 kg/dm ³
Lufttemperatur	nicht unter +18 °C

Untergrundtemperatur	nicht unter +15 °C
Verarbeitungszeit	~10 Minuten bei +20 °C
Aushärtezeit	~24 Stunden

Alle Angaben sind ca. Werte und gelten bei + 20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit und Untergrundtemperaturen von + 15°C. .

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

- Komponente B in die Flasche zu Komponente A gießen.
 - Flasche verschließen und mind. 15 Sekunden intensiv schütteln.
 - Die Mischung muss eine homogene Farbe ohne Schlieren aufweisen.
 - Flaschentülle gemäß der Rissbreite abschneiden.
 - Fertige Mischung umgehend verarbeiten
- **Klebeanwendung:**
Klebstoff nach kurzer Reifezeit (Konsistenz wird klebefreundlicher) mit z.B. Spachtel verteilen und die zu verklebenden Teile sofort einlegen.
- **Risse kraftschlüssig schließen:**
Riss aufweiten. Je nach Risslänge, Geometrie und Nutzung alle 20-50 cm quer einschneiden und Estrichklammer einlegen. Sikafloor®-030 QuickResin in den Riss einbringen und Materialüberschuss sofort mit einem Spachtel verteilen. Im frischen Zustand mit Quarzsand abstreuen.
Riss bis zur vollständigen Aushärtung nicht belasten.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Sika® PowerClean zu reinigen. Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-0
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de



PRODUKTDATENBLATT
Sikafloor®-030 QuickResin
Juli 2020, Version 01.01
020815120010000062

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Beratung über die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDB) verwenden, in dem physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten sind. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung finden Sie im Internet unter www.sika.de.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sikafloor-030QuickResin-de-DE-(07-2020)-1-1.pdf