



## BUILDING TRUST

## PRODUKTDATENBLATT

# Sika® Ucrete® PLC

(ehemals Ucrete® PLC)

Spachtelfähige, gefüllte Grundierung für Sika® Ucrete® Polyurethanbetonbeläge

## **BESCHREIBUNG**

Sika® Ucrete® PLC ist eine 0,5 - 3 mm dicke lösemittelfreie, unpigmentierte 3-komponentige Kratzspachtelmasse auf Polyurethanharzbasis. Sika® Ucrete® PLC ist kein eigenständiger Belag und muss mit dem jeweiligen einzusetzenden Sika® Ucrete® Bodenbelag überarbeitet werden.

## **ANWENDUNG**

Sika® Ucrete® PLC wird als porenverschließende und kapillarabdichtende Kratzspachtelung und Grundierung für die zum Einsatz kommenden Sika® Ucrete® Polyurethanbetonböden, vorzugsweise bei Sika® Ucrete® MF und MF40AS eingesetzt.

#### **PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE**

Sika® Ucrete® PLC ist leicht verarbeitbar. Er reduziert die Porosität der zu überarbeitenden Betonoberfläche und damit das Risiko von Lufteinschlüssen. Dadurch wird die Gefahr von Oberflächenstörungen minimiert. Ferner können Rautiefe und kleinere Unebenheiten egalisiert werden.

## **PRÜFZEUGNISSE**

Es gelten die Prüfungen der relevanten Sika® Ucrete® Oberbelagssysteme.

## PRODUKTINFORMATIONEN

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

Haftzugfestigkeit	≥ 2,0 MPa (Betonbruch)
-------------------	------------------------

## ANWENDUNGSGEWINDE

Materialverbrauch	ca. 2-4 kg/m <sup>2</sup> (2 kg/m <sup>2</sup> /mm)									
Materialtemperatur	min. +10°C / max. +30°C Optimale Materialtemperatur: 15°C - 25°C									
Lufttemperatur	min. +10°C / max. +30°C Optimale Lufttemperatur: 15°C - 25°C									
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80%									
Taupunkt	Achtung vor Kondensation! Die Untergrundtemperatur muss während der Applikation mindestens 3°C über der Taupunktttemperatur liegen.									
Untergrundtemperatur	min. +10°C / max. +30°C Optimale Untergrundtemperatur: 15°C - 25°C									
Verarbeitungszeit	10 Minuten bei 23°C									
Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen	Wartezeit vor Überarbeitung mit einem Sika® Ucrete® Bodenbelag: <table><thead><tr><th>Untergrundtemperatur</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>16 Stunden</td><td>48 Stunden</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>8 Stunden</td><td>48 Stunden</td></tr></tbody></table> Hinweis: Die Zeiten sind ungefähre Angaben und werden durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst.	Untergrundtemperatur	Minimum	Maximum	+10°C	16 Stunden	48 Stunden	+20°C	8 Stunden	48 Stunden
Untergrundtemperatur	Minimum	Maximum								
+10°C	16 Stunden	48 Stunden								
+20°C	8 Stunden	48 Stunden								

## SYSTEMINFORMATIONEN

System	Systemaufbau	Produkt
	Grundierung	Sika® Ucrete® PLC
	Bodenbelag	Sika® Ucrete® Bodenbeläge

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### CE-KENNZEICHNUNG

Siehe Leistungserklärung

### GEFARENHINWEISE

GISCODE: PU 40

Diese Codierung ermöglicht es auf den Serviceseiten der BG Bau ([www.gisbau.de](http://www.gisbau.de)) weitere Informationen, sowie Hilfestellungen zum Erstellen von Betriebsanweisungen ([www.wingis-online](http://www.wingis-online)) zu erhalten.

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-

gung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

### Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) - Schulungsverpflichtung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung dieses Produkts eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen sowie ein Link zur Schulung unter [www.sika.de/pu-training](http://www.sika.de/pu-training).



### PRODUKTDATENBLATT

Sika® Ucrete® PLC

November 2025, Version 02.04

02081400000002022

BUILDING TRUST



## **RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-EMISSIONEN**

Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2004/42/EG und erfüllt die Kriterien bzgl. Des maximal zulässigen VOC-Grenzwertes (Stand 2, 2010). Gem. EU-Richtlinie 2004/42 liegt der obere Grenzwert für Produkte der Kategorie IIA/j Typ sb bei 500 g/l (Grenze: Stand 2, 2010). Der maximale Gehalt bei Sika® Ucrete® PLC im gebrauchsfertigen Zustand beträgt < 5 g/l VOC.

## **VERARBEITUNGSANWEISUNG**

### **UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Der Untergrund muss fest, trocken, feingriffig und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb oder Ähnlichem. Eine Untergrundvorbehandlung durch Granulat- oder Kugelstrahlen, Hoch- oder Höchstdruckwasserstrahlen o.Ä. ist vor Grundierungsauftrag zwingend erforderlich. Nach der Untergrundvorbehandlung muss die Abreißfestigkeit des Untergrundes mind. 1,5 N/mm<sup>2</sup> betragen. Der zu überarbeitende Untergrund muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit bzw. drückendes Wasser gesichert sein.

Die nachfolgenden Untergründe gelten als geeignet für die Überarbeitung mit Sika® Ucrete® PLC. Eine ordnungsgemäße Untergrundvorbehandlung wird vorausgesetzt:

- monolithische Betontragschicht, bewehrt (min. C25/30), nach DIN EN 206-1, außer Leichtbeton
- polymermodifizierte Zementestriche im Verbund, mind. CT-C30-F4, Mindestschichtdicke 25 mm, nach DIN 18560-3
- polymermodifizierte Zementestriche auf Dämm schicht, mind. CT-C40-F5, Mindestschichtdicke 75 mm, nach DIN 18560-2
- polymermodifizierte Zementestriche auf Abdichtungsschicht, mind. CT-C40-F5, Mindestschichtdicke 75 mm, nach DIN 18560-4
- Terrazzo-Oberflächen auf Zementbasis
- Bereits vorhandene Sika® Ucrete® Beläge

Sika® Ucrete® PLC kann auf 7 Tage altem Beton (dies entspricht einer Restfeuchte von ca. 6 - 8%, gemessen nach der CM-Methode) oder auf 2 - 3 Tage altem kunststoffvergütetem Zementestrich verarbeitet werden.

### **MISCHEN**

Bauseitig sind nur komplette Gebindeeinheiten zu verarbeiten. Teilmengen können nicht angemischt werden. Die Temperatur der Komponenten sollte beim Mischvorgang zwischen 15 und 25° C liegen. Bei Anwendung bei niedrigen Temperaturen sollte das Material vor der Verwendung mindestens 24 Stunden in einem klimatisierten Raum bei 15°C-25°C gelagert werden. Zunächst Part 1 und Part 2 in ein sauberes Gefäß füllen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Komponenten restlos „auslaufen“. Danach gründlich mit einem langsam laufenden Rührwerk bei ca. 300 U/min mischen, auch die Boden- und Randbereiche des

Mischgefäßes müssen erfasst werden. Der Mischvorgang ist mindestens 20 Sekunden bis zum homogenen Zustand durchzuführen. Danach wird Part 3 langsam zugefügt und min. 2 Minuten gemischt. Die fertige Mischung muss klumpenfrei und homogen sein. Jeder Materialansatz ist identisch lange zu mischen.

Hinweis: Beim Einsatz von Sika® Ucrete® Accelerator bitte technische Merkblatt des Accelerators berücksichtigen.

### **VERARBEITUNG**

Die fertige Mischung ist sofort vollständig auszugießen und mittels Stahltraufel/Glättekelle in zwei Richtungen aufzukratzen, um einen sicheren Porenverschluss zu gewährleisten. Verankerungsschnitte aller Dimensionierungen (bis 25 x 25 mm) dürfen mit Sika® Ucrete® PLC gefüllt werden.

Neben der Umgebungstemperatur ist für die Verarbeitung von Reaktionsharzen die Temperatur des Untergrundes von entscheidender Bedeutung. Bei niedrigen Temperaturen verzögern sich grundsätzlich die chemischen Reaktionen; damit verlängern sich auch die Überarbeitbarkeits- und Begehbarkeitszeiten. Gleichzeitig erhöht sich, infolge zunehmender Viskosität, ggf. der Verbrauch pro Flächeneinheit. Bei hohen Temperaturen werden die chemischen Reaktionen beschleunigt, so dass sich o.a. Zeiten entsprechend verkürzen.

### **GERÄTEREINIGUNG**

Bei Arbeitsunterbrechung müssen alle zur Wiederverwendung vorgesehenen Arbeitsgeräte sorgfältig mit Sika® Verdünnung C (nur für die Reinigung) gesäubert werden. Ausgehärtete Verunreinigungen lassen sich nur mechanisch entfernen.

### **PRODUKTDATENBLATT**

Sika® Ucrete® PLC

November 2025, Version 02.04  
02081400000002022

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107

D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321

[info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)

[www.sika.de](http://www.sika.de)

[SikaUcretePLC-de-DE-\(11-2025\)-2-4.pdf](http://SikaUcretePLC-de-DE-(11-2025)-2-4.pdf)

### PRODUKTDATENBLATT

Sika® Ucrete® PLC

November 2025, Version 02.04

02081400000002022