

## PRODUKTDATENBLATT

# Sika Waterbar® - Elastomer Type FAE,FFK

Fugenabschlussbänder nach DIN 7865-1/-2 zur Abdichtung von Fugen in  
aus wasserundurchlässigem Beton

Bauwerken

### BESCHREIBUNG

Sika® Fugenbänder Elastomer Typ FAE/FFK bestehen aus dem Werkstoff Elastomer und werden standardmäßig aus dem Vulkanisat von Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) gefertigt. Sie werden für den oberflächennahen Verschluss von Raumfugen in Bauwerken aus wasserundurchlässigem Beton eingesetzt.

### ANWENDUNG

Anwendungsgebiete:

- Oberflächennaher Fugenverschluss, geeignet zur Abdichtung gegen mäßigen Wasserdruck
- Typische Bauwerke:
  - Brücken
  - Trogbauwerke
  - Eisenbahn- und Straßentunnel
  - Kläranlagen
  - Schleusen
  - Wehre
  - Kraftwerke

Anwendung:

- Planungs- und Verarbeitungsgrundsätze nach DIN 18197
- Fügetechnik nach DIN 18197 und DIN 7865

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Hohe Festigkeit und Dehnung
- Hohe Dauerelastizität bei hohem Rückstellvermögen
- Beständig gegen in der Natur vorkommende, betonangreifende Stoffe
- Beständig gegen ein breites Spektrum von chemischen Agenzien (Prüfung im Einzelfall erforderlich)
- Formbeständig gegen Heißbitumen
- Robuste Querschnitte für eine einfache Handhabung auf der Baustelle
- Vulkanisierbar für die Verbindungen auf der Baustelle

### PRÜFZEUGNISSE

Normen/ Richtlinien:

- DIN 7865-1/-2
- DIN 18197
- WU-Richtlinie DAfStb.
- ZTV-ING, RiZ-ING
- DB AG Modul 804.6101
- Vulkanisieranleitung

Prüfzeugnisse/ Zulassungen:

- Konformitätszertifikat nach DIN 7865
- Fremdüberwachung durch MPA NRW, vorgeschrieben für die Fugenabdichtung bei Ingenieurbauwerken nach ZTV-ING und RiZ-ING, sowie DB AG Modul 804.6101
- Abnahmeprüfzeugnisse A und B gem. DIN 7865-2:2015-02

### PRODUKTINFORMATIONEN

#### Chemische Basis

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

#### Lieferform

- Rollenlängen mit 20 oder 25 m, je nach Profil, auf Euro- oder Einwegpalette
- Fugenbandsysteme in Bunden, je nach Größe, auf Euro- oder Einwegpalette

#### PRODUKTDATENBLATT

Sika Waterbar® - Elastomer Type FAE,FFK

April 2020, Version 01.01

020703100500000109


<b>Aussehen/Farbtone</b>	Schwarz mit grauer Sichtfläche
<b>Lagerfähigkeit</b>	Das Produkt hat bei korrekter Lagerung kein Verfallsdatum.
<b>Lagerbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lagerung auf der Transportpalette oder einer ebenen Unterlage.</li> <li>▪ Langfristige Lagerung <math>\geq 6</math> Monate in geschlossenen Räumen: Es gelten die Bedingungen der DIN 7716. Der Lagerraum soll kühl, trocken, staubarm und mäßig durchlüftet sein. Die Elastomer-Fugenbänder sind vor Wärmeeinstrahlungen und starkem künstlichen Licht mit hohem UV-Anteil zu schützen.</li> <li>▪ Bei kurzfristiger Lagerung <math>&gt; 6</math> Wochen und <math>&lt; 6</math> Monate in geschlossenen Räumen gelten die Bedingungen der DIN 7716 sinngemäß.</li> <li>▪ Kurzfristige Lagerung <math>&gt; 6</math> Wochen und <math>&lt; 6</math> Monate auf Baustellen, im Freien: Die Lagerung hat geschützt durch eine Abdeckung gegen direkte Sonneneinstrahlung, Verschmutzung sowie Schnee und Eis zu erfolgen. Die Elastomer-Fugenbänder sind trocken und getrennt von Stoffen, Maschinen und Geräten mit möglichen schädigenden Einwirkungen wie z.B. Baustahl oder Treibstofftankanlagen sowie abseits von Baustraßen zu lagern.</li> <li>▪ Kurzfristige Lagerung <math>\leq 6</math> Wochen, auf Baustellen, im Freien: Die Lagerung hat geschützt vor Verschmutzung oder Beschädigung zu erfolgen. Bei starker Sonneneinstrahlung (Sommer) oder Schnee und Eis (Winter) sind die Elastomer-Fugenbänder durch eine Abdeckung zu schützen.</li> <li>▪ Vulkanisiermaterial ist kühl, trocken und vor Staub und Verschmutzung geschützt zu lagern. Es wird empfohlen, die Bedarfsmengen auf eine Lagerzeit von ca. 6 Wochen abzustimmen.</li> </ul>

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Shore-Härte (A)</b>	62 $\pm$ 5 Shore-A	DIN ISO 7619-1
<b>Reißfestigkeit</b>	$\geq 10$ MPa	DIN 53504
<b>Reißdehnung</b>	$\geq 380$ %	DIN 53504
<b>Weiterreißwiderstand</b>	$\geq 8$ N/mm	DIN ISO34-1: 2004-07
<b>Gebrauchstemperatur</b>	Für drückendes Wasser Für nicht drückendes Wasser	- 20°C bis + 40°C - 20°C bis + 60°C

## SYSTEMINFORMATIONEN

<b>Systemaufbau</b>	Die Angaben zu Wasserdruck und Verformung der nachfolgenden Tabellen gelten für Regelfälle der Anwendung ohne Nachweis. Bei genauer Kenntnis aller Beanspruchungen und konstruktiven Einzelheiten können andere Werte festgelegt werden. Die Angaben zu Wasserdruck und Verformung der nachfolgenden Tabellen gelten für Regelfälle der Anwendung ohne Nachweis. Bei genauer Kenntnis aller Beanspruchungen und konstruktiven Einzelheiten können andere Werte festgelegt werden.
---------------------	---



Gesamt- breite a (mm)	Fugen- weite Wnom (mm)	Dicke c (mm)	Sperr- anker N / f (mm)	Wasser- druck (bar)	Resultierende Verformung Vr (mm)
<b>FAE 50</b>					
55	20	5	2 / 30	0	20
<b>FAE 100</b>					
105	20	5	4 / 30	0,1	20
<b>FAE 150</b>					
155	20	5	6 / 30	0,3	20
<b>FFK 5/2</b>					
55	10	5	2 / 35	0	20
<b>FFK 5/3</b>					
55	10	5	2 / 35	0	20
<b>FFK 7/3</b>					
70	20	5	2 / 45	0	40
<b>FFK 7/4</b>					
70	30	5	2 / 45	0	40
<b>FFK 7/5</b>					
70	40	5	2 / 45	0	40
<b>FFK 10/3</b>					
100	20	5	4 / 45	0,1	20
<b>FFK 18/3</b>					
180	20	5	6 / 25	0,3	40

$V_r$  = Resultierende Verformung  $V_r = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)^{1/2}$

N = Anzahl der Sperranker

f = Profilhöhe (Höhe der Sperranker inkl. Grundplatte)

**PRODUKTDATENBLATT**

Sika Waterbar® - Elastomer Type FAE,FFK

April 2020, Version 01.01

020703100500000109

**BUILDING TRUST**



# VERARBEITUNGSANWEISUNG

## VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

### Allgemein:

Gemäß DIN 18197 können mit Sika Fugenbänder Elastomer Typ FAE/FFK vor Ort nur Stoßverbindungen hergestellt werden.

Formteile müssen werkseitig hergestellt werden

### Formteile:

Standardformteile (flach oder senkrecht) für Sika Fugenbänder Elastomer Typ FAE/FFK beinhalten: Kreuzungen, T-Stücke, Eckstücke.

### Sonderformteile:

Formteilsysteme mit Kombinationen verschiedener Standardverbindungen und Profile. Die standardmäßige maximale Gesamtlänge von Formteilsystemen beträgt 20 m. Längere Systeme auf Anfrage. Durch die Herstellung von Fugenband-Systemen werden die auf der Baustelle notwendigen Verbindungen auf ein Minimum reduziert.

### Handhabung

Nach den Vorgaben der DIN 18197.

- Schonender Transport auf der Baustelle
- Verlegearbeiten nur bei Stofftemperaturen des Fugenbandes  $\geq 0\text{ °C}$
- Schutz bis zum vollständigen Einbetonieren
- Sichere Verwahrung freier Fugenbandenden
- Fugenband vor dem Einbetonieren säubern

### Einbau

Nach den Vorgaben der DIN 18197.

Fugenabschlussbänder werden in die Fuge eingebaut, zurückversetzt um das Maß der Fase.

Einbauhilfe für Fugenabschlussbänder: TFL Montageleiste als Zubehör

Ausführliche Angaben zum Einbau sind den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen.

### Verbindungen auf der Baustelle

Die Verbindung der Sika Fugenbänder Elastomer Typ FAE/FFK erfolgt durch Vulkanisation, d.h. unter Zugabe von Rohkautschuk-Bandagen und Einwirkung von Wärme und Druck in einer Baustellen-Vulkanisierpresse mit profilbezogenen Formplatten und Längsspannung nach vorgegebenen Parametern (Temperatur und Zeit). Eine Verbindung mit Vulkanisiermitteln ohne Wärmeeinwirkung oder mit Hilfe von Klebstoffen oder Klebebändern ist nach DIN 18197 nicht zulässig. Die Ausführung der Baustellenstöße muss nach der Sika-Vulkanisieranleitung erfolgen.

Voraussetzung: Umgebungstemperatur mindestens + 5 °C und trockene Witterung.

Baustellenstöße dürfen nur durch geschultes und zertifiziertes Personal ausgeführt werden. Die Zertifikate dürfen nicht älter als 2 Jahre sein. Schulungen mit Abschluss Zertifikat werden durch Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, durchgeführt.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser Systemdatenblatt (Kennziffer 7510) „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und

### PRODUKTDATENBLATT

Sika Waterbar® - Elastomer Type FAE,FFK

April 2020, Version 01.01

020703100500000109

vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland GmbH**

Flooring / Waterproofing  
Kornwestheimer Straße 103-107  
D-70439 Stuttgart  
Telefon: 0711/8009-0  
E-Mail:  
[flooring\\_waterproofing@de.sika.com](mailto:flooring_waterproofing@de.sika.com)



**PRODUKTDATENBLATT**

Sika Waterbar® - Elastomer Type FAE,FFK  
April 2020, Version 01.01  
020703100500000109

SikaWaterbar-ElastomerTypeFAEFFK-de-DE-(04-2020)-1-1.pdf

