SYSTEMÜBERSICHT 2021
SIKA KLEBSTOFFE FÜR HOLZBÖDEN UND DESIGNBELÄGE

BUILDING TRUST

WAS ZEICHNET DIE SIKA SYSTEMLÖSUNGEN AUS?

Die Herausforderung an moderne Bauprodukte ist, Lösungen zu bieten, die bei möglichst geringem Aufwand, den heutigen Anforderungen gerecht werden oder diese sogar übertreffen.
Mit den Sika Systemlösungen sind Sie für alle Anforderungen Renovierung und Sanierung perfekt gerüstet.

INHALT

SIKA KLEBSTOFFE

04 **ÜBERSICHT PARKETTKLEBSTOFFE**

05-07 **PARKETTKLEBSTOFFE**
SikaBond®-700 Parquet Premium
SikaBond®-54 Parquet / 52 Parquet
SikaBond®-151

08 **APPLIKATIONSTECHNIK**
SikaBond® Dispenser 1800 Power
SikaBond® Dispenser 3600 Power NEU

09 **KLEBSTOFFE DESIGNBELÄGE**
SikaBond®-130 Design Floor

SIKA SYSTEMLÖSUNGEN

10-13 **GRUNDIERUNGEN/FEUCHTIGKEITSBREMSEN**
Sikafloor®-01 Primer
Sikafloor®-02 Primer
Sikafloor®-03 Primer
Sika® Primer MB Rapid

14-16 **SPACHTEL- UND NIVELLIERMASSEN**
Sikafloor®-4020 FiberLevel NEU
Sikafloor®-300 Level
Sikafloor®-040 Patch NEU

17 **ENTKOPPLUNG UND TRITTSCHALLDÄMMUNG**
Sika® AcouBond® System

18-19 **ZUBEHÖR**
Sika® Remover-208
Sika® PowerClean
Nivellierrandstreifen
Sikafloor®-030 Quick Resin
SikaBond®-126 MaximumTack NEU
Sika® Anrühreimer Spachtelmasse

20-21 **VERARBEITUNGSGRUNDSÄTZE UND RECHTSHINWEISE**

22-23 **ANWENDUNGSTABELLEN**

SikaBond® PARKETTKLEBSTOFFE

PERFEKTES PARKETT – EIN LEBEN LANG

Seit über 10 Jahren bietet Sika auch für den Parkettbereich Klebstoffe an, welche die Parkettverlegetechnik nachhaltig verändert haben. Wurden früher überwiegend Kunstharzklebstoffe für die Parkettverlegung verwendet, so haben sich heute 1K-PU und silanmodifizierte Klebstoffe mit auf die Anforderungen des Parkettbodens abgestimmten Eigenschaften zur Verklebung durchgesetzt. Schließlich sollen Parkettböden auch über Jahre hinweg nichts von ihrer Schönheit verlieren.

Die bewährten SikaBond® Parkettklebstoffe sichern zuverlässig diese Anforderungen. Und alle – Bauherren, Planer und Parkettverleger – profitieren von diesen positiven Eigenschaften. Gleichzeitig bietet diese Art der Verklebung verbesserte Trittschalleigenschaften und zeigt gegenüber dem Untergrund ein tolerantes, schonendes Verhalten. Entsprechen Untergrund oder Gegebenheiten nicht den Anforderungen, bietet Sika auch perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen für langlebige und zeitlos schöne Parkettböden.

ANWENDUNGSBEREICHE

SikaBond® PARKETTKLEBSTOFFE

	SikaBond®-700 Parquet Premium	SikaBond®-54 Parquet	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond®-151	Sika® AcouBond-System
Stabparkett					
Mosaikparkett					
Holzpflaster RE (Beratung empfohlen)					
Hochkantlamellen					
Massivholzdielen					
2-Schicht-Fertigparkett					
3-Schicht-Fertigparkett					

Bitte beachten Sie, dass diese Übersichten nicht alle Anwendungen erfassen können.
Es gelten die Angaben im jeweiligen Produktdatenblatt.

= nicht empfohlen = empfohlen

SikaBond®-700 Parquet Premium

HARTER PREMIUMPARKETTKLEBSTOFF

ANWENDUNGSGEBIETE

SikaBond®-700 Parquet Premium ist ein 1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier Parkettklebstoff. Der Klebstoff ist auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar und für alle gängigen Parkettarten geeignet.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1^{PLUS}, sehr emissionsarm

LIEFERFORM

- Kunststoffeimer 18 kg

FARBTON

Hellbraun

PRODUKTVORTEILE

- 1-komponentig/ gebrauchsfertig
- Keine Wechselwirkung mit Produkten zur Oberflächenbehandlung
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Sehr hohe Scherfestigkeiten
- Auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
- Für alle gängigen Parkettarten geeignet
- Für Fußbodenheizung geeignet

TECHNISCHE DATEN	
Chemische Basis	Silanterminiertes Polymer
Dichte	1,6 kg/l
Verbrauch Zahnleiste	ca.850 g/ m²: Zahnung TKB B6, B10 ca. 1.000 g/ m²: Zahnung TKB B11, B15
Offene Zeit	Ca. 25 Minuten
Belastbar nach	Ca. 24 Stunden

SikaBond®-54 Parquet
SikaBond®-52 Parquet

LÖSEMITTELFREIER 1K-PU PARKETTKLEBSTOFF
IM EIMER UND FÜR DEN DISPENSER

ANWENDUNGSGEBIETE

Mit SikaBond®-54 Parquet oder SikaBond®-52 Parquet können Massiv-, Stab- (Nut- und Feder), Mosaik-, und Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt werden.

SikaBond®-52 Parquet ist der Systemklebstoff für den SikaBond® Dispenser-1800 Power/-3600 Power und das Sika® AcouBond®-System.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- kennzeichnungsfrei
- bauaufsichtlich zugelassener Parkettklebstoff, DIBt Z-155.10-232
- GISCODE: RU 0,5

LIEFERFORM

- Eimer mit 13 kg (33/Palette) - SikaBond®-54 Parquet
- 20 Schlauchbeutel á 600 ml im Karton (48/Palette) - SikaBond®-52 Parquet
- 6 Schlauchbeutel á 1.800 ml im Karton (36/Palette) - SikaBond®-52 Parquet

FARBTON

Parkettbraun

PRODUKTVORTEILE

- 1-komponentig/gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Geruchsneutral
- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- Elastische und trittschalldämpfende Verklebung
- Besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn sowie für viele Exotenhölzer geeignet
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Parkett nach 12 Stunden voll belastbar und schleifbar
- Schnellhärtend
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften, sehr einfach aufzutragen

TECHNISCHE DATEN	
Chemische Basis	1-komponentiges Polyurethan, feuchtigkeitshärtend
Dichte	Ca. 1,29 kg/l
Verbrauch Zahnleiste	Ca. 600–800 g/m²: Zahnung TKB B3 Ca.700–900 g/m²: Zahnung TKB B6 Ca.800–1.000 g/m²: Zahnung TKB B11
Verbrauch SikaBond® Dispenser	Ca. 800–1.300 g/m²
Offene Zeit	Ca. 60 Minuten
Belastbar nach	Ca. 12 Stunden

SikaBond®-151

SEHR EMISSIONSARMER, SILANMODIFIZIERTER PARKETTKLEBSTOFF

ANWENDUNGSGEBIETE

SikaBond®-151 Objekt ist ein sehr emissionsarmer, 1-komponentiger , silanmodifizierter Parkettklebstoff mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.
Der Klebstoff ist ohne vorherige Grundierung für die Verklebung von Mehrschichtparkett, 2- und 3-schichtig, (auf saugenden und nicht saugenden Untergründen) im Innenbereich geeignet.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- bauaufsichtlich zugelassener Parkettklebstoff, DIBt Z-155.10-498
- GISCODE: RS 10

LIEFERFORM

- Eimer mit 17 kg (33/Palette)

FARBTON

Braun

PRODUKTVORTEILE

- SMP Klebstoff
- 1-komponentig
- Leicht verstreichbar
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Wasserfrei
- Optimaler Riefenstand
- Lange Einlegezeit
- Keine vorherige Grundierung notwendig
- Auf Fußbodenheizung geeignet

TECHNISCHE DATEN	
Chemische Basis	Silan modifizierte Polymere
Dichte	1,6 kg/l
Verbrauch Zahnleiste	Ca. 850 g/m²: Zahnung TKB B6 und TKB B10 Ca. 1.050–1.250 g/m²: Zahnung TKB B11 und TKB B15
Offene Zeit	Ca. 40 Minuten
Belastbar nach	Ca. 48 Stunden

SikaBond® Dispenser-1800 Power
SikaBond® Dispenser-3600 Power

NEU

APPLIKATIONSGERÄTE ZUM FLÄCHIGEN AUFTRAGEN VON SikaBond® PARKETTKLEBERN

ANWENDUNGSGEBIETE

Mit den patentierten SikaBond® Dispensern wird der Parkettklebstoff SikaBond®-52 Parquet aus 1.800 ml Schlauchbeuteln flächig und schnell auf den Untergrund aufgetragen. Der Auftrag des Parkettklebstoffes erfolgt dabei im Stehen. Eine Investition, die sich nicht nur für Ihre Gesundheit lohnt, sondern auch durch die große Zeitersparnis wirtschaftlich ist. Gegenüber dem Spachteln mit der Hand ist der Auftrag des Klebstoffes mit den Dispensern bis zu 10 Mal schneller und gleichmäßiger.

LIEFERFORM

- **SikaBond®-1800 Power Dispenser:** Karton mit Reinigungsstab, Akku-Ladegerät mit 2 Ersatzakkus
- **SikaBond®-3600 Power Dispenser:** Karton mit Akku-Ladegerät, 2 Akkus, Wechseldüse

ACHTUNG

- Gerät nur mit 1.800 ml Schlauchbeutel SikaBond®-52 Parquet befüllen.
- Andere Schlauchbeutelgrößen und Klebstoffe verursachen Schaden an dem Auftragsgerät.

PRODUKTVORTEILE

- Bis zu 10 mal schnellerer Klebstoffauftrag im Vergleich zur Handspachtelung
- Verarbeitung im Stehen
- Einfache Handhabung
- Gleichmäßiger Klebstoffauftrag
- Abfallreduzierung
- Sauberes Arbeiten
- Einfache Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Auftragsbreite	15 cm, ideal für Mehrschichtparkett
Füllmenge -1800 Power	1.800 ml, ausreichend für ca. 2,7 m²
Füllmenge -3600 Power	2 x 1.800 ml = 3.600 ml, Ausreichend für ca. 5,4 m²

SikaBond®-130 Design Floor

FASERVERSTÄRKTER BODENBELAGSKLEBSTOFF FÜR DESIGNBELÄGE

ANWENDUNGSGEBIETE

SikaBond®-130 Design Floor ist geeignet zur vollflächigen Verklebung der aufgelisteten Bodenbeläge und saugfähiger Untergründe im Innenbereich:

- Designbelägen
- Homogenen PVC-Belägen in Bahnen und als Fliesen
- Heterogenen PVC Belägen (auch mit Vliesrücken)
- Cushioned Vinyls (auch mit Vliesrücken)
- Textilen Belägen mit synthetischem oder Vliesrücken
- Für geeignete Unterlagen
- Auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- GISCODE D1
- bauaufsichtlich zugelassener Bodenbelagsklebstoff, DIBt Z-155.10-426

LIEFERFORM

- Eimer mit 14 kg (44/Palette)

FARBTON

Hellbeige

PRODUKTVORTEILE

- Sehr leicht spachtelbar
- Geringer Verbrauch/ sehr ergiebig
- Faserverstärkt
- Hohe Anfangsklebkraft, sehr hohe Endfestigkeit
- Weichmacherbeständig
- Geeignet zur Nass- und Halbnassverklebung
- Lange Halbnassphase zur Verlegung großer Flächen
- Geringe Blasenbildung durch Fasern
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Geeignet für Stuhlrollen
- Geeignet für Shampooreinigung

TECHNISCHE DATEN

Chemische Basis	Kunstharzdispersion mit klebeverstärkenden Zusätzen
Dichte	Ca. 1,25 kg/l
Verbrauch Zahnleiste	250–300 g/m²: Designbeläge, CV- und PVC-Beläge, textile Beläge mit PVC-Rücken (Zahnung TKB A1/A2) 350–450 g/m²: für textile Beläge (Zahnung TKB B1/B2)
Ablüftezeit	Ca. 5-20 Minuten
Offene Zeit	Ca. 20-30 Minuten
Belastbar nach	Ca. 24 Stunden

Sikafloor®-01 Primer

UNIVERSAL-DISPERSIONSANSTRICH FÜR NIVELLIERMASSEN

ANWENDUNGSGEBIETE

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht saugfähigen sowie glatten Untergründen. Für Wand und Boden im Innenbereich.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- GISCODE D1

LIEFERFORM

- Kanister mit 5 kg (90/Palette)
- Eimer mit 10 kg (60/Palette)

FARBTON

Hellblau

PRODUKTVORTEILE

- Für den Auftrag auf Fußbodenheizungen geeignet
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Sehr ergiebig
- Kurze Ablüftzeit
- Auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- Leicht aufzutragen
- Kann leicht aufgesprüht werden
- Wasserverdünnbar
- Haftungsvermittelnd

TECHNISCHE DATEN	
Chemische Basis	Acrylatspezialdispersion mit Zuschlagsstoffen
Dichte	1,3 kg/l
Verbrauch	Ca. 50-80 g/m²
Aushärtung/Trocknung	Ca. 1-4 Stunden bei 20°C/65 % r.F. auf Magnesiaestrichen eine Trockenzeit min. 4 Std.

Sikafloor®-02 Primer

GEBRAUCHSFERTIGE ACRYLATSPEZIALDISPERSION FÜR NIVELLIERMASSEN

ANWENDUNGSGEBIETE

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylatspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nichtsaugenden Untergründen, wie z.B. Altuntergründe mit wasserfesten Klebstoffresten, alte beschichtete oder versiegelte Untergründe oder Gussasphalt.
Für den Innenbereich.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- GISCODE D1

LIEFERFORM

- Kanister mit 5 kg (90/Palette)
- Eimer mit 12 kg (44/Palette)

FARBTON

Türkis

PRODUKTVORTEILE

- Optimale Haftvermittlung
- Hohe Griffigkeit
- Kurze Ablüftezeit
- Leicht aufzutragen
- Sehr ergiebig
- Für den Auftrag auf Fußbodenheizungen geeignet
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Geruchsneutral

TECHNISCHE DATEN	
Chemische Basis	Acrylatspezialdispersion mit Zuschlagsstoffen
Dichte	1,3 kg/l
Verbrauch	Ca. 100-150 g/m²
Aushärtung/Trocknung	Ca. 1-4 Stunden bei 20°C/65 % r.F. auf Magnesiaestrichen eine Trockenzeit min. 4 Std.

Sikafloor®-03 Primer

GEBRAUCHSFERTIGER DISPERSIONSVORANSTRICH VOR PARKETTARBEITEN

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Reststaubbindung in Kombination mit Sika Parkettklebstoffen.
- Als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittler und Saugminderer für mineralische Untergründe, wie calciumsulfatgebundene Untergründe, zementäre Flächen oder als Zwischengrundierung bei mehrlagigen Aufbauten.
- Ideal in Kombination mit Sika Beschichtungen.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm

LIEFERFORM

- Kanister mit 10 kg (60/Palette)

FARBTON

Transparent violett

PRODUKTVORTEILE

- Gebrauchsfertig
- Gutes Eindringvermögen
- Verseifungsresistent
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Kurze Ablüftezeit
- Schnell trocknend
- Für den Auftrag auf Fußbodenheizungen geeignet
- Leicht aufzutragen
- Kann leicht aufgesprüht werden
- Haftungsvermittelnd
- Reststaubbindend

TECHNISCHE DATEN	
Chemische Basis	Acrylatspezialdispersion mit Zuschlagsstoffen
Dichte	1,0 kg/l
Verbrauch	Ca. 100-150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und des Applikationsgerätes
Aushärtung/Trocknung	Ca. 60 Minuten bei 20°C/65 % r.F.

Sika® Primer MB Rapid

LÖSEMITTELFREIE 1K-PU GRUNDIERUNG UND FEUCHTIGKEITSBREMSE



ANWENDUNGSGEBIETE

Sika® Primer MB Rapid ist eine 1-komponentige, lösemittelfreie, Polyurethangrundierung zur Verwendung auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte und auf Fußbodenheizung. Sika® Primer MB Rapid verfestigt die obere Estrichrandzone und reguliert die Saugfähigkeit von Untergründen. Sika® Primer MB Rapid ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet und bietet eine schnelle und sichere Lösung auf kritischen Untergründen.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- GISCODE RU1

LIEFERFORM

- Kanister mit 5,5 kg (60/Palette)

FARBTON

Gelb

PRODUKTVORTEILE

- Leicht auftragbar, niedrigviskos
- Geringer Verbrauch/große Reichweite
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Wasserfest, schnell trocknend
- Pigmentiert, Auftrag gut erkennbar
- Gutes Eindringvermögen
- Verseifungsresistent
- Breites Anwendungsspektrum auch auf Fußbodenheizung geeignet
- Haftungsvermittelnd und reststaubbindend
- Als Feuchtigkeitsbremse auf Zementestrichen bis 4,5 CM -%

TECHNISCHE DATEN	
Chemische Basis	1-komponentiges Polyurethan
Dichte	1,1 kg/l
Verbrauch	Bei einmaligem Auftrag: ca. 150–200 g/m² Bei zweimaligem Auftrag: ca. 200–250 g/m² Der Verbrauch ist von der Rautiefe des Untergrundes abhängig.
Aushärtung/ Trocknung	Bis zur Begehbarkeit/klebefreie Oberfläche: nach min. 40–50 Minuten Vor der Parkettverlegung/ Nach Absandung: mind. 2 Stunden

Sikafloor®-4020 FiberLevel

NEU

SCHNELLE FASERVERSTÄRKTE HYBRID NIVELLIERMASSE

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren für alle verlegegeeigneten Untergründe:
  Zement, Calciumsulfat, Magnesia, Keramik, Gussasphalt, Span- und OSB-Platten, unter Parkett und textilen und elastischen Belägen.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1^{PLUS}, sehr emissionsarm
- GISCODE CP 3
- Festigkeitsklasse CA-C35-F7 nach EN 13 813
- A2$_{fl}$-s1 nach DIN EN 13501-1

LIEFERFORM

- Sack mit 20 kg (42/Palette)

FARBTON

Grau

PRODUKTVORTEILE

- Die vielseitige Lösung für innen
- Nach 2 Stunden begehbar
- Hohe Sicherheit auf Altuntergründen
- Selbstverlaufend – sehr guter Verlauf
- Geeignet für den Auftrag auf Fußbodenheizungen
- Sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- Schichtdicken von 3 - 20 mm
- Optimierte Saugfähigkeit
- Hohes Füllvermögen in Vertiefungen
- Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529

TECHNISCHE DATEN	
Verbrauch	Ca. 1,6 kg pro m² und mm Schichtdicke
Mischungsverhältnis	Ca. 4,4 l Wasser pro 20 kg Sack
Topfzeit	Ca. 30 Minuten bei 20°C/50% r.F
Begehbar	Nach ca. 2 Stunden

Sikafloor®-300 Level

SEHR EMISSIONSARME, KUNSTSTOFFVERGÜTETE NIVELLIERMASSE AUF ZEMENTBASIS

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren für alle verlegegeeigneten Untergründe.
- Unter Parkett, keramischen, textilen und elastischen Belägen sowie Beschichtungen.

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- EMICODE EC1^{PLUS}, sehr emissionsarm
- GISCODE ZP 1
- Festigkeitsklasse C30–F7 nach EN 13813
- A1/A1fl nach DIN EN 13501-1

LIEFERFORM

- Sack mit 25 kg (42/Palette)

FARBTON

Grau

PRODUKTVORTEILE

- Für innen
- Für Schichtdicken von 1-10 mm
- C30-F7
- Kunststoffvergütet
- Selbstverlaufend - sehr guter Verlauf
- Porenarme Oberfläche
- Geeignet für den Auftrag auf Fußbodenheizungen
- Spannungsarm
- Geringes Schwindmaß
- Gute Druckfestigkeit
- Pumpfähig

TECHNISCHE DATEN	
Verbrauch	Ca. 1,5 kg pro m² und mm Schichtdicke
Mischungsverhältnis	6,0 l Wasser pro 25 kg Sack
Topfzeit/ Verlegezeit	Ca. 30 Minuten bei 20°C/50% r.F
Begehbar	Nach ca. 2 Stunden
Verlegereife	Bis 5 mm nach 24 Stunden für alle Belagsarten Bis 10 mm nach 48 Stunden für alle Belagsarten

Sikafloor®-040 Patch

NEU

HOCHWERTIGE, KUNSTSTOFFVERGÜTETE, SCHNELL-ABBINDENDE UND STANDFESTE SPACHTELMASSE AUF SPEZIALZEMENT-BASIS FÜR DEN INNENBEREICH

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ANWENDUNGSGEBIETE
- Als Ausgleichs-, Reperatur- und Füllmörtel an Wand und Boden
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN
- EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm
- GISCODE ZP 1
- Festigkeitsklasse CT-C16-F4 nach EN 13 813
- A1/A1fl nach DIN EN 13501-1

LIEFERFORM
- Sack mit 25 kg (42/Palette)

FARBTON
Grau

PRODUKTVORTEILE
- Schnell abbindend und erhärtend
- Einfaches Anrühren
- Leicht auftragbar
- Sehr standfest
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Für Schichtdicken von 1-10 mm
- Gestreckt bis 30 mm
- Spannungsarm
- Geeignet für Stuhlrollen gem. EN 12529

TECHNISCHE DATEN	
Verbrauch	Ca. 1,6 kg pro m² und mm Schichtdicke
Mischungsverhältnis	Ca. 3,75 l Wasser pro 25 kg Sack
Topfzeit	Ca. 15 Minuten bei 20°C/50% r.F
Begehbar	Nach ca. 45 Minuten
Verlegereife	Bis 10 mm für alle Belagsarten nach 24 Std.

Sika® AcouBond®-System

TRITTSCHALLDÄMMENDES PARKETTKLEBESYSTEM

TRITTSCHALLDÄMMENDES PARKETT-KLEBESYSTEM, BESTEHEND AUS DEM SCHALLDÄMMENDEN UND LÖSEMITTEL-FREIEN 1K-PU KLEBSTOFF SikaBond®-52 Parquet UND DER SCHAUMSTOFFMATTE SikaLayer®-03

ANWENDUNGSGEBIETE
Zur Verbesserung der Trittschalldämmung sowie zur Minderung von Gehgeräuschen bei Stabparkett, Massivholzdielen, 3-Schicht-Parkett und Laminatböden mit Nut- und Federverbindung. Und als Entkopplung auf kritischen Untergründen.

LIEFERFORM
- SikaBond®-52 Parquet: 20 Schlauchbeutel á 600 ml im Karton (48/Palette)
  6 Schlauchbeutel á 1.800 ml im Karton (36/Palette)
- SikaLayer®-03: Rolle mit 25m² (1,5 m x 16,70 m)

PRODUKTVORTEILE
- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 16 dB
- Wirkt entkoppelnd
- Während dem Verlegen begehbar
- Einfache und sichere Verlegung durch vorgegebenes System
- Geringer Klebstoffverbrauch
- Sehr breites Haftspektrum auf diversen Untergründen, Parkett- und Laminatarten
- Parkett nachträglich schleifbar

Zubehör

Sika® Remover-208

Vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel

ANWENDUNGSGEBIETE
Auf Lösemittel basierendes, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von lackierten und stark verschmutzten Oberflächen sowie zum Entfernen von noch nicht ausgehärtetem Klebstoff.

PRODUKTVORTEILE
Vielseitig einsetzbar

FARBE
Transparent

VERBRAUCH
siehe Produktdatenblatt - je nach Anwendung

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR
400 ml Flasche / 1200/Palette
1 L Flasche / 300/Palette
5 L Kanister / 126/Palette

Sika® PowerClean

Für das Bau-Handwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle

ANWENDUNGSGEBIETE
Vielseitig einsetzbar entfernen Sika® PowerClean Reinigungstücher mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Bezin, Tinte aber auch frische und noch nicht getrocknete Farben, Lacke, Dichtmassen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume und vieles mehr.

PRODUKTVORTEILE
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
- Hautschonend und pflegend
- XXL-Packung: 100 Tücher je Dose

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR
6 x 100 Tücher / 240/Palette

Nivellierrandstreifen

Rückseitig selbstklebender Randstreifen

ANWENDUNGSGEBIETE
Randdämmstreifen zur Verhinderung von Schallbrücken bei Estricharbeiten. In der Renovierung zum Abdecken von Randfugen um das Einlaufen von Spachtelmassen zu vermeiden. Bevorzugter Einsatz beim Spachteln unebener Untergründe

PRODUKTVORTEILE
- Rollenlänge 10 m
- Materialdicke 10 mm
- Materialhöhe 50 mm
- Sehr gute Schalldämmeigenschaften
- Selbstklebend
- Standfest
- Schnelle, einfache Verlegung

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR
10 m / 250 Rollen/Palette

Sikafloor®-030 Quick Resin

Zweikomponentiges, schnelles Gießharz auf Silikatbasis

ANWENDUNGSGEBIETE
Geeignet zum kaftschlüssigen Schließen von Estrichen und Scheinfugen. Zum Verkleben von Nagelleisten, Metallprofilen im Innenbereich.

PRODUKTVORTEILE
- Schnell erhärtend
- Hoch belastbar
- Gutes Eindringvermögen

VERBRAUCH
siehe Produktdatenblatt je nach Anwendung

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR
- Komp. A: 300 ml Kunststoffflasche
- Komp. B: 300 ml Kunststoffflasche
- 6 x 20 Estrichklammern im Polybeutel
- Karton: 2 x 6 Stück + 6 x 20 Estrichklammern

SikaBond®-126 Maximum Tack

NEU

Elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung

ANWENDUNGSGEBIETE
- Universell einsetzbarer klebstoff für den Innen- und Aussenbereich, z.B. für Kabelkanäle und andere Kunststoffelemente, Akustikplatten, Fenster- und Türleisten, Zierleisten, Isolationsmaterialien
- Direktverklebung bei vielen Anwendungen ohne zusätzliche Fixierung (kein Klebeband, Nägel, Schrauben)
- Sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen wie z.B. Hart-PVC, GFK (UP, EP, PU), Holz, Keramik, Fliesen, Ziegelstein, Beton, Metalle

PRODUKTVORTEILE
- Extreme Anfangshaftung
- Klebt sofort, kein Abrutschen
- Gute Standfestigkeit
- Kompatibilität mit Styropor®/Styrodur®
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR
12 x 300 ml Kartusche

Sika® Anrühreimer Spachtelmasse

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR
1 Stück

VERARBEITUNGSGRUNDSÄTZE UND RECHTSHINWEISE

UNTERGRUND
Für die Verarbeitung der Sika Parkettklebstoffe muss der Untergrund stets eben, tragfähig und frei von Rissen sein und keine Stoffe aufweisen, welche die Haftung des Klebstoffes beeinträchtigen. Der Parkettverleger ist dafür verantwortlich, den Untergrund, auf den die Beläge unmittelbar aufgebracht werden, nach VOB Teil C DIN 18356 „Parkettarbeiten“ zu prüfen. Mit den folgenden Prüfungen kann der Untergrund einfach aber umfassend beurteilt werden.

Visuelle Kontrolle
Damit sollen die Ebenheit, die Rissefreiheit, die Fugenanordnung etc. überprüft werden.

Ritzprüfung
Mit einem handelsüblichen Stahlnagel oder einem Ritzgerät kann die Oberflächenfestigkeit kontrolliert werden.

Feuchtigkeitsprüfung
Um den Feuchtigkeitsgehalt von Untergründen zuverlässig messen zu können, ist die Feuchtigkeitsmessung mittels CCM-Messgerät durchzuführen. Bei Heizestrichen ist zu klären, ob das Aufheizprotokoll vorliegt. Die Belegreife ist erreicht, wenn folgende Grenzwerte der maximalen Feuchtigkeitsgehalte (CCM) eingehalten werden:

Calciumsulfatgebundene Böden (Anhydrit)	Zementgebundene Böden
≤ 0,3 CM-% mit Bodenheizung	≤ 1,8 CM-% mit Bodenheizung
≤ 0,5 CM-% ohne Bodenheizung	≤ 2,0 CM-% ohne Bodenheizung

Wischprüfung
Durch das Wischen von Hand wird ersichtlich, ob die Oberfläche absandet.

Schlagprüfung
Überprüfung, ob ein Belag hohl liegt.

GRUNDIERUNG/FEUCHTIGKEITSBREMSE
In der Regel können alle SikaBond® Parkettklebstoffe ohne Grundierung auf zementöse Unterlagsböden und Anhydrit verarbeitet werden. Bei zu hoher Untergrundfeuchtigkeit, ungenügender Untergrundfestigkeit oder sonstigen nicht den Anforderungen entsprechenden Oberflächen, ist vorab eine Grundierung und/oder Feuchtigkeitsbremse einzusetzen. Als Systemanbieter für den Parkettbereich hat Sika verschiedene, aufeinander abgestimmte Produkte im Sortiment, um derartige Probleme zu lösen. Bei Anhydrituntergründen bitte vor Verarbeitung unseren Techniker kontaktiern.

KLEBSTOFFAPPLIKATION
Für die Applikation bietet Sika verschiedene Produkte an. Für die vollflächige Verklebung mittels Zahnspachtel hat Sika leicht verarbeitbare Klebstoffe mit langer Offenzeit, was vor allem bei Arbeiten mit komplizierten Parkettmustern von Vorteil ist. Eine neuere Applikationsart aus dem Hause Sika ist der vollflächige Klebstoffauftrag mit SikaBond® Dispenser und den 1.800 ml-Klebstoff-Schlauchbeuteln. Diese Applikationsart ist besonders ergonomisch und erlaubt es dem Verarbeiter, den Klebstoff in aufrechter Position aufzutragen.

PFLEGE/REINIGUNG
Die Sika Reiniger sind getestet. Es wird trotzdem empfohlen, vor jedem Einsatz das Reinigungsmittel auf einer nicht sichtbaren Fläche auf Fleckenbildung hin zu prüfen.

WICHTIGE HINWEISE
Die vorstehenden Vorschläge zur Verarbeitung der Sika Produkte beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das bei uns angefordert werden sollte, oder unter sika.de aktuell downgeloaded werden kann.

PRODUKTÜBERSICHT

SIKA SYSTEMLÖSUNGEN

Untergründe		Zementestrich	Anhydritestrich	Gussasphalt	Beton	Trockenestrich			Fliese, Altfliesen	Altuntergründe
						Gipsfaserplatten	Spanplatten	OSB		
Vorbereitung	**anschleifen, absaugen**	■	■	absaugen	■ ggf. Kugelstrahlen	absaugen, ggf. anschleifen	absaugen, ggf. anschleifen	■	■	■
Grundieren	**Sikafloor®-01 Primer**									
	Sikafloor®-02 Primer	nicht geeignet	nicht geeignet	■	■	nicht geeignet	nicht geeignet	nicht geeignet	■	■
	Sikafloor®-03 Primer	■	■	nicht geeignet	■	■	nicht geeignet	nicht geeignet	nicht geeignet	nicht geeignet
	Sika® Primer MB Rapid*	□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung: < 4,5 CM-% mit FuBo-Heizung: < 3,0 CM-%	□ nur zur Verfestigung	■	□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung: < 6,0 Gew. mit FuBo-Heizung: < 4,5 Gew.	□	□	□	□	■
Ausgleichen	**Sikafloor®-4020 FiberLevel**	□	□	□ max. 5 mm	□	□	□	□	□	□
	Sikafloor®-300 Level (selbstverlaufend)	□	□	□ max. 5 mm	□	□	□	□	□	□
	Sikafloor®-040 Patch (standfest)	□	□	□ max. 5 mm	□				□	□
Entkoppeln und Trittschalldämmen	**SikaLayer®-03 (Sika® AcouBond®-System)**	□	□	□	□	■ (bei Stabparkett und Massivdielen auf schwimmend verlegten TE)	■ (bei Stabparkett und Massivdielen auf schwimmend verlegten TE)	■ (bei Stabparkett und Massivdielen auf schwimmend verlegten TE)	□	□
Parkettverklebung	**SikaBond® Parkettklebstoffe**	**SikaBond®-52 Parquet, SikaBond®-54 Parquet, SikaBond®-151, SikaBond®-700 Parquet Premium oder Sika® AcouBond®-System**								
Designbeläge verkleben	**SikaBond® Klebstoffe für Designbeläge**	**SikaBond®-130 Design Floor**								
	SikaBond® Universalklebstoffe	**SikaBond®-126 MaximumTack**								

■ = Pflicht □ = optional/nach Bedarf

* Optional auch als Vorstrich direkt vor der Parkettverlegung geeignet.

Bei unbekannten Untergründen ist stets der zuständige Verkaufsberater zu kontaktieren.
Die jeweils gültigen Produktdatenblätter der Produkte sind zu beachten.

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE

BETON- UND GIPSZUSATZMITTEL

BAUWERKSABDICHTUNG

FLACHDACHABDICHTUNG

BODENBESCHICHTUNG

KORROSIONS- UND BRANDSCHUTZ

KLEBEN UND DICHTEN AM BAU

BETONSCHUTZ UND INSTANDHALTUNG

FLIESEN-, WAND- UND FUSSBODENTECHNIK

KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR DIE INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Sika Deutschland GmbH
Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST

Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten. Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand 12/2020 – 100-003-37-91