

PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® WT 1200-30C

Kunststoff-Dichtungsbahn auf der Basis flexibler Polyolefine (FPO)

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Sikaplan WT 1200-30C ist eine 3,0 mm dicke, Polyolefin (FPO) Dichtungsbahn mit Glasvliesarmierung

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung für den Tief- und Ingenieurbau

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Beständigkeit gegen Alterung
- Hohe Festigkeit und Dehnung
- Nicht dauerhaft UV-stabilisiert (UV-stabil während der Verlegung)
- Resistent gegenüber Wurzeln und Mikroorganismen
- Resistent gegen alle natürliche, in Grundwasser und Boden vorkommende aggressive Stoffe
- Resistent bis zu einer permanenten Wassertemperatur von max. 35°C
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Hohe Kälteflexibilität
- Umweltneutral, frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- Einsetzbar bei Wasser mit niedrigem pH-Wert
- Heißluftschweißbar
- Kann auf Untergrund mit niedriger Haftung verlegt werden (Auszugswert < 1.5 N/mm²)
- Kann auf feuchtem Untergrund verlegt werden
- Bitumenbeständig

PRÜFZEUGNIS / ZULASSUNGEN

- Fertigung nach DIN EN 13967
- CE-Zertifikat-Nr. 1349 – CPD – 029
- DIN V 20000-202

PRODUKTDATEN

FORM / FARBE

Dichtungsbahn mit Glasvliesarmierung

Oberfläche: glatt

Dicke: 3,0 mm

Standardfarben:

Oberseite: grün,

Unterseite: schwarz

LIEFERFORM

Rollenabmessung: 2,00 m x 10,0 m

Gewicht: 2,80 kg/m²

LAGERUNG	Rollen liegend, in ihrer Originalverpackung, kühl und trocken, geschützt gegen Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee und Eis lagern. Keine Paletten übereinander bzw. auf den Rollen während des Transports oder der Lagerung stapeln.	
-----------------	--	--

TECHNISCHE DATEN

GRUNDSTOFF	Flexibles Polyolefin (FPO) mit Glasvliesarmierung	
PRODUKTDEKLARATION	DIN EN 13967	1349-CPD-016
SICHTBARE MÄNGEL	Bestanden	DIN EN 1850-2
GERADHEIT	≤ 50 mm / 10 m	DIN EN 1848-2
EFFEKTIVE DICKE	3.00 (- 5% / + 10%) mm	DIN EN 1849-2
FLÄCHENBEZOGENE MASSE	2.80 (- 5% / + 10%) kg/m ²	DIN EN 1849-2
WASSERDICHTHEIT	Bestanden dicht bei 400 kPa / 72 h	DIN EN 1928, B (24 h / 60 kPa) DIN EN 1928, B DIN V 20000-202
WIDERSTAND GEGEN STOßARTIGE BELASTUNG	≥ 1250 mm	DIN EN 12691
WASSERDICHTHEIT NACH KÜNSTLICHER ALTERUNG	Bestanden	DIN EN 1296 (12 Wochen) DIN EN 1928, B (24 h / 60 kPa)
BITUMENBESTÄNDIGKEIT	Bestanden	DIN EN 1548 (28 d / +70°C) DIN EN 1928 A
WEITERREIßWIDERSTAND (NAGELSCHAFT)	≥ 850 N	DIN EN 12310-1
SCHERWIDERSTAND DER FÜGENÄHTE	≥ 900 N / 50 mm	DIN 12317-2
SCHERWIDERSTAND DER FÜGENÄHTE	Abriss außerhalb der Fugenahnt	DIN 12317-2 DIN V 20000-202
REIßFESTIGKEIT	Längs: ≥ 10.0 (± 2.0) N/mm ² Quer: ≥ 8.5 (± 2.0) N/mm ²	DIN EN 12311-2 DIN EN 12311-2
REIßDEHNUNG	Längs: ≥ 450% Quer: ≥ 450%	DIN EN 12311-2 DIN EN 12311-2
WASSERDAMPF-DURCHLASSWIDERSTAND	100000 μ (+ / - 30000)	DIN EN 1931 (+ 23°C / 75% r. h)
WIDERSTAND GEGEN STATISCHE BELASTUNG	≥ 20 kg	DIN EN 12730 (Methode B, 24 h / 20 kg)
BRANDVERHALTEN	Klasse E	DIN EN 13501-1

SYSTEMDATEN

SYSTEM	Zubehörteile - Sikaplan Verbund- und Fixierblech - Sikaplan Fleece
---------------	--

ANWENDUNG

ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERGRUND

Beton:
Muss sauber und trocken sein, frei von Öl und Verschmutzung, frei von Graten, Kiesnestern, Staub und losen Teilen.

Spritzbeton:
Die Oberfläche muss geschlossen sein, frei von Graten, Kiesnestern, Staub und losen Teilen. Das Verhältnis von Länge zur Tiefe darf die Größe von 5 : 1 nicht überschreiten. Radien dürfen nicht kleiner 20 cm sein. Es darf kein gebrochenes Korn verwendet werden. Die Überdeckung der Armierung muss mind. 5 cm betragen

ANWENDUNGS- VORAUSSETZUNGEN

**UNTERGRUND-
TEMPERATUR** 0°C min. / + 35°C max.

UMGEBUNGSTEMPERATUR + 5°C min. / + 35°C max.

**MAXIMALTEMPERATUR
VON PERMANENTEN
KONTAKTFLÜSSIGKEITEN** max. + 35°C (Wasser)

VERLEGEHINWEISE

VERLEGETECHNIK/ WERKZEUGE

Die Dichtungsbahnen werden lose verlegt und mechanisch befestigt, oder unter Auflast lose verlegt, entsprechend der Sika Verlegeanleitung. Alle Nähte müssen mit Handschweißgeräten und Andrückrollen oder mit Schweißautomaten verschweißt werden. Die Schweißtemperatur sowie die Schweißgeschwindigkeit müssen stufenlos einstellbar und elektronisch prüfbar sein. Die Membrane muss im Überlappungsbereich mit Sarnafil T Prep und Sarnafil T Clean gereinigt und für die Verschweißung vorbereitet werden. Schweißparameter sind vor den Schweißarbeiten objektbezogen einzustellen und an Mustern zu überprüfen.

ANWENDUNGS- EINSCHRÄNKUNGEN

Die Dichtungsbahn-Rollen sind auf der Baustelle vor Witterungseinflüssen zu schützen. Abdichtungsarbeiten sollen nur durch von der Sika geschultes Personal durchgeführt werden. Die Beständigkeit der Dichtungsbahn gegenüber bestimmten Chemikalien muss vor der Ausführung geprüft und freigegeben werden.

WICHTIGE HINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser Systemdatenblatt (Kennziffer 7510) „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

DATENBASIS

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte, oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland

Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-321
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de

Produktdatenblatt
Sikaplan WT 1200-30C
Gültig ab: 13.01.2014
Kennziffer: 2706