

PRODUKTDATENBLATT

Retardan[®]-2010 P

Verzögerer für gipsbasierte Bindemittelsysteme

BESCHREIBUNG

Retardan[®]-2010 P ist ein pulverförmiger, sehr leistungsfähiger Verzögerer für calciumsulfatbasierte Bindemittelsysteme.

ANWENDUNG

Retardan[®]-2010 P liefert sehr gute Ergebnisse bei der Anpassung der Erstarrungszeit und Verarbeitungszeit von Gipsbindern, insbesondere bei neutralem bis leicht alkalischem α - und β - Halbhydrat.

Das Produkt eignet sich für folgende Anwendungsgebiete:

- Gipsspachtel- und Gipsfugenmassen
- Produktion feinsten Modell- und Formengipse, Dentalgipse
- Für Putzarbeiten mit hohen Oberflächenanforderungen

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	modifizierte Aminosäure
Lieferform	20 kg Sack / 960 kg pro Palette; 650 kg bigbag
Aussehen/Farbton	graubeiges Pulver
Lagerfähigkeit	Bei geeigneter Lagerung in unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung 2 Jahre ab Produktionsdatum haltbar.
Lagerbedingungen	Trocken lagern bei Temperaturen bis +40°C. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.
Schüttdichte	ca. 1,04 g/cm ³
pH Wert	ca. 9 (3% Lösung)

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Retardan[®]-2010 P bietet folgende Vorteile:

- Extrem feiner Füllstoff für Feinspachtelmassen
- Einfache und genaue Dosierung auf der Trockenmörtelanlage
- Hohe Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Gipsbindemitteln
- Ermöglicht die Anpassung der Abbindezeit an die Erfordernisse des Verarbeitungsprozesses
- Gute Verträglichkeit mit anderen Additiven, z.B. ViscoCrete Fließmitteln
- Keine Reduktion der Endfestigkeit, wie z.B. bei bestimmten Fruchtsäuren
- Gleichbleibende and stabile Qualität
- Umweltfreundlich und planmäßig formaldehydfrei

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung	Der Dosierungsbereich für typische Anwendungen liegt bei 0,01%-0,2% vom Trockengewicht. Unterschiede in den Gipsbindertypen, natürlichen Vorkommen und Rohmaterialien, Kalzinierverfahren, Alter und Lagerungsbedingungen der Bindemittel sowie variierende Verarbeitungsbedingungen können die Erstarrungszeit und damit die optimale Dosierung beeinflussen. Vorversuche zur Ermittlung der erforderlichen Dosierung sind in jedem Fall erforderlich. Bitte kontaktieren Sie unseren Technischen Service für weitere Informationen und Unterstützung.
Verträglichkeit	Es sind keine Unverträglichkeiten von Retardan®-2010 P mit anderen Gipszusätzen bekannt. Wichtig: Bevor verschiedene Produkte in speziellen Mischungen kombiniert werden, sind Eignungsprüfungen durchzuführen. Bitte kontaktieren Sie unseren Technischen Service für weitere Informationen und Unterstützung.
Zugabe / Mischen	Die Zugabe erfolgt direkt in die Trockenmischung.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen.

den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com



PRODUKTDATENBLATT

Retardan®-2010 P
Februar 2021, Version 03.01
021406011000000118

Retardan-2010P-de-DE-(02-2021)-3-1.pdf

