

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikaplan® Verbundblech

Verbundblechtafeln und Coils mit oberseitiger Sikaplan® Kaschierung

### BESCHREIBUNG

Sikaplan® Verbundblechtafeln und Coils sind aus verzinktem Stahlblech. Die Oberseite ist mit einer Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahn (PVC) laminiert. Die Unterseite hat eine Schutzlackierung.

### ANWENDUNG

Sikaplan® Verbundblech eignet sich für die Herstellung von Profilen und Anschlussblechen als Übergang/Abchluss an Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen. Die oberseitige Sikaplan® Kaschierung ist nicht bitumenverträglich und kann mit Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen homogen verschweißt werden.

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Witterungsstabil und UV -stabil
- optimale Verschweißbarkeit mit allen Sikaplan® (außer RV-s und RV) Kunststoffabdichtungsbahnen.
- Das auflaminierte Sikaplan® Material ist fest und dauerhaft mit dem verzinkten Blech verbunden.
- Widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse
- Sikaplan® Verbundblech kann werkstoffspezifisch geschnitten und gekantet werden. Es kann so nicht nur an Standard-Anschlüssen, sondern auch an jede beliebige Situation vor Ort angepasst werden.

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Oberseite:	homogenes PVC	
	Unterseite:	verzinkter Stahl (Qualität DX51D Z275) mit Lack geschützt	
<b>Lieferform</b>	Sikaplan® Verbundblech Tafel		
	Verpackung:	30 Stück/Palette	30 Stück/Palette
	Länge:	2,00 m	3,00 m
	Breite:	1,00 m	1,00 m
	Flächengewicht:	5,70 kg/m <sup>2</sup> (+/- 8 %)	5,70 kg/m <sup>2</sup> (+/- 8 %)
	Gewicht / Tafel:	11,40 kg (+/- 8 %)	17,10 kg (+/- 8 %)
	Sikaplan® Verbundblech Coil		
	Verpackung:	4 Rollen/Palette	
	Länge:	30,00 m	
	Breite:	1,00 m	
Gewicht:	5,70 kg/m <sup>2</sup> (+/- 8 %)		
Gewicht / Rolle:	171,00 kg (+/- 8 %)		
<b>Aussehen/Farbton</b>	Dicke:		
	Sikaplan® Bahn:	0,8 mm (-0,04 mm / +0,08 mm)	
	verzinktes Metallblech:	0,6 mm (+/- 0,06 mm)	
	Gesamtdicke:	1,4 mm (-0,1 / +0,14 mm)	

Farben:	
Oberseite:	hellgrau bleigrau anthrazit
Unterseite:	grau

<b>Lagerfähigkeit</b>	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.
<b>Lagerbedingungen</b>	Sikaplan® Verbundblech horizontal lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Während des Transports oder der Lagerung nicht mehr als zwei Paletten übereinander stapeln.

## SYSTEMINFORMATIONEN

<b>Systemaufbau</b>	Systemprodukte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikaplan® G/VG</li> <li>▪ Sikaplan® S</li> <li>▪ Sikaplan® U</li> <li>▪ Sikaplan® SGK</li> <li>▪ Sikaplan® SGmA</li> <li>▪ Sikaplan® Cleaner L 100</li> </ul>
<b>Verträglichkeit</b>	Sikaplan® Verbundblech ist nicht verträglich mit Teer, Bitumen, Öl und lösemittelhaltigen Stoffen.

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Lufttemperatur</b>	- 20 °C min. / + 60 °C max.
<b>Untergrundtemperatur</b>	- 30 °C min. / + 60 °C max.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

Sikaplan® Verbundblech kann mit handwerksüblichen Werkzeugen geschnitten und gekantet werden.

### VERARBEITUNG

#### Schneiden und Biegen:

Die Schneidwerkzeuge müssen entsprechend scharf sein. Stumpfe Blechscheren können die Oberfläche beschädigen sowie Quetschungen am Verbundblechrand verursachen. Die Verbundbleche von der Rückseite bearbeiten. Etwaige Grate oder Schneidekanten entfernen. Wenn das Sikaplan® Verbundblech entsprechend den örtlichen Gegebenheiten angepasst und verarbeitet wird, darf der Biegeradius nicht kleiner als das Dreifache der gesamten Dicke der Verbundbleche betragen. Ansonsten kommt es zu Rissen im auf laminierten Sikaplan® Material.

#### Befestigung der Verbundbleche:

Für die Befestigung der Sikaplan® Verbundblechprofile müssen Senkkopfschrauben aus Edelstahl oder Spikes verwendet werden. Der Abstand der Befestiger im Verbundblechprofil ist abhängig von der zu erwartenden mechanischen Belastung auf die Konstruktion. Beachten Sie dazu die Verlegeanleitung der oben genannten Sikaplan® Produkte. Um eine mögliche Beschädigung der Schraubenköpfe zu verhindern wird empfohlen die Schraubenköpfe abzudecken.

#### Stoßfugen an befestigten Verbundblechprofilen:

Sikaplan® Verbundbleche sind den Gegebenheiten anzupassen, zu positionieren und zu befestigen. Zwischen den Enden der Verbundblechprofile ist ein Abstand von 4 - 5 mm einzuhalten. Die entstandene Stoßfuge mit einem Klebeband (Kreppband ca. 30 - 40 mm breit) abgedeckt. Auf die Stoßfuge wird mittig ein ca. 100 mm breiter homogener Sikaplan® S Streifen aufgelegt und beidseitig 20 mm auf der Verbundblechoberfläche verschweißt.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Roofing  
Kornwestheimer Strasse 103-107  
70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711/8009-0  
[roofing@de.sika.com](mailto:roofing@de.sika.com)  
[www.sika.de/dachabdichtung](http://www.sika.de/dachabdichtung)

### PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® Verbundblech  
November 2020, Version 01.02  
020945011000000001

SikaplanVerbundblech-de-DE-(11-2020)-1-2.pdf