

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2640

Geprüftes, schnelles Epoxidharz für abgestreute, befahrbare Oberflächenschutzsysteme in Parkhäuser und Tiefgaragen (OS 8 - System) und Rollbeschichtung im Industriebereich

**BESCHREIBUNG**

Sikafloor®-2640 ist eine pigmentierte, 2-komponentige und schnell aushärtende Epoxidharzbeschichtung für abgestreute, befahrbare Parkhaus- und Tiefgaragenbeläge oder als Rollbeschichtung für Industrieböden einsetzbar.

ANWENDUNG

Sikafloor®-2640 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Einsetzbar im System als Grundierung, Einstreuschicht und Versiegelung mit hoher mechanischer Belastbarkeit auf Beton oder zementösen Untergründen.
- Leicht strukturierte Rollbeschichtung für normale bis mittel stark belastete Industrieflächen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Schnelle Aushärtung
- Sehr geruchsarm während der Verarbeitung
- Hohe Abriebsbeständigkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Glänzende Oberfläche
- Tausalzbeständig
- Mit Quarzsand füllbar
- Emissionsarm
- Vergilbungsarm

UMWELTINFORMATIONEN

- EMICODE EC1^{PLUS}: Sehr emissionsarm

PRÜFZEUGNISSE

- Grundprüfung nach Richtlinie des DAfStb, Ausgabe 10/2001
- Prüfzeugnis für Oberflächenschutzsysteme nach DIN EN 1504-2 unter Berücksichtigung der DIN V 18026 "Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2: 2005-01"
- Prüfung der Haftzugfestigkeit und Blasenbildung nach 56 und 230 Tage bei rückwärtiger Durchfeuchtung
- WESSLING GmbH, Altenberge (DE): Unbedenklichkeitserklärung für den Einsatz als Bodenbeschichtung im indirekten Lebensmittelkontakt in lebensmittelverarbeitenden/lebensmittelvertreibenden Betrieben - Prüfbericht Nr. CAL20-082715-1 vom 30.06.2020
- CE-Kennzeichnung (siehe Leistungserklärung)

PRODUKTINFORMATIONEN

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| Chemische Basis | Epoxidharz | |
| Lieferform | 30 kg | Komp. A: 26,7 kg Komp. B: 3,3 kg |
| Lagerfähigkeit | Vom Tag der Produktion mind. 24 Monate. | |
| Lagerbedingungen | In original verschlossenen Gebinden trocken, kühl, aber frostfrei. | |
| Aussehen/Farbtone | Komp. A | farbig, flüssig |
| | Komp. B | transparent, flüssig |
| | Standardfarbtöne wie z.B. RAL 7016, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 7043, 7044. Andere Farbtöne auf Anfrage. Geringe Farbtöneabweichungen sind aus rohstoffbedingten Gründen unvermeidbar. Unter UV- und Witterungseinflüssen sind Epoxidharze generell nicht dauerhaft farbtone stabil. | |
| Dichte | Komp. A | ca. 1,58 kg/l (DIN EN ISO 2811-1) |
| | Komp. B | ca. 0,98 kg/l |
| | Komp. A + B | ca. 1,48 kg/l |
| Festkörpergehalt | ca. 100 % | |
| Festkörpervolumen | ca. 100 % | |

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| Shore-Härte (D) | ca. 78 (7 Tage / +23 °C) | (DIN EN ISO 868) |
|-----------------|--------------------------|------------------|

SYSTEMINFORMATIONEN

System **Sikafloor® MultiDur EB-19 DE (2-schichtiges System)**
Abgestreutes, starres, befahrbares, UV-beständiges und vergilbungsarmes OS 8 - System

| Schicht | Produkt | Verbrauch |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Grundierung/ Verschleißschicht | Sikafloor®-2640 | ca. 1,6 kg/m ² + 50% QS 0,1 - 0,3 mm (insgesamt ca. 2,4 kg/m ²)* + Abstreuung im Über- schuss QS 0,3 - 0,8 mm |
| Versiegelung | Sikafloor®-2640 | ca. 0,7 kg/m ² |

* Verbrauch bei einer Rautiefe Rt = 0,5

Sikafloor® MultiDur EB-19 DE (3-schichtiges System)
Abgestreutes, starres, befahrbares, UV-beständiges und vergilbungsarmes OS 8 - System

| Schicht | Produkt | Verbrauch |
|-------------------|-----------------|--|
| Grundierung | Sikafloor®-2640 | ca. 0,5 kg/m ² |
| Verschleißschicht | Sikafloor®-2640 | ca. 1,2 kg/m ² + 50% QS 0,1 - 0,3 mm (insgesamt ca. 1,8 kg/m ²)* + Abstreuung im Über- schuss QS 0,3 - 0,8 mm |
| Versiegelung | Sikafloor®-2640 | ca. 0,7 kg/m ² |

* Verbrauch bei einer Rautiefe Rt = 0,5

Achtung!

Bei Ausführung gemäß der "Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" sind die entsprechenden Angaben zur Ausführung im Prüfzeugnis Sikafloor MultiDur EB-19 DE zu beachten.

Sikafloor® MultiDur ET-20 (Dicke ca. 1,0 mm)

Dünnschichtige, leicht strukturierte, UV-beständige und vergilbungsarme Rollbeschichtung für normale bis mittel stark belastete Industrieflächen

| Schicht | Produkt | Verbrauch |
|--------------|-----------------------------|---|
| Grundierung | Sikafloor®-2640, -150, -151 | ca. 0,5 kg/m ² |
| Versiegelung | Sikafloor®-2640 | ca. 0,7 kg/m ² ¹⁾ |

¹⁾ Um eine höhere Rutschhemmung zu erzielen, kann ca. 10 % Quarzsand 0,1 - 0,3 mm hinzugegeben werden.

Egalisierung (Rautiefe bis 1,0 mm)

| | |
|--------------|--|
| Grundierung | 1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ² |
| Egalisierung | 1,7 kg/m ² /mm 1,0 Gewichtsteil Sikafloor®-2640 + 0,5 Gewichtsteile Quarzsand (0,1 - 0,3 mm) |

Egalisierung (Rautiefe 1,0 - 2,0 mm)

| | |
|--------------|--|
| Grundierung | 1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ² |
| Egalisierung | 1,9 kg/m ² /mm 1,0 Gewichtsteil Sikafloor®-2640 + 0,7 Gewichtsteile Quarzsand (0,1 - 0,3 mm) |

Je nach Umgebungstemperatur kann der Verbrauch um 0,2 – 0,3 kg/m² variieren. Bei Temperaturen < 15°C muss mit einem höheren Materialverbrauch gerechnet werden.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

| | |
|---------------------------|--|
| Mischverhältnis | 89 Gew.-Teile Komp. A 11 Gew.-Teile Komp. B |
| Materialtemperatur | Minimal +5 °C Maximal +30 °C |
| Lufttemperatur | Minimal +5 °C Maximal +30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Maximal 80%. Bei < 8°C darf die maximale Luftfeuchtigkeit 60% betragen. Bei höheren Luftfeuchtigkeiten kann es zu unterschiedlichen Glanzgraden führen. |
| Taupunkt | Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mind. + 3°C über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen. Zu beachten: Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Gefahr des Ausblühens. |
| Untergrundtemperatur | Minimal +5 °C Maximal +30 °C |
| Untergrundfeuchtigkeit | 4 CM% gemessen mit CM-Methode |

| Verarbeitungszeit | Temperatur | + 5°C | + 10°C | + 20°C | + 30°C |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | Sikafloor®-2640 | 30 min | 30 min | 20 min | 15 min |

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Applikation von Sikafloor®-2640 auf Sikafloor®-2640 (Verschleißschicht auf Grundierung):

| Temperatur | + 5°C | + 10°C | + 20°C | + 30°C |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| min | 18 Stunden | 12 Stunden | 6 Stunden | 3 Stunden |
| max | 72 Stunden | 72 Stunden | 48 Stunden | 24 Stunden |

Versiegelung von Sikafloor®-2640 (voll abgestreut) (Versiegelung auf abgestreute Verschleißschicht):

| Temperatur | + 5°C | + 10°C | + 20°C | + 30°C |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| min | 18 Stunden | 12 Stunden | 6 Stunden | 3 Stunden |
| max | -* | -* | -* | -* |

*Keine maximale Wartezeit bei abgestreuten Oberflächen, welche frei von allen Verunreinigungen ist.

Die relative Luftfeuchtigkeit gilt es dabei zu beachten (siehe oben).

| Wartezeit bis zur Nutzung | Temperatur | + 5°C | + 10°C | + 20°C | + 30°C |
|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Begehbar nach | 18 Stunden | 12 Stunden | 6 Stunden | 3 Stunden |
| Leicht belastbar nach | 36 Stunden | 15 Stunden | 11 Stunden | 9 Stunden | |
| Voll belastbar nach | 72 Stunden | 24 Stunden | 14 Stunden | 12 Stunden | |

Die Angaben beziehen sich auf die Wartezeit nach der Applikation von Sikafloor®-2640 als Versiegelung auf ein mit Quarzsand im Überschuss abgestreuten Systemaufbau mit Sikafloor®-2640 (OS 8 - System). Bei anderen Systemaufbauten kann es zu Abweichungen kommen.

Die relative Luftfeuchtigkeit gilt es dabei zu beachten (siehe oben).

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE DOKUMENTE

- Systemmerkbblatt Sikafloor® Fußböden, Oberflächen beurteilen, vorbereiten, grundieren.

WEITERE HINWEISE

- Restmengen vom Sikafloor®-2640 nicht nach Ablauf der Verarbeitungszeit im Gebinde belassen. Aufgrund der schnellen, exothermen Reaktion kommt es zu Schaumbildung. Folgende drei Möglichkeiten um ein Überlaufen des Gebindes zu vermeiden: Vollständiges Entleeren vom Gebinde; Verteilen auf zwei Gebinde; Gebinde mit Quarzsand auffüllen.
- Frisch appliziertes Sikafloor®-2640 muss mindestens 24 Stunden lang vor Feuchtigkeit, Kondenswasser und direktem Wasserkontakt geschützt werden.
- Um Farbunterschiede zu vermeiden nur Komp. A und B der selben Chargennummer verwenden.
- Unter bestimmten Umständen, z.B. bei Fussbodenheizung in Kombination mit hoher Punktlast, können

Druckstellen in der Fussbodenbeschichtung entstehen.

- Ist eine Heizung erforderlich, so dürfen nur elektrische Warmluftgebläse zum Einsatz kommen. Fossile Brennstoffe produzieren CO₂ und H₂O, was das Oberflächenfinish nachteilig beeinflusst.
- Die falsche Beurteilung und Behandlung von Rissen kann zu einer verkürzten Lebensdauer führen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

GISCODE: RE30

Diese Codierung ermöglicht es auf den Serviceseiten der BG Bau (www.bgbau.de/gisbau) weitere Informationen, sowie Hilfestellungen zum Erstellen von Betriebsanweisungen (www.wingisonline.de/wingisonline/) zu erhalten.

Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen!

Beim Umgang mit Epoxidharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu vermeiden! Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausrüstung stehen Ihnen unter www.sika.de unsere Infodatenblätter „Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz“ (Kennziffer 7510) und „Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen“ (Kennziffer 7511) zur Verfügung. In diesem Zusammenhang empfehlen wir auch die Serviceseiten der BG Bau für den Umgang mit Epoxidharzen (www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi).

RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-EMISSIONEN

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte maximale Gehalt an VOC (Produktkategorie IIA/j Typ sb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/l (Limit 2010). Der maximale Gehalt von Sikafloor®-2640 im gebrauchsfertigen Zustand ist < 500 g/l VOC.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Die angegebenen Zeiten bei der Verarbeitungszeit, der Wartezeiten und der Aushärtung sind ca. Angaben und können bei alternativen Umgebungsbedingungen (insbesondere durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit) variieren.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Untergrundbeschaffenheit:

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein

(Druckfestigkeit mind. 25 N/mm²). Die Oberfläche muss sauber, ausgehärtet, trocken, fett- und ölfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Haftzugfestigkeiten von starren, befahrbaren Oberflächen-schutzsystemen (OS 8) dürfen 2,0 N/mm² im Mittel und 1,5 N/mm² im Einzelfall nicht unterschreiten.

Vorbereitung des Untergrundes:

Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen müssen mechanisch, z.B. durch Strahlen oder Fräsen, entfernt werden. Fehlstellen, Löcher oder Ausbrüche sind mit Sika® Produkten zu egalisieren.

Auf abgestreuten Flächen überschüssigen Sand entfernen und mit einem Industriestaubsauger reinigen.

MISCHEN

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeiten zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren, elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Wenn Sikafloor®-2640 mit Quarzsand vorgefüllt werden soll (z.B. beim OS 8 - System), werden nach ca. 2 Minuten die vorgesehenen Anteile Quarzsand zugeben. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen. Beim Mischen und Umtopfen der Produkte muss geeignete Schutzkleidung getragen werden:

Z.B. dicht schließende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Langarmhemd, Arbeitshose, Gummischürze und Schutzschuhe.

VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung muss der Taupunkt, die Untergrund- und Luftfeuchtigkeit überprüft werden.

Grundierung:

Um eine gleichmäßige Benetzung des Untergrunds zu erreichen empfehlen wir, das Material intensiv in die Oberfläche einzuarbeiten (ggf. ist ein zweiter Arbeitsgang erforderlich). Der Materialauftrag kann mit einer Bürste, einer Rolle oder einem Gummischieber erfolgen. Die bevorzugte Applikation ist mit dem Gummischieber. Im Nachgang wird mit einer Rolle im Kreuzgang nachgerollt.

Egalisierspachtel:

Auf die grundierte Oberfläche wird die Egalisierspachtel mit einem Gummischieber / Spachtel / Kelle oder Rakel gleichmäßig verteilt.

Abgestreute Verschleißschicht:

Das vorschriftsgemäß gemischte Material wird auf die

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2640

November 2023, Version 10.01

020811020020000178

Fläche ausgegossen, mit einer Zahntraufel oder Estrichraket gleichmäßig verteilt und mit der Stachelwalze im Kreuzgang egalisiert und entlüftet. Nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten ist die Fläche ggf. kontinuierlich mit dem Einstreusand zuerst fein und dann im Überschuss einstreuen.

Versiegelung auf Einstreubelag:

Die Kopfversiegelung wird mit dem Gummischieber gleichmäßig aufgezogen und danach sofort mit einer Walze im Kreuzgang nachgerollt (die Topfzeit ist dabei zwingend einzuhalten).

Werkzeugempfehlung:

Hersteller: Multitool GmbH, Eichenweg 21, 68723 Schwetzingen

Gummischieber, einlippig, einteilig, Farbe: blau (Artikel-Nr.: 25.160.060), Mittlerer Strukturroller, Enden beidseitig abgerundet, Farbe: gelb (Artikel-Nr.: 10.550.002)

GERÄTEREINIGUNG

Sika Verdünnung C.

Vollständig ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

Für eine hohe dauerhafte Oberflächengüte und Erhalt des dekorativen Aussehens müssen alle Spritzer nach dem Aufbringen entfernt werden. Eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Reinigungsmitteln ist empfehlenswert. Siehe Systemdatenblatt „Sikafloor Reinigungs- und Pflegeanleitung Parkhaus“. Schleifende Beanspruchungen können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing

Kornwestheimer Straße 103-107

D-70439 Stuttgart

Telefon: 0711/8009-0

E-Mail:

flooring_waterproofing@de.sika.com

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2640

November 2023, Version 10.01

020811020020000178

Sikafloor-2640-de-DE-(11-2023)-10-1.pdf