

Sika® ADPrep

Oberflächenvorbehandlung für SikaFast® Klebstoffe

Typische Produkteigenschaften

Chemische Basis	Oberflächenvorbehandlungsmittel auf Lösemittelbasis	
Farbe	farblos, klar	
Dichte (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0,8 kg/l	
Viskosität (CQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPa·s	
Flammpunkt (CQP 007-1 / ISO 13736)	13 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Auftragsmethode	Standard nur bei Polyamid	abwischen mit fusselfreiem Papier mit Pinsel (höhere Schichtdicke)
Verbrauch	Standard	50 ml/m ²
Verbrauch	Polyamid	100 - 200 ml/m ²
Ablüfzeit	Temperatur über 15 °C	1 Minute
(nur abwischen)	Temperatur unter 15 °C	3 Minuten
Ablüfzeit bei Polyamiden	Temperatur über 15 °C	10 Minuten
(mit Pinsel auftragen)	Temperatur unter 15 °C	20 Minuten
Max. Ablüfzeit	max.	24 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate	
(Lagerung verschlossen, kühl und trocken)		

¹⁾ CQP=Corporate Prüfrichtlinien

Beschreibung

Sika® ADPrep ist ein reinigendes und aktivierendes Mittel, für die Vorbehandlung von Haftflächen vor dem Auftrag von SikaFast® Klebstoffen.

Anwendungsbereich

Sika® ADPrep wird eingesetzt um Oberflächen wie Metalle und Kunststoffe zu reinigen und die Haftung zu verbessern. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Verarbeitung

Die Haftflächen mit einem sauberen, mit Sika® ADPrep befeuchteten, fusselfreien und saugfähigen Papier abwischen und reinigen. Sika® ADPrep dünn, in einem Arbeitsgang auftragen. Bei Polyamid muss Sika® ADPrep mit dem Pinsel aufgetragen werden. Sika® Fast Klebstoffe nach der angegebenen Ablüfzeit auftragen, spätestens aber nach 24 Stunden. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.



Wichtig

Sika® ADPrep enthält Lösemittel. Bei empfindlichen und frischen Lacken ist eine Trübung der Oberfläche möglich. Vorversuche durchführen!

Überschüssige Mengen sofort mit trockenem, sauberem Tuch/Papier entfernen.

Nach dem ersten Öffnen sollte Sika® ADPrep innerhalb von 3 Monaten oder nach Ablauf der Haltbarkeit verbraucht werden.

Weitere Informationen

Anwendungsspezifische Arbeitsanleitungen können die, in diesem Datenblatt angegebenen Informationen ergänzen.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Allgemeine Richtlinien zur Verarbeitung von SikaFast® Klebstoffen

Gebinde

Dose	30 ml 250 ml
------	-----------------

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen:
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.com

Sika Deutschland GmbH
Stuttgarter Str. 139
72574 Bad Urach
Deutschland
Tel. +49 7125 940-761
Fax +49 7125 940-763

