

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikaplan® WP 5110-10 H

PVC-Abdichtungsbahn für Teiche, Biotope und Naturpools

### BESCHREIBUNG

Sikaplan® WP 5110-10 H (Dicke 1 mm) ist eine flexible, homogene Kunststoffdichtungsbahn auf Basis Polyvinylchlorid (PVC-P).

### ANWENDUNG

Abdichtungsbahn für:

- Teiche und Biotope
- Naturpools
- Wasserbecken
- künstliche Seen und Kanäle

Das Produkt ist **nicht geeignet** für:

- dauerhafte Einwirkung von Wassertemperaturen über +30°C
- Sammelbecken für kontaminiertes Wasser

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Bewährtes Produkt seit Jahrzehnten
- UV-stabilisiert
- hohe Alterungsbeständigkeit
- Kälteflexibel
- ohne DEHP (DOP) Weichmacher
- kann auf feuchtem Untergrund verlegt werden
- heißluftschweißbar

### PRÜFZEUGNISSE

- EN 13361 — Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Rückhaltebecken und Staudämmen erforderlich sind
- DIN EN 13967 — Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
- KIWA-Zulassung, Nr. K12207/02 für den Kontakt mit Trinkwasser

### PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	PVC-P	
Lieferform	Rollenbreite	Rollenlänge
	2 m	300 m
	2,02 m	400 m
Lagerfähigkeit	Bei fachgerechter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
Lagerbedingungen	Das Produkt in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C lagern. Vor direkter Witterungseinwirkung schützen. In horizontaler Position lagern. Keine Paletten der Rollen während des Transports oder der Lagerung übereinander stapeln.	
Aussehen/Farbton	Oberfläche	glatt
	Farbe	schwarz

Hinweis:

Die Farbe kann sich unter dem Einfluss von UV-Licht über der Wasserlinie, bei nicht abgedeckten Bereichen, leicht verändern.

<b>Effektive Dicke</b>	1 mm (-0,05 mm / +0,1 mm)	(EN 1849-2)
<b>Flächengewicht</b>	1,3 kg/m <sup>2</sup> (-0,06 kg/m <sup>2</sup> / +0,13 kg/m <sup>2</sup> )	(EN 1849-2)

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Widerstandsfähigkeit gegen das Durchdringen von Wurzeln</b>	bestanden	(CEN/TS 14416)	
<b>Zugfestigkeit</b>	längs (MD)	≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	(EN ISO 527-3)
	quer (CMD)	≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	
	längs (MD)	≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	(EN 12311-2)
	quer (CMD)	≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Reißdehnung</b>	längs (MD)	> 300 %	(EN ISO 527-3)
	quer (CMD)	> 300 %	
<b>Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen</b>	keine Risse bei -20 °C	(EN 495-5)	
<b>Oxidationsbeständigkeit</b>	Änderung der Zugfestigkeit, 120 Tage gealtert bei +80 °C	< 15 %	(EN 14575)
	Änderung der Bruchdehnung, 120 Tage gealtert bei +80 °C	< 15 %	
<b>Mikrobiologische Beständigkeit</b>	Änderung der Zugfestigkeit, 16 Wochen gealtert	< 25 % (MD/CMD)	(EN 12225)
	Änderung der Dehnung, 16 Wochen gealtert	< 25 % (MD/CMD)	

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

tur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agen-

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

Halten Sie sich an die Verlegeanweisungen, die in den Verarbeitungsleitfäden und Systemheften definiert sind. Arbeitsanweisungen müssen immer an die tatsächlichen Standortbedingungen angepasst werden. Schweißparameter sind vor den Schweißarbeiten objektbezogen einzustellen und an Mustern zu überprüfen.

### VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Die Anwendung dieses Produkts darf nur von Sika geschulten und/oder zugelassenen Fachhandwerkern mit Erfahrung in dieser Art der Anwendung durchgeführt werden.

Unter 5°C sind zusätzliche, länderspezifische Bestimmungen zu beachten. Bei einer Anwendung einiger Zubehörprodukte darf die Umgebungstemperatur +5°C nicht unterschreiten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

### RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

#### Sika Deutschland GmbH

Roofing  
Kornwestheimer Strasse 103-107  
70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711/8009-0  
[roofing@de.sika.com](mailto:roofing@de.sika.com)  
[www.sika.de/dachabdichtung](http://www.sika.de/dachabdichtung)

#### PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® WP 5110-10 H  
Januar 2024, Version 02.01  
02072010150000004

SikaplanWP5110-10H-de-DE-(01-2024)-2-1.pdf