

PRODUKTDATENBLATT

SikaTard®-6 RSVM

VERZÖGERER FÜR RSVM - RINGSPALTVERFÜLLMÖRTEL IM TBM VORTRIEB

BESCHREIBUNG

SikaTard®-6 RSVM wird für die Herstellung von Ringspaltverfüllmörtel im Tunnelbau, insbesondere im TBM-Vortrieb (Tunnelbohrmaschine) eingesetzt. Die gewünschte Verarbeitbarkeitszeit kann gezielt eingestellt werden.

ANWENDUNG

RSVM - Ringspaltverfüllmörtel bestehen aus zwei Komponenten.
Dabei besteht das Bereitstellungsgemisch - Komponente A - aus einem Zement-Bentonit-Leim und einem Zusatzmittel. Zur Steuerung der notwendigen Verarbeitungszeit der Komponente A wird SikaTard®-6 RSVM gezielt eingesetzt.

Die Komponente B ist der Aktivator, idealerweise Sika Sigunit-1 LT, welcher während des Verpressvorgangs der Komponente A beigemischt wird. Dadurch wird die Verfestigung des Materials im Ringspalt sichergestellt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Ausreichende Verarbeitbarkeitszeit bis zu 48 Stunden
- Verbesserung der Verarbeitungseigenschaft des Mörtels
- Stabilisierende Wirkung
- Verbessertes Wasserrückhaltevermögen

PRÜFZEUGNISSE

*in Bearbeitung:
EN 934-2:T8 - DoP Nr.
Verzögerer für die Herstellung von Beton*

PRODUKTIINFORMATIONEN

Chemische Basis	Gluconate
Lieferform	Tauschcontainer: 1000 kg lose Lieferung: ab 6 t
Aussehen/Farbton	Flüssigkeit / Braun
Lagerfähigkeit	In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar. Nach längerer Lagerung vor Gebrauch aufrühren.
Lagerbedingungen	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden.
Dichte	1,61 g/cm ³ bei +20° C
pH Wert	ca. 5,4
Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt	≤ 0,10 %
Äquivalentes Natriumoxid	≤ 5.0 %

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung

0,7 - 2,3 % vom Zementgewicht
SikaTard®-6 RSVM gleichzeitig mit dem Zugabewasser oder zuletzt in die Mörtelmischung geben. Je später die Zugabe des Verzögerers erfolgen kann, umso besser ist die Wirkung. Die Verzögerungszeit des Frischmörtels hängt neben der Dosierung des Verzögerers stark von der Mörteltemperatur, der verwendeten Zementsorte und dem Wasseranspruch des Mörtels ab. Bei hoher Dosierung und / oder bei hohen Mörteltemperaturen frühzeitiges Ansteifen möglich (Umschlagen). Einmischzeit von 60 - 90 Sekunden sind einzuhalten um eine ausreichende Untermischung zu erreichen. Der Mörtel ist gegen Wasserentzug und vor Frost zu schützen. Bei Werkfrischmörtel mit mehr als 48 Stunden Verarbeitbarkeitszeit können Festigkeitsverluste (End-Druckfestigkeit) auftreten.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
SikaTard®-6 RSVM
Oktober 2026, Version 01.01
021406011000266063

SikaTard-6RSVM-de-DE-(10-2026)-1-1.pdf