

Primer 130

Haftvermittler für Sarnatape® 20, 60 und 200

Produkt- beschreibung

Haftvermittler aus Harzen in organischen Lösungsmitteln.

Anwendung

Haftvermittler auf Butylkautschukbasis für Sarnatape® 20,60 und 200 zur Anwendung auf porösen Untergründen.

Eigenschaften

- Haftvermittler für feste, raue und ebene Oberflächen
- Auftrag mit mitgeliefertem Pinsel
- Geeignete Untergründe:
 - Beton, Mauerwerk, Estrich
 - Verputz
 - Holz und Holzwerkstoffe

Produktdaten

Konsistenz

flüssig

Farbe

blau

Lieferform

Weißblechgebinde mit 500 ml (incl. Pinsel)

Lagerung

Lagerungsbedingungen

An einem trockenen, gut belüfteten Ort, zwischen +5°C und +30°C.

Lagerfähigkeit

18 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Ablaufdatum auf dem Gebinde.

Technische Daten

Chemische

Zusammensetzung

Harze in organischen Lösemitteln

Dichte

~ 0.77 g/cm³ (+20 °C)

Roofing



Sarnafil®



Systeminformation

Systemaufbau	Systemprodukte: Sarnatape® 20 Sarnatape® 60 Sarnatape® 200 Geeignete Untergründe: Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich, Holz
---------------------	--

Verarbeitungsbedingungen / Einschränkungen

Verbrauch	Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Ein Gebinde reicht für ca.60 Laufmeter (in Pinselbreite appliziert).
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss lösungsmittelbeständig, ausreichend tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Ölen und verklebungshemmenden Medien sein. Lose Rückstände sind vorab zu entfernen.
Verträglichkeit	Nicht verträglich in direktem Kontakt zu PVC und nicht lösemittelbeständigen Materialien (z.B. EPS).

Verarbeitung

Auftragsart	Nur bei trockenen Bedingungen und mindestens +5°C applizieren. Vor dem Auftragen sicherstellen, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist. Der Primer 130 ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt oder verdünnt werden. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Der Primer 130 wird mit dem Pinsel in einer dünnen Schicht aufgetragen. Ca. 30 Minuten ablüften lassen, bevor das Sarnatape® auf die trockene Schicht appliziert wird.
Reinigung	Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Sarna Cleaner reinigen.
Bedingungen	Die Verarbeitung sollte von Sika® geschulten Verlegern ausgeführt werden. Temperaturgrenzen für die Verarbeitung des Haftvermittlers: Untergrundtemperatur: mindestens +5°C Umgebungstemperatur: mindestens +5°C Die Verarbeitung von Hilfsprodukten wie z.B. Primer oder Reiniger kann eine Temperatur über +5°C nötig machen, bitte die entsprechenden Produktdatenblätter beachten. Bei der Verarbeitung unter +5°C können unter Berücksichtigung nationaler Bestimmungen sicherheitsbedingt Zusatzmaßnahmen notwendig werden.

Datenerhebung	Alle technischen Daten in diesem Produktdatenblatt sind unter Laborbedingungen erhoben worden. Individuell abweichende – den örtlichen Gegebenheiten unterliegende gemessene Werte – liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit.
Gesundheits-, und Sicherheitsinformationen	Für Informationen zum sicheren Umgang, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sollten sich Anwender auf das gültige Sicherheitsdatenblatt beziehen. Dort finden sich alle physikalischen, ökologischen, toxikologischen und sicherheitsrelevanten Daten. REACH relevante Informationen sind ebenfalls im aktuellen SDB enthalten.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49 711 8009 0
Telefax +49 711 8009 32
www.sika.de



Sarnafil®