

PRODUKTDATENBLATT

Retardan[®]-200 P

Verzögerer für gipsbasierte, sehr emissionsarme Trockenmörtelsysteme

BESCHREIBUNG

Retardan[®]-200 P ist ein hoch leistungsfähiger Verzögerer für calciumsulfatbasierte Bindemittelsysteme.

ANWENDUNG

Retardan[®]-200 P liefert außerordentliche Ergebnisse bei der Anpassung der Erstarrungszeit und Verarbeitungszeit von Gipsbindern, insb. neutralen bis leicht alkalischen Alpha- und Beta-Halbhydratbindern und erlaubt die Formulierung sehr emissionsarmer Mörtelprodukte.

Das Produkt eignet sich insbesondere für folgende Anwendungsgebiete:

- Herstellung von Fließestrichen und Bodenausgleichsmassen
- Herstellung von Gipsputz
- Herstellung von Modell- und Formengips
- Spezialgipse (Dentalgipse, medizinischer Gips)

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Retardan[®]-200 P bietet folgende Vorteile:

- Sehr effiziente Verzögerung schon bei sehr geringen Dosierungen
- Verlängerung der Verarbeitungszeit, dosierungsabhängig um bis zu mehrere Stunden
- Hohe Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Gipsbindemitteln
- Gute Verträglichkeit mit anderen Additiven z.B. ViscoCrete Fließmitteln
- Keine Reduktion der Endfestigkeit, wie z.B. bei bestimmten Fruchtsäuren
- Gleichmäßige Qualität durch stabile Prozesssteuerung
- Kennzeichnungs- und formaldehydfrei

PRÜFZEUGNISSE

Emissionsmessung gemäß GEV Prüfmethode 3.2.3.1: EC 1^{PLUS}

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Modifizierte Aminosäure
Lieferform	13 kg Sack / 390 kg pro Palette
Lagerfähigkeit	24 Monate ab Produktionsdatum haltbar, bei geeigneter Lagerung in unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung.
Lagerbedingungen	Trocken lagern bei Temperaturen bis +40 °C. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.
Aussehen/Farbtone	Hellbeiges Pulver
Schüttdichte	300 – 500 kg/m ³
pH Wert	ca. 8 (30% Lösung)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung

Der Dosierungsbereich für typische Anwendungen liegt bei 0,001 - 0,01 % vom Bindemittelgewicht.
Unterschiede in den Gipsbindertypen, natürlichen Vorkommen und Rohmaterialien, Kalzinierv Verfahren, Alter und Lagerungsbedingungen im Produktionswerk sowie den Verarbeitungsbedingungen auf der Baustelle können die Erstarrungszeit und damit die optimale Dosierung beeinflussen. Vorversuche zur Ermittlung der entsprechenden Dosierung sind in jedem Fall erforderlich. Bitte kontaktieren Sie unseren Technischen Service für weitere Informationen und Unterstützung.

Zugabe / Mischen

Die Zugabe erfolgt direkt in die Trockenmischung.

Verträglichkeit

Retardan®-200 P kann mit anderen Sika Produkten und Additiven wie z.B. Fließmittel, Luftporenbildner, Stabilisierer kombiniert werden. In Kombination mit z.B. Sika® ViscoCrete® können zusätzliche Verbesserungen in den Fließeigenschaften und Abbindezeiten erreicht werden.
Wichtig: Bevor verschiedene Produkte in speziellen Mischungen kombiniert werden, sind Eignungsprüfungen durchzuführen. Bitte kontaktieren Sie unseren Technischen Service für weitere Informationen und Unterstützung.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com

PRODUKTDATENBLATT

Retardan®-200 P
September 2024, Version 02.03
02140601100000057

Retardan-200P-de-DE-(09-2024)-2-3.pdf