

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® ExTape-100

Selbstklebendes Aussentape für das SikaProof® A+ System

BESCHREIBUNG

SikaProof® ExTape-100 ist ein selbstklebendes Außentape bestehend aus einer grauen Aluminium/PET-Trägerfolie und einseitiger Butylbeschichtung mit abziehbarer Schutzfolie.

Systembestandteil des SikaProof® A+ post-applied Systems.

ANWENDUNG

Außenseitige Stoß- und Detailausbildung für das SikaProof® A+ post-applied System.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Hohe Haft- und Dichtfähigkeit
- Einfach zu installieren
- Geteilte Schutzfolie auf der Butylseite

PRÜFZEUGNISSE

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis im SikaProof® A+ Post Applied System als streifenförmige Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen in WUKonstruktionen, MPA Braunschweig

PRODUKTTINFORMATIONEN

Lieferform	Karon mit 6 Rollen	
Aussehen/Farbton	Trägerfolie	grau
	Butylkautschuk	schwarz
	Schutzfolie	weiß
Lagerfähigkeit	24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	In ungeöffnetem, unbeschädigtem Originalgebinde, trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit, großer Hitze oder Wärmequellen etc. schützen. Bei Transport und Lagerung dürfen keine Paletten o.ä. auf die Rollen, bzw. übereinander gestapelt werden.	
Länge	20 m	
Breite	100 mm	
Dicke	~ 1,0 mm	

ANWENDUNGSIONFORMATIONEN

Lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C max. Die angeführten Temperaturen stellen den allgemeingültigen Bereich dar, in dem ohne zusätzliche Maßnahmen verarbeitet werden kann. Wird die Umgebungs- und Werkstofftemperatur von 5°C unterschritten, sind zusätzliche handwerkliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine Stofftemperatur der zu verklebenden Stoßbereiche/Detailbereiche von mind. 5°C sicherzustellen.
Untergrundtemperatur	+5 °C min.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	SikaProof® ExTape-100 ist ein Systembestandteil des SikaProof® A+ Post Applied Systems: ▪ SikaProof® A+ 08/12 Frischbetonverbundbahnen ▪ SikaProof® Primer-02 ▪ SikaProof® Adhesive-02 ▪ SikaProof® ExTape-100
---------------------	--

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

- Das SikaProof® Abdichtungssystem darf nur durch von Sika geschultes und zertifiziertes Personal verarbeitet werden. Schulungsnachweise sind durch die Bauleitung bzw. örtliche Bauaufsicht einzufordern und zu überprüfen.
- Während andauerndem Regen oder Schnee kann das SikaProof® Abdichtungssystem nicht verlegt werden.
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sein und mindestens eine Temperatur von +5 °C aufweisen (ansonsten sind geeignete Zusatzmaßnahmen zu treffen)
- Frei bewitterte Nähte, welche mit dem SikaProof® ExTape-100 abgedichtet wurden, sind umgehend zu hinterfüllen. Ist dies nicht binnen 90 Tage möglich ist das Abdichtungssystem vor UV-Strahlung zu schützen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Neben diesem Datenblatt sind zwingend die separat verfügbaren Verarbeitungsrichtlinien des SikaProof® Systems zu beachten!

UNTERGRUNDQUALITÄT

Als Kontaktfläche für das SikaProof® ExTape-100 dient die glatte, gelbe Außenseite der SikaProof® A+ Frischbetoverbundbahn (FPO-Dichtsicht). Die Kontaktfläche muss trocken, sauber und frei von trennenden bzw. haftungsmindernden Substanzen sein

VERARBEITUNG

SikaProof® ExTape-100 auf die glatte, gelbe Seite der SikaProof® Dichtungsbahn mittig über der Naht oder der entsprechenden Detailausbildung falten- und Kappillarfrei aufkleben und vollständig mit Andrückrolle anrollen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
SikaProof® ExTape-100
August 2026, Version 01.01
020720308000000019

SikaProofExTape-100-de-DE-(08-2026)-1-1.pdf