

Untergrundvorbereitung

UNTERGRÜNDE (beispielsweise)	NORIT-Trockenestrich (TE) nach Herstellervorgaben verlegen
GRUNDIERUNGEN (beispielsweise)	Sika® Level-01 Primer Sika® Primer MB Rapid
SPACHTELMASSEN (beispielsweise)	Sikafloor®-300 Level Sikafloor®-4020 FiberLevel

Belagsverklebung

BELAG/KOLLEKTION	KLEBSTOFF	AUFTRAGSGERÄT/ ZÄHNUNG GEM. TKB	ca. VERBRAUCH/m ²	BEMERKUNGEN/EINSATZBEREICH
Stabparkett				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m ²	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B11, B15	ca. 800 - 1200 g/m ²	
Mosaikparkett				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m ²	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6	ca. 700 - 900 g/m ²	
Holzpflaster RE				
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6	ca. 700 - 900 g/m ²	Beratung empfohlen
Hochkantlamelle				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m ²	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6	ca. 700 - 900 g/m ²	
Massivholzdiele				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m ²	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6, B11, B15	ca. 700 - 1200 g/m ²	
2-Schicht-Fertigparkett				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m ²	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6, B11, B15	ca. 700 - 1200 g/m ²	
	SikaBond®-151	TKB B6, B10 TKB B11, B15	ca. 850 g/m ² ca. 1050 - 1250 g/m ²	
3-Schicht-Fertigparkett				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m ²	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B11, B15	ca. 800 - 1200 g/m ²	
	SikaBond®-151	TKB B11, B15	ca. 1050 - 1250 g/m ²	

*Der Untergrund muss flächenstabil liegen, druck- und zugfest, tragfähig, frei von Schmutz, Trennschichten und dauertrocken sein und bleiben. Farbschichten, Klebstoff- und Spachtelmassereste u. ä. sind durch geeignete mechanische Bearbeitungsverfahren, wie zum Beispiel Schleifen zu entfernen. Hiernach ist die Fläche mit einem leistungsfähigen Industriesauger abzusaugen. Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Sika Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sika.de oder unter www.lindner-norit.com.