

# PRODUKTDATENBLATT

## Sarnafil® AT-20

### Kunststoffabdichtungsbahn



#### BESCHREIBUNG

Sarnafil® AT-20 (Dicke 2,0 mm) ist eine mehrschichtige, durch Heißluft verschweißbare Hybrid- Kunststoffabdichtungsbahn auf Basis hochwertiger flexibler Polyolefine (FPO) mit innen liegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyestergewebe. Unterseitig ist die Bahn mit einem Polypropylenvlies ausgestattet.

Anwendungstyp: DE/E1 FPO-BV-V-PG-GV-2,0

#### ANWENDUNG

Sarnafil® AT-20 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Dachabdichtungsbahn für mechanisch befestigte Dächer und Dächer unter Auflast.

#### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- hohe Nutzungsdauer
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
- widerstandsfähig gegen Wurzeln
- verträglich zu Bitumen

#### PRODUKTINFORMATIONEN

Produktdeklaration	DIN EN 13956 / DIN SPEC 20000-201
Chemische Basis	Flexible Polyolefine (FPO)
Verstärkungsmaterial	Mit einer innen liegenden Verstärkung aus Glasvlies und Polyestergewebe. Unterseite mit Polypropylenvlies (max. 70 g/m <sup>2</sup> ).
Lieferform	Rollen sind mit einer blauen PE-Folie einzeln verpackt. Verpackungseinheiten und weitere Bahnzuschnitte: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht.

#### UMWELTINFORMATIONEN

- IBU Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
- Cradle to Cradle Certified™; Silber Level

#### PRÜFZEUGNISSE

- Kunststoffbahn für Dachabdichtungen gemäß DIN EN 13956, anerkannt von der Zertifizierungsstelle 1213-CPR-6909 und versehen mit dem CE-Zeichen
- DIN SPEC 20000-201
- DIN 18531-2
- Verhalten bei Brandeinwirkung gemäß DIN EN 13501-1; Klasse E
- Geprüft gegen äußere Brandeinwirkung gemäß DIN EN 1187 und klassifiziert nach DIN EN 13501-5; B<sub>ROOF</sub>(t1)
- Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN 4102/Teil 7

#### PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® AT-20

Februar 2022, Version 03.02

020910012100201001

Rollenlänge:	15 m
Rollenbreite:	2 m
Rollengewicht:	66 kg

<b>Lagerfähigkeit</b>	Bei fachgerechter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
<b>Lagerbedingungen</b>	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C liegend auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten während Transport und Lagerung nicht aufeinander stapeln.	
<b>Aussehen/Farbton</b>	Oberseite:	beige fenstergrau (ähnlich RAL 7040) verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
	Unterseite:	dunkelgrau
<b>Sichtbare Mängel</b>	keine sichtbaren Mängel	(DIN EN 1850-2)
<b>Länge</b>	15 m (-0 % / +5 %)	(DIN EN 1848-2)
<b>Breite</b>	2 m (-0,5 % / +1 %)	(DIN EN 1848-2)
<b>Effektive Dicke</b>	2,0 mm (-5 % / +10 %)	(DIN EN 1849-2)
<b>Geradheit</b>	≤ 30 mm	(DIN EN 1848-2)
<b>Planlage</b>	≤ 10 mm	(DIN EN 1848-2)
<b>Flächengewicht</b>	2,2 kg/m <sup>2</sup> (-5 % / +10 %)	(DIN EN 1849-2)

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Widerstand gegen stoßartige Belastung</b>	harte Unterlage	≥ 2.000 mm	(DIN EN 12691)
	weiche Unterlage	≥ 2.750 mm	
<b>Widerstand gegen Hagelschlag</b>	harte Unterlage	≥ 29 m/s	(DIN EN 13583)
	weiche Unterlage	≥ 42 m/s	
<b>Widerstand gegen statische Belastung</b>	harte Unterlage	≥ 20 kg	(DIN EN 12730)
	weiche Unterlage	≥ 20 kg	
<b>Widerstandsfähigkeit gegen das Durchdringen von Wurzeln</b>	bestanden		(DIN EN 13948)
<b>Reißfestigkeit</b>	längs (Mr) <sup>1)</sup>	≥ 950 N/50 mm	(DIN EN 12311-2)
	quer (QMr) <sup>2)</sup>	≥ 900 N/50 mm	
	<sup>1)</sup> Mr = Maschinenrichtung <sup>2)</sup> QMr = Quer zur Maschinenrichtung		
<b>Reißdehnung</b>	längs (Mr) <sup>1)</sup>	≥ 18 %	(DIN EN 12311-2)
	quer (QMr) <sup>2)</sup>	≥ 18 %	
	<sup>1)</sup> Mr = Maschinenrichtung <sup>2)</sup> QMr = Quer zur Maschinenrichtung		
<b>Weiterreißwiderstand</b>	längs (Mr) <sup>1)</sup>	≥ 300 N	(DIN EN 12310-2)
	quer (QMr) <sup>2)</sup>	≥ 300 N	
	<sup>1)</sup> Mr = Maschinenrichtung <sup>2)</sup> QMr = Quer zur Maschinenrichtung		
<b>Schälwiderstand der Fügenaht</b>	Versagensart: C, kein Versagen der Fügenaht		(DIN EN 12316-2)
<b>Scherwiderstand der Fügenaht</b>	≥ 400 N/50 mm		(DIN EN 12317-2)
<b>Maßhaltigkeit</b>	längs (Mr) <sup>1)</sup>	≤ 0,4 %	(DIN EN 1107-2)
	quer (QMr) <sup>2)</sup>	≤ 0,2 %	
	<sup>1)</sup> Mr = Maschinenrichtung <sup>2)</sup> QMr = Quer zur Maschinenrichtung		

<b>Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen</b>	≤ -50 °C	(DIN EN 495-5)
<b>Wasserdichtheit</b>	bestanden	(DIN EN 1928)
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	μ = 190.000 (±30 %)	(DIN EN 1931)
<b>Verhalten bei Einwirkung von Bitumen</b>	bestanden Sarnafil® AT-20 ist verträglich mit Altbitumen	(DIN EN 1548)
<b>Auswirkung von flüssigen Chemikalien inklusive Wasser</b>	auf Anfrage	(DIN EN 1847)
<b>UV-Einwirkung</b>	bestanden (> 5.000 h / Klasse 0)	(DIN EN 1297)
<b>Brandverhalten</b>	B <sub>ROOF</sub> (t1) < 20° Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (für von Sika geprüfte Dachaufbauten) Erfüllt für Dachneigung < 20°	(DIN CEN/TS 1187) (DIN EN 13501-5) (DIN CEN/TS 1187) (DIN 4102-7)
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	(DIN EN ISO 11925-2) (Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-1)

## SYSTEMINFORMATIONEN

<b>Systemaufbau</b>	Ergänzungsprodukte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil® AT-18 FSA P</li> <li>▪ Sarnafil® T Verbundblech</li> <li>▪ Sarnabar® / Sarnafast® Befestigungssystem</li> <li>▪ Sarnafil® T Prep</li> </ul>
<b>Verträglichkeit</b>	Sarnafil® AT-20 kann auf alle üblichen Wärmedämmstoffe und Ausgleichslagen verlegt werden. Eine zusätzliche Trennlage ist nicht erforderlich. Eventuell ist eine Brandschutzlage notwendig. Sarnafil® AT-20 ist für die Verlegung direkt auf bestehende, ausreichend gereinigte und geebnete Bitumenabdichtungen geeignet, z. B. Sanierung von alten Flachdächern. Farbliche Veränderungen der Oberfläche sind bei direktem Kontakt mit Bitumen möglich.

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Lufttemperatur</b>	-20 °C min. / +60 °C max.
<b>Untergrundtemperatur</b>	-30 °C min. / +60 °C max.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## WEITERE HINWEISE

Der Einsatz von Sarnafil® AT-20 ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung

oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

Es sind die allgemeinen Verlegegrundlagen und Verarbeitungshinweise der jeweils gültigen Sarnafil® Verlegeanleitung zu beachten. Diese kann bei Sika Deutschland GmbH angefordert werden. Die Verarbeitung sollte von Sika geschulten Verarbeitern erfolgen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Telefon: 0711/8009-0  
Telefax: 0711/8009-321  
E-Mail: [info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)



### PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® AT-20

Februar 2022, Version 03.02  
020910012100201001

SarnafilAT-20-de-DE-(02-2022)-3-2.pdf