

SYSTEMDATENBLATT

Sikafloor® MultiDur ES-39 Plus

Sikafloor® Gewässerschutz-System 390 N Plus

Chemisch hoch beständiges Beschichtungssystem gemäß WHG, AwSV und TRwS 786.

BESCHREIBUNG

Sikafloor®-MultiDur ES-39 Plus ist ein elastifiziertes, farbiges Beschichtungssystem auf Epoxidharzbasis mit hoher chemischer Beständigkeit.

Total solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie

ANWENDUNG

Sikafloor® MultiDur ES-39 Plus ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Rissüberbrückendes und chemisch beständiges Beschichtungssystem für Beton- und Estrichflächen von Auffangräumen zum Schutz vor wassergefährdenden Stoffen. Technischer Nutzbelag für rissgefährdete Bereiche bei chemischer Belastung.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Rissüberbrückung
- Flüssigkeitsdicht
- Mit Staplern direkt befahrbar

UMWELTINFORMATIONEN

LEED Produktinformation Erfüllt die Anforderungen nach LEED EQ Absatz 4.2: gering emittierende Materialien: Farben & Lacke SCAQMD Methode 304-91 VOC Gehalt < 100 g/Liter.

PRÜFZEUGNISSE

- Bauaufsichtlich zugelassen im Sikafloor® Gewässerschutz-System 390 N Plus
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-59.12-457. Beschichtungssystem für Beton in Auffangwannen und -räumen für wassergefährdende Flüssigkeiten
- Rutschhemmung
- Brandklassifizierung gemäß DIN 4102 Teil 1 und Teil 14, Prüfbericht Nr. 20190974/01, Klasse B_{fl}-s1, MPA Dresden, Deutschland, Juli 2020
- selbstverlaufende, farbige Epoxidbeschichtung nach EN 1504-2: 2004 und EN 13813, mit CE-Kennzeichnung
- Partikelemissionszertifikat Sikafloor® MultiDur ES-39 Plus CSM Qualitätsbescheinigung nach ISO 14644-1, Klasse 3 und GMP Klasse A, Prüfbericht Nr. SI 1403-695
- Ausgasungszertifikat Sikafloor® MultiDur ES-39 Plus CSM: CSM Qualitätsbescheinigung nach ISO 14644-8, Klasse -9.6 - Prüfbericht Nr. SI 1403-695
- Biologische Beständigkeit gemäß ISO 846, CSM Prüfbericht Nr. SI 1403-695
- Dekontaminierbarkeit nach DIN 25415:2012 (ISO 8690:1988), sehr gut



SYSTEMDATENBLATT

Sikafloor® MultiDur ES-39 Plus

März 2023, Version 01.03

02081190000000101



SYSTEMINFORMATIONEN

Chemische Basis System	Sikafloor®-701	Epoxidharz
	Sikafloor®-54 Booster	Härtungsbeschleuniger auf Basis tertiärer Amine
	Sikafloor®-3290	Polyurethan
	Sikafloor®-390 N	Epoxidharz
Farbsystem	Sikafloor®-701	transparent
	Sikafloor®-54 Booster	transparent
	Sikafloor®-3290	beige
	Sikafloor®-390 N	RAL 7015, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7040, RAL 9002

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Shore-Härte (D)	ca. 60	(14 Tage / 23°C / 50% r.F.)	(DIN 53505)
Abriebfestigkeit	ca. 75 mg	(8 Tage / 23°C / 50% r.F.)	(DIN 53109)
Rissüberbrückung	0,4 mm 0,6 mm		(ZG des DIBt)
Chemische Beständigkeit	Hoch beständig gegen viele Medien. Siehe Chemikalienbeständigkeitsliste und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.		
Thermische Beständigkeit	Belastung*	Temperatur (trockene Hitze)	
	Dauerhaft	+ 50°C	
	Kurzzeitig max. 7 Tage	+ 80°C	
	Kurzzeitig max. 12 Stunden	+ 100°C	
Kurzzeitige feuchte/nasse Hitze* bis + 80°C, wenn die Belastung nur gelegentlich ist (z.B. Dampfreinigung).			
* keine gleichzeitige chemische und mechanische Belastung.			

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	Aufbau	Produkt	Verbrauch																																								
	Grundierung	Sikafloor®-701 optional: Sikafloor®-54 Booster lose abgestreut mit Quarzsand 0,4-0,7 mm	0,3 - 0,5 kg/m ² max. 3 Gew.% 0,3 kg/m ²																																								
	Egalisierung (bei Bedarf)	Sikafloor®-701 + Quarzsand 0,1-0,3 mm + Stellmittel T optional: Sikafloor®-54 Booster	je nach Rauheit des Untergrundes																																								
	Zwischenschicht	Sikafloor®-3290 optional: Sika® Stellmittel T <u>Verfüllung:</u> 1 Gew.-Teil Sikafloor®-3290 0,5 Gew.-Teile Quarzsand 0,1-0,3 mm	1,8 kg/m ²																																								
	Nutzschicht	Sikafloor®-390 N optional: Sika® Stellmittel T	2,0 kg/m ²																																								
Lufttemperatur	Minimal + 10°C Maximal + 30°C																																										
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 80%																																										
Taupunkt	Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mind. + 3°C über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen.																																										
Untergrundtemperatur	Minimal + 10°C Maximal + 30°C																																										
Untergrundfeuchtigkeit	Maßgeblich sind die Angaben der unter "Beschichtungsaufbau" genannten Systemgrundierungen.																																										
Verarbeitungszeit	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sikafloor®-701</th> </tr> <tr> <th>Untergrundtemperatur</th> <th>Zeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 10°C</td> <td>60 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 20°C</td> <td>30 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 30°C</td> <td>15 Minuten</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sikafloor®-701 + Sikafloor®-54 Booster</th> </tr> <tr> <th>Untergrundtemperatur</th> <th>Zeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 10°C</td> <td>30 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 20°C</td> <td>15 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 30°C</td> <td>nicht empfehlenswert</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sikafloor®-3290</th> </tr> <tr> <th>Untergrundtemperatur</th> <th>Zeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 10°C</td> <td>40 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 20°C</td> <td>30 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 30°C</td> <td>20 Minuten</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sikafloor®-390 N</th> </tr> <tr> <th>Untergrundtemperatur</th> <th>Zeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 10°C</td> <td>60 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 20°C</td> <td>30 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+ 30°C</td> <td>10 Minuten</td> </tr> </tbody> </table>			Sikafloor®-701		Untergrundtemperatur	Zeit	+ 10°C	60 Minuten	+ 20°C	30 Minuten	+ 30°C	15 Minuten	Sikafloor®-701 + Sikafloor®-54 Booster		Untergrundtemperatur	Zeit	+ 10°C	30 Minuten	+ 20°C	15 Minuten	+ 30°C	nicht empfehlenswert	Sikafloor®-3290		Untergrundtemperatur	Zeit	+ 10°C	40 Minuten	+ 20°C	30 Minuten	+ 30°C	20 Minuten	Sikafloor®-390 N		Untergrundtemperatur	Zeit	+ 10°C	60 Minuten	+ 20°C	30 Minuten	+ 30°C	10 Minuten
Sikafloor®-701																																											
Untergrundtemperatur	Zeit																																										
+ 10°C	60 Minuten																																										
+ 20°C	30 Minuten																																										
+ 30°C	15 Minuten																																										
Sikafloor®-701 + Sikafloor®-54 Booster																																											
Untergrundtemperatur	Zeit																																										
+ 10°C	30 Minuten																																										
+ 20°C	15 Minuten																																										
+ 30°C	nicht empfehlenswert																																										
Sikafloor®-3290																																											
Untergrundtemperatur	Zeit																																										
+ 10°C	40 Minuten																																										
+ 20°C	30 Minuten																																										
+ 30°C	20 Minuten																																										
Sikafloor®-390 N																																											
Untergrundtemperatur	Zeit																																										
+ 10°C	60 Minuten																																										
+ 20°C	30 Minuten																																										
+ 30°C	10 Minuten																																										

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen

Sikafloor®-701

Untergrundtemperatur	Min.	Max.
+ 10°C	60 Stunden	4 Tage
+ 20°C	24 Stunden	2 Tage
+ 30°C	16 Stunden	24 Stunden

Sikafloor®-701 + Sikafloor®-54 Booster

Untergrundtemperatur	Min.	Max.
+ 10°C	14 Stunden	36 Stunden
+ 20°C	5 Stunden	24 Stunden
+ 30°C	nicht empfehlenswert	nicht empfehlenswert

Sikafloor®-3290

Untergrundtemperatur	Min.	Max.
+ 10°C	30 Stunden	72 Stunden
+ 20°C	24 Stunden	48 Stunden
+ 30°C	16 Stunden	36 Stunden

Sikafloor®-390 N

Untergrundtemperatur	Min.	Max.
+ 10°C	24 Stunden	48 Stunden
+ 20°C	12 Stunden	24 Stunden
+ 30°C	6 Stunden	12 Stunden

Wartezeit bis zur Nutzung

Sikafloor®-390 N

Untergrundtemperatur	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Begehbar nach	48 Stunden	30 Stunden	20 Stunden
Leicht belastbar nach	6 Tagen	4 Tagen	3 Tagen
Voll belastbar nach	14 Tagen	10 Tagen	7 Tagen

Das Sikafloor® Gewässerschutz-System 390 N Plus kann mit luftbereiften Gabelstaplern nach 2 Wochen und mit vulkollanbereiften Hubwagen nach 3 Wochen befahren werden.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE DOKUMENTE

ALLGEMEINES:

Vor und während der Verarbeitung bis zur Aushärtung von Flüssigkunststoffen ist der Umgang mit silikonhaltigen Stoffen oder anderen reaktionsstörenden Produkten in der Umgebung zu verhindern.

WEITERE HINWEISE

Der Einbau (Applikation) des Beschichtungssystems darf nur von Betrieben vorgenommen werden, die Fachbetrieb im Sinne von WHG und AwsV sind, sowie vom Hersteller auf dieses Produktsystem unterwiesen wurden.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

CE-KENNZEICHNUNG

Siehe Leistungserklärung

Gefahrenhinweise

GISCODE: RE 30 (bislang RE 1)

GISCODE: PU 40

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-EMISSIONEN

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte maximale Gehalt an VOC (Produktkategorie IIA/j Typ sb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/l (Limit 2010). Der maximale Gehalt von Sikafloor®-MultiDur ES-39 Plus im gebrauchsfertigen Zustand ist < 500 g/l VOC

SYSTEMDATENBLATT

Sikafloor® MultiDur ES-39 Plus

März 2023, Version 01.03

02081190000000101

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITÄT

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein (Druckfestigkeit mind. 25 N/mm²). Die Oberfläche muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Grundierung und Egalisierung je nach Art des Untergrundes. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen müssen mechanisch, z.B. durch Strahlen oder Fräsen, entfernt werden. Fehlstellen, Löcher oder Ausbrüche sind mit Sika®-Produkten zu egalisieren. Grundierte Flächen von Verunreinigungen säubern.

MISCHEN

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B im vorgeschriebenem Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen.

VERARBEITUNG

Verschleißschicht - horizontale Flächen

Sikafloor®-390 N ausgießen und mit einem Doppelblattspachtel oder Zahnrakel mit Reckteckzahnung auf die gewünschte Schichtdicke gleichmäßig verteilen. Für ein besseres Finish die frisch aufgezogene Schicht nach 20-30 Minuten mit der Rückseite der Zahntraufel noch einmal glatt abziehen. Danach sofort mit einer Metall-Stachelwalze im Kreuzgang mindestens 2 Mal intensiv entlüften.

Verschleißschicht - vertikale Flächen

Sikafloor®-390 N mit 2,5-4 Gew.-% Stellmittel T mischen und in zwei Schichten mit einer Zahntraufel aufbringen.

Rutschfeste Verschleißschicht

Sikafloor®-390 N ausgießen, mit einer Zahntraufel auf die gewünschte Schichtdicke gleichmäßig verteilen und sofort mit SiC 0,5-1,0 mm im Überschuss abstreuen. Nach der Aushärtung muss der überschüssige Siliziumcarbid abgekehrt und abgesaugt werden sowie mit Sikafloor®-390 N versiegelt werden.

GERÄTEREINIGUNG

Sika® Verdünnung C
Vollständig ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
E-Mail:
flooring_waterproofing@de.sika.com



SYSTEMDATENBLATT
Sikafloor® MultiDur ES-39 Plus
März 2023, Version 01.03
02081190000000101

SikafloorMultiDurES-39Plus-de-DE-(03-2023)-1-3.pdf

