

PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® F27

Ungefülltes Schnellgießharz mit guter Fließfähigkeit

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Eigenschaften	SikaBiresin® F27 (A)	SikaBiresin® F27 (B)
Chemische Basis	Polyol, ungefüllt	Isocyanat auf MDI-Basis, ungefüllt
Farbe	Beige	Braun
	gemischt	Beige
Dichte	1,02 kg/l	1,14 kg/l
	fest	1,1 kg/l
Mischungsverhältnis	nach Gewicht	100 : 100
Viskosität (CQP029-4)	70 mPa·s	60 mPa·s
	gemischt	50 mPa·s
Topfzeit (CQP021-4)	200 g bei 23 °C	2 Minuten 15 Sekunden
Entformzeit		20 Minuten
Aushärtezeit	bei 23 °C	3 Tage
Härte Shore D (CQP023-1 / ISO 868)		70 ^A
Zugfestigkeit (CQP036-2 / ISO 527)		32 MPa ^A
Bruchdehnung (CQP036-2 / ISO 527)		7 % ^A
Biegefestigkeit (CQP027-2 / ISO 178)		55 MPa ^A
Biegemodul (CQP027-2 / ISO 178)		1300 MPa ^A
Schlagzähigkeit (ISO 179)		25 kJ/m ² ^A
Linearer Schwund (CQP014-5)	500 x 25 x 20 mm	0,2 % ^A
Wärmeformbeständigkeit (CQP030-1 / ISO 75B)		80 °C ^A
Haltbarkeit		12 Monate

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Aushärtung: nach Entformen 7 Tage bei 23 °C

BESCHREIBUNG

SikaBiresin® F27 ist ein ungefülltes, schnell aushärtendes zweikomponentiges Polyurethansystem mit sehr guter Fließfähigkeit und kurzer Entformzeit für das Gießen von Urmodellen und Kernseelen kleiner bis mittlerer Größe.

Das Produkt kann mit SikaBiresin® AX150 (Füllstoff) versetzt werden, um höhere Schichtstärken und einen geringeren Schwund zu erreichen.

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Detailgenauigkeit
- Geringer Schwund und gute Dimensionsstabilität
- Gute Fließfähigkeit und kurze Entformzeit
- Leicht zu bearbeiten
- Benutzerfreundliches Mischungsverhältnis

ANWENDUNGSBEREICH

SikaBiresin® F27 ist für das Gießen von Urmodellen und Kernseelen, Negativen und Formteilen kleiner bis mittlerer Größe geeignet. Das Produkt eignet sich für gefüllte und ungefüllte Anwendungen in dünnen und dicken Schichten.

Es eignet sich auch gut für die Herstellung von Dekorations- und Kunsthandwerksartikeln. Aufgrund der niedrigen Viskosität können sehr feine Oberflächendetails detailgetreu reproduziert werden.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® F27

Version 01.01 (08 - 2026), de_DE

012122020270001000

VERARBEITUNGSHINWEISE

Oberflächenvorbehandlung

Die Material- und Verarbeitungstemperatur, die Temperatur der Form oder des Urmodells muss zwischen 18 °C und 25 °C liegen. Stellen Sie sicher, dass die Form oder das Urmodell sauber, trocken, staub- und fettfrei ist. Poröse Oberflächen müssen vor dem Auftragen des Trennmittels gut versiegelt werden. Es wird empfohlen, Trennmittel auf Wachsbasis zu verwenden. Weitere Informationen zu Sika Trennmitteln finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt.

Mischprozess

Vor der Verwendung ist das Material auf Homogenität und Kristallisation zu prüfen. Nach längerer Lagerung bei niedriger Temperatur kann es zur Kristallisation von Komponenten kommen. Dieser Prozess kann leicht rückgängig gemacht werden, indem die betroffene Komponente auf maximal 70 °C erhitzt wird, bis die Kristalle verschwunden sind. Vor der Verwendung auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur abkühlen lassen. Es ist zu beachten, dass die Topfzeit von der Temperatur und der gemischten Menge beeinflusst wird. Vor der Verarbeitung müssen beide Komponenten gut aufgeschüttelt werden. Um große Behälter zu schütteln, stellen Sie sie auf einen Tisch, drehen sie dann vorsichtig um und bewegen sie hin und her. Wenn keine Füllstoffe verwendet werden, beide Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis zusammengeben und homogen vermischen. Bei der Verwendung von Füllstoffen ist die Füllmenge gleichmäßig aufzuteilen und in jede der beiden Komponenten unter Beachtung des festgelegten Mischungsverhältnisses gleichmäßig einzumischen. Anschließend beide Komponenten zusammen gießen und homogen vermischen. Das Vermischen kann mit einem Spatel oder einem Maschinenrührer bei ≤ 300 U/min erfolgen. Um eine homogene und vollständige Durchmischung zu gewährleisten, das angemischte Produkt in einen anderen Behälter gießen und unter Berücksichtigung der Topfzeit erneut kurz mischen.

Hinweis: Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen. Das Restmaterial muss so schnell wie möglich aufgebraucht werden.

Verarbeitung

Das Produkt muss am tiefsten Punkt der Form sofort nach dem Vermischen in die eingetrennte Form gegossen werden. Die Entformzeit kann sich je nach Schichtstärke und Raumtemperatur ändern.

LAGERBEDINGUNGEN

Beide Komponenten müssen in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und 25 °C in ungeöffneten Originalbehältern gelagert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich. Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GEBINDE

SikaBiresin® F27 (A)

Kanister	5 kg 20 kg
Fass	200 kg

SikaBiresin® F27 (B)

Kanister	5 kg 20 kg
Fass	200 kg

SikaBiresin® AX150

Sack	25 kg
------	-------

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

