

# PRODUKTDATENBLATT

## SikaGrind®-400

### Mahlhilfe und Verbesserung der Qualität bei der Zementherstellung

#### BESCHREIBUNG

SikaGrind®-400 ist ein chloridfreies Zusatzmittel das bei der Herstellung von Zement eingesetzt wird.

#### ANWENDUNG

- Verbesserung der Produktionsleistung
- Minimierung von Braunverfärbungen

#### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Starker Verminderung der Gefahr von Braunverfärbungen
- Kostenoptimierung durch den Einsatz von Klinkerersatzstoffen

- Deutliche Reduktion von Ablagerungen an Mahlkugeln und Mühlenpanzerung
- Verbesserte Sichterleistung durch die Reduktion von Agglomeraten
- Weniger Energieverbrauch pro Tonne durch höhere Produktionsleistung / Std.
- Leichtere Einstellung der gewünschten Zementfeinheit (Blaine, Partikelverteilung > 32µm, Granulometrie) durch weniger Re-Agglomeration von gemahlten Zementpartikeln
- Verbesserte Zementfließfähigkeit
- Erhöhte Festigkeiten
- Leichtere Entleerung von Silos und Transportbehältern
- Gemäß EN ISO 9001 hergestellt

#### PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Glycol
Lieferform	Container: 1000 kg Lose : > 6 t.
Aussehen/Farbton	Flüssig / Braun
Lagerfähigkeit	In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar.
Lagerbedingungen	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden.
Dichte	1.08 ± 0.03 kg/l (bei +20°C)
pH Wert	12.0 - 14.0
Viskosität	< 10 mPas (bei +20°C)
Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt	< 0.1 M%

# ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Empfohlene Dosierung</b>	0,03% - 0,06% bezogen auf die Zementproduktion (0,3 - 0,6 kg pro Tonne Zement) Die optimale Dosierung zum Erreichen der gewünschten Produktionsziele ist in Werksversuchen zu ermitteln.
<b>Verträglichkeit</b>	Mit SikaGrind®-400 produzierte Zemente sind mit allen üblichen Betonzusatzmitteln inkl. Luftporenbildnern, Verflüssigern, Fließmitteln und Verzögerern kompatibel. Die Eigenschaften der Betonmischungen werden von SikaGrind®-400 nicht negativ beeinflusst.
<b>Zugabe / Mischen</b>	Wir empfehlen SikaGrind®-400 entweder auf den Klinker unmittelbar vor der Mühle zu dosieren oder direkt in die Mühle einzudüsen.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland GmbH**  
Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Telefon: +49 06224 988-04  
Telefax: +49 06224 988-522  
EMail: [leimen@de.sika.com](mailto:leimen@de.sika.com)



**PRODUKTDATENBLATT**  
SikaGrind®-400  
April 2020, Version 01.01  
021407011000000007

SikaGrind-400-de-DE-(04-2020)-1-1.pdf

