

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® PowerPack-15 MF

Combinaison de superplastifiants pour mortiers industriels à faible émission de COV



DESCRIPTION DU PRODUIT

Sika® PowerPack-15 MF est un mélange à base de superplastifiants en poudre de la technologie des polymères polycarboxylates Sika® ViscoCrete®, qui a été spécialement conçu pour les mortiers industriels à faible émission de COV, en particulier les chapes fluides anhydrite.

UTILISATIONS

Sika® PowerPack-15 MF a été formulé pour remplacer les produits à base de mélamine dans les systèmes à liant ciment ou anhydrite.

Sika® PowerPack-15 MF s'utilise dans l'industrie des mortiers à un dosage comparable aux produits à base de mélamine, pour fabriquer :

- Mortier industriel pour chape fluide à base de sulfate de calcium
- Liant pour la fabrication de chape fluide sur chantier (centrale et silo)
- Coulis et autres mortiers de ciment

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® PowerPack-15 MF s'adsorbe à la surface des particules. Par un double effet de répulsion électrostatique et d'encombrement stérique, il provoque une séparation et une dispersion efficaces des particules fines (défloculation).

Il en résulte notamment les avantages suivants:

- Excellent maintien de la rhéologie dans le temps
- Très fort pouvoir fluidifiant avec propriétés auto-plaçantes
- Facile à doser dans le mortier sec
- Temps de malaxage réduit, grâce à une adsorption très rapide du polymère
- Influence faible sur l'hydratation
- Efficace sur une large gamme de pH
- Compatible avec d'autres additifs
- Aucune émanation de formaldéhyde et d'ammoniac

AGRÉMENTS / STANDARDS

Conforme à la norme EN 934-2, Table 3.1/3.2 (superplastifiant)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polycarboxylate modifié avec additifs
Conditionnement	Sac de 20 kg / palette de 960 kg. Big bag de 850 kg
Apparence / Couleur	Poudre blanche à gris clair
Durée de vie	Tant que son emballage d'origine est intact, le produit peut être conservé au moins 2 ans après la date de fabrication.
Conditions d'entreposage	Stocker au sec, à une température inférieure à + 30 °C. Protéger du rayonnement solaire direct.
Masse volumique apparente	environ 1,14 g/cm ³
pH	environ 6 (en solution à 40 %)

Fiche technique du produit

Sika® PowerPack-15 MF

Août 2020, Version 03.01

02130402100000051

Teneur totale en ions chlorure $\leq 0,10 \%$

Équivalent oxyde de sodium $\leq 2,0 \%$

INFORMATION CONCERNANT L'APPLICATION

Dosage recommandé	Suivant l'utilisation et l'origine de l'anhydrite, le dosage nécessaire en Sika® PowerPack-15 MF peut aller de 0,35 à 2,5 % du poids du liant. A haut dosage ou basse température Sika® PowerPack-15 MF peut retarder la prise.
Compatibilité	Sika® PowerPack-15 MF peut être combiné avec de nombreux autres produits Sika® ainsi qu'avec la plupart des accélérateurs, retardateurs et autres additifs utilisés dans les mortiers industriels. Important: Il est nécessaire de réaliser des essais avant de combiner des produits dans des mélanges spécifiques et de contacter notre service technique pour information sur les combinaisons spécifiques avec des produits Sika.
Introduction / Malaxage	Ajouter Sika® PowerPack-15 MF au mélange sec. Pour bénéficier de façon optimale de la forte réduction d'eau, il est recommandé de prévoir un gâchage du mortier pendant au moins 30 secondes.

BASE DES DONNÉES DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances que nous ne maîtrisons pas.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que, du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations et, en particulier, les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et sont fondées sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales suivant les recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autres conseils donnés, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagées dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes nos commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Deutschland GmbH

Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com



Fiche technique du produit

Sika® PowerPack-15 MF
Août 2020, Version 03.01
02130402100000051

SikaPowerPack-15MF-fr-DE-(08-2020)-3-1.pdf