

PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® UR305 UR305 Thix

Reparatursystem für verschleißbeständige Elastomere

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Eigenschaften	Komponente A SikaBiresin® UR305	Komponente B SikaBiresin® UR305 Thix
Chemische Basis	Isocyanatprepolymer	Polyol
Farbe	Farblos-transparent	Rot
	gemischt	Rot
Dichte	1,14 kg/l	1,03 kg/l
	fest	1,12 kg/l
Mischungsverhältnis	nach Gewicht	100 : 60
Viskosität (CQP029-4)	4200 mPa·s	640 mPa·s
	gemischt	Thixotrop nach 1 Min Mischzeit
Topfzeit (CQP021-4)	500 g bei 23 °C	11 Minuten
Entformzeit		24 Stunden
Aushärtezeit	bei 23 °C	7 Tage
Härte Shore A (CQP023-1 / ISO 868)		91 ^A
Zugfestigkeit (CQP036-6 / ISO 527)		25 MPa ^A
Bruchdehnung (CQP036-6 / ISO 527)		220 % ^A
Weiterreißwiderstand (CQP045-1 / ISO 34)		38 N/mm ^A
Linearer Schwund (CQP014-5)	500 x 25 x 20 mm	0,1 % ^A
Abriebwiderstand (CQP112-1 / ISO 4649)		72 mm ³ ^A
Haltbarkeit		12 Monate

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) Aushärtungsbedingungen: 7 Tage bei 23 °C

BESCHREIBUNG

SikaBiresin® UR305 UR305 Thix ist ein flüssiges zweikomponentiges Polyurethan-System mit verzögerter Thixotropie zur Reparatur von verschleißbeständigen Elastomeren.

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Abriebfestigkeit
- Geringe Auslaufneigung bei vertikaler Anwendung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Verzögerte Thixotropie
- Einfaches Mischen von Hand oder mit mechanischem Rührer
- Gute Haftung auf Polyurethan und Metallen

ANWENDUNGSBEREICH

SikaBiresin® UR305 UR305 Thix lässt sich wie eine Spachtelmasse verarbeiten und eignet sich zur Reparatur verschlissener Elastomeroberflächen an Maschinenkomponenten, Behältern und in automobilen Anwendungen. Das Produkt kann auch als verschleißbeständige Beschichtung auf verschiedenen Untergründen verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um die Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit zusätzlichen Materialien wie Beschichtungen und Trennmitteln unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Oberflächenvorbehandlung

Die Material- und Verarbeitungstemperatur, die Temperatur der Form oder des Urmodells muss zwischen 18 °C – 25 °C liegen. Stellen Sie sicher, dass die Form oder das Urmodell sauber, trocken, staub- und fettfrei ist. Poröse Oberflächen müssen vor dem Auftragen des Trennmittels gut versiegelt werden. Es wird empfohlen, Trennmittel auf Wachsbasis zu verwenden. Weitere Informationen zu Sika Trennmitteln finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt.

Mischprozess

Vor der Verwendung ist das Material auf Homogenität und Kristallisation zu prüfen. Nach längerer Lagerung bei niedriger Temperatur kann es zur Kristallisation von Komponenten kommen. Dieser Prozess kann leicht rückgängig gemacht werden, indem die betroffene Komponente auf maximal 70 °C erhitzt wird, bis die Kristalle verschwunden sind. Vor der Verwendung auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur abkühlen lassen. Es ist zu beachten, dass die Topfzeit von der Temperatur und der gemischten Menge betroffen ist. Vor der Verarbeitung muss Komponente B gründlich aufgerührt werden. Beide Komponenten müssen unter Beachtung des festgelegten Mischungsverhältnisses gründlich gemischt werden. Das Vermischen kann mit einem Spatel oder einem Maschinenrührer bei ≤ 300 U/min erfolgen. Um eine homogene und vollständige Durchmischung zu gewährleisten, das angemischte Produkt in einen anderen Behälter gießen und unter Berücksichtigung der Topfzeit erneut kurz mischen.

Hinweis: Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen. Das Restmaterial muss so schnell wie möglich aufgebraucht werden.

Verarbeitung

Das Produkt muss am tiefsten Punkt der Form sofort nach dem Vermischen in die eingetrennte Form gegossen werden. Die Entformzeit kann sich je nach Schichtstärke und Raumtemperatur ändern. Wird das Produkt mit einer 2-Komponenten-Niederdruckanlage verarbeitet, müssen die Anweisungen des Geräteherstellers beachtet werden.

LAGERBEDINGUNGEN

Beide Komponenten müssen in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und 25 °C in ungeöffneten Originalbehältern gelagert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich. Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GBINDE

SikaBiresin® UR305 (A)

Karton mit Flaschen	6 x 1 kg
---------------------	----------

SikaBiresin® UR305 Thix (B)

Karton mit Dosen	6 x 0,6 kg
------------------	------------

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

