

## PRODUKTDATENBLATT

# SikaPaver® C-110

### Verdichtungshilfe für eine wirtschaftliche Herstellung von Betonwaren

#### BESCHREIBUNG

SikaPaver® C-110 ist eine Verdichtungshilfe für die wirtschaftliche Herstellung von Betonwaren aus erdfeuchtem Beton mit direkter Entschalung.

#### ANWENDUNG

- Pflastersteine
- Rohre und Schächte
- Garten- und Landschaftsbauprodukte
- Nicht genormte Betonzeugnisse

#### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

SikaPaver® C-110 bewirkt im erdfeuchten Beton:

- Bessere Dispergierung und Benetzung von Zement, Zusatzstoffen und Farbpigmenten
- Geringere Reibungskräfte zwischen Zement und Zuschlag

#### PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Ligninsulfonat
Lieferform	Fass: 220 kg Tauschcontainer: 1000 kg lose Lieferung: ab 6 t
Aussehen/Farbtone	Flüssigkeit / Braun
Lagerfähigkeit	In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar. Nach längerer Lagerung vor Gebrauch aufrühren.
Lagerbedingungen	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden.
Dichte	1,20 kg/dm <sup>3</sup> bei +20°C
pH Wert	ca. 5
Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt	≤ 0,10 %
Equivalentes Natriumoxid	≤ 0,5 %

SikaPaver® C-110 bietet folgende Vorteile:

- Höhere Verdichtungswilligkeit, was kürzere Hauptverdichtung oder die Reduktion des Porengehaltes ermöglicht.
- Höhere Grünstandsfestigkeit (Formtreue) nach direkter Entschalung
- Höhere Dauerhaftigkeit
- Wirtschaftliche Betonrezepturen
- Geringere Qualitätsschwankungen und somit weniger Betonwaren 2. Wahl

#### PRÜFZEUGNISSE

Entspricht EN 934-2 Tabelle 2 (Betonverflüssiger).

# ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Empfohlene Dosierung</b>	0,2 – 0,8 % vom Bindemittelgewicht (Zement und Flugasche)
<b>Zugabe / Mischen</b>	Wir empfehlen, SikaPaver® C-110 entweder gleichzeitig mit dem Wasser der Betonmischung zuzugeben oder zuletzt einzumischen. Die erforderliche Mischzeit nach Zugabe ist vom Mischer abhängig und muss ausreichend bemessen sein.
<b>Einschränkung/Limiten</b>	Vor Verwendung ist eine Eignungsprüfung erforderlich. Eine gute Verdichtung des erdfeuchten Kern- und Vorsatz-Betons ist entscheidend, um die angestrebten Leistungsmerkmale der produzierten Betonwaren zu erreichen.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland GmbH**  
Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Telefon: +49 06224 988-04  
Telefax: +49 06224 988-522  
EMail: [leimen@de.sika.com](mailto:leimen@de.sika.com)



**PRODUKTDATENBLATT**  
SikaPaver® C-110  
Mai 2019, Version 01.01  
021404061000000106

SikaPaverC-110-de-DE-(05-2019)-1-1.pdf

