

# MISCHUNGSVERHÄLTNISSE UND AUSHÄRTEZEITEN: Sikafloor®-54 Booster

GRUNDIERUNG / BESCHICHTUNG	GEBINDE	ZUGABE BOOSTER	GEBINDE BOOSTER KLEIN 150 ml	GEBINDE BOOSTER GROSS 375 ml	AUSHÄRTEZEIT ABHÄNGIG VON TEMPERATUR			
					+10 °C OHNE	+10 °C MIT BOOSTER	+23 °C OHNE	+23 °C MIT BOOSTER
Sikafloor®-150	10 kg	300 ml	2	-	17h	13h	7h	4h
Sikafloor®-150	25 kg	750 ml	5	2	17h	13h	7h	4h
Sikafloor®-151	10 kg	150 ml	1	-	17h	13h	7h	4h
Sikafloor®-151	30 kg	450 ml	3	-	17h	13h	7h	4h
Sikafloor®-264 N/LO	10 kg	150 ml	1	-	17h	13h	7h	4h
Sikafloor®-264 N/LO	30 kg	450 ml	3	-	17h	13h	7h	4h
Sikafloor®-701	10 kg	300 ml	2	-	19h	14h	9h	5h
Sikafloor®-701	25 kg	750 ml	5	2	19h	14h	9h	5h

## SIKA DEUTSCHLAND GMBH

Kornwestheimer Straße 103 - 107

70439 Stuttgart

Tel. +49 711 8009 - 0

flooring\_refurbishment@de.sika.com

www.sika.de



Klein: 150 ml



Groß: 375 ml

BUILDING TRUST

