

Gutachten Nr. G-003-25-0004

Datum: 20.03.2026

Geschäftszeichen: I 44-2.820.381-4/26

Gutachten über die Einhaltung
von Bauwerksanforderungen durch Bauprodukte

Instandsetzungsprodukte für Beton

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b) "Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart

Das Gutachten umfasst drei Seiten davon vier Anlagen.

1 Anforderungen an bauliche Anlagen

Dieses Gutachten dient zur Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich der Standsicherheit gemäß ZTV-ING Teil 3 Abschnitt 4¹ und den dazugehörigen Hinweisen zu den ZTV-ING – Teil 3 – Abschnitt 4² sowie TR Instandhaltung³ bei Verwendung des Oberflächenschutzsystems "Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV" als OS 11b (OS F b).

Anlage 1 enthält für die oben genannten Regelwerke eine Übersicht zur Anwendung von Oberflächenschutzsystemen.

2 Gegenstand des Gutachtens

Das Bauprodukt

"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

ist ein Beschichtungssystem mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückungsfähigkeit für begeh- und befahrbare Flächen. Es setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

Lage/Schicht	Produktname	Stoffart
Grundierung	"Sikafloor®-150 Plus"	2-komponentige, lösemittelfreie, niedrigviskose, vorgefüllte Epoxidharz-Grundierung
Abstreuerung	–	Quarzsand 0,3 – 0,8 mm
Dichtungs- und Verschleißschicht (hwO)	"Sikafloor®-376"	2-komponentiges, rissüberbrückendes, hochelastisches, lösemittel- und phtalatfreies Polyurethanbindemittel
Abstreuerung	–	Quarzsand 0,3 – 0,8 mm
Versiegelung	"Sikafloor®-359 N"	2-komponentige, pigmentierte ⁴ , zähelastische Polyurethanbeschichtung

Die Beschichtung mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückungsfähigkeit wird für begeh- und befahrbare Flächen eingesetzt. Es ist an freibewitterten Betonbauteilen mit oberflächennahen Rissen und/oder Trennrissen und planmäßiger mechanischer Beanspruchung auch im Sprüh- oder Spritzbereich von Auftausalzen (z. B. Brückenkappen) anwendbar.

¹ Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.): "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten – Teil 3 Massivbau – Abschnitt 4 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen", Januar 2022

² Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.): "Hinweise zu den ZTV-ING – Teil 3 Massivbau – Abschnitt 4 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen – April 2019"

³ Deutsches Institut für Bautechnik (Hrsg.): "Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung)", Mai 2020

⁴ RAL-Farbtonfächer

3 Bewertung

Zur Bewertung wurden von unabhängigen, sachkundigen Prüfstellen gewonnene Nachweise herangezogen.

Das Oberflächenschutzsystem "Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV" hat damit seine Eignung für die Instandsetzungsverfahren gemäß **Anlage 1** nachgewiesen. Es ist ausreichend

- rissüberbrückend,
- wasserdicht,
- CO₂-diffusionsdicht,
- H₂O-diffusionsoffen,
- chemikalienbeständig,
- frost- und frost-tausalz-beständig,
- haftfest,
- schlagfest,
- abriebfest,
- rutschfest,
- brandbeständig.

Auf Basis der vorgelegten Nachweise werden die Leistungswerte gemäß **Anlage 2** bestätigt.

Der Hersteller hat die "Angaben zur Ausführung" gemäß **Anlage 3** zur Verfügung gestellt.

Die Bewertung gilt solange keine Änderungen des Produkts oder des Produktionsverfahrens vorgenommen werden.

4 Empfehlungen und Hinweise

Der Hersteller weist die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes mit dem AVS-Verfahren "2+" nach und hat dabei die Maßnahmen gemäß **Anlage 4** festgelegt, u.a. auch laufende, unabhängige Bestätigungen der Produktleistung.

Die Einhaltung der Maßnahmen wird von folgender Stelle jährlich bestätigt:

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V.
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main

Es wird empfohlen, das Gutachten spätestens nach 5 Jahren auf seine Aktualität hin überprüfen zu lassen.

LBD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

Beglaubigt
Kulle

Tabelle 1.1: Oberflächenschutzsysteme – Kurzbeschreibung – Regelaufbau

Kurzbezeichnung	Kurzbeschreibung	Regelaufbau
OS 1 (OS A)	Hydrophobierung	Hydrophobierung
OS 2 (OS B)	Beschichtung für nicht begeh- und befahrbare Flächen (ohne Kratz- bzw. Ausgleichsspachtelung)	1. Hydrophobierung ¹⁾ 2. Ggf. Grundierung 3. Mindestens zwei Oberflächenschutzschichten (hwO)
OS 4 (OS C)	Beschichtung mit erhöhter Dichtheit für nicht begeh- und befahrbare Flächen (mit Kratz- bzw. Ausgleichsspachtelung)	1. Kratz-/Ausgleichsspachtelung ²⁾ 2. Ggf. Hydrophobierung ¹⁾ 3. Ggf. Grundierung 4. Mindestens zwei Oberflächenschutzschichten (hwO)
OS 5a (OS DII)	Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für nicht begeh- und befahrbare Flächen (mit Kratz- bzw. Ausgleichsspachtelung)	a) Polymerdispersion 1. Kratz-/Ausgleichsspachtelung ²⁾ 2. I. d. R. Grundierung 3. Mindestens zwei Oberflächenschutzschichten (hwO) 4. Ggf. Deckversiegelung
OS 5b (OS DI)		b) Polymer/Zement-Gemisch 1. Ggf. Kratz-/Ausgleichsspachtelung ²⁾ 2. Mindestens zwei elastische Oberflächenschutzschichten (hwO) 3. Ggf. Deckversiegelung
OS 8	Starre Beschichtung für befahrbare Flächen	1. I. d. R. Grundierung oder Grundierspachtelung 2. Verschleißfeste, ggf. vorgefüllte Oberflächenschutzschicht, abgestreut, ggf. mehrlagig 3. Deckversiegelung
OS 11a (OS F a)	Beschichtung mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückungsfähigkeit für begeh- und befahrbare Flächen	1. Grundierung 2. Elastische Oberflächenschutzschicht (hwO, Schwimmschicht) 3. Verschleißfeste, vorgefüllte ^{3), 4)} Deckschicht, abgestreut (hwO) 4. Ggf. Deckversiegelung ⁵⁾
OS 11b (OS F b)		1. Grundierung 2. Verschleißfeste, vorgefüllte ^{3), 4)} Oberflächenschutzschicht, abgestreut (hwO) 3. Deckversiegelung 4. Ggf. Abstreuerung und zweite Deckversiegelung
OS 14	Beschichtungssystem mit hoher dynamischer Rissüberbrückung, mit integrierter Nutzschicht, direkt befahrbar (mit/ohne Einlage), bestehend aus einem flexiblen Reaktionsharz und einer zusätzlichen Nutzschicht aus Reaktionsharz (ungefüllt/gefüllt), mit ggf. mineralischer Einstreuung und ggf. Deckversiegelung.	1. Grundierung 2. Elastische Oberflächenschutzschicht (hwO, Schwimmschicht) 3. Verschleißfeste vorgefüllte Deckschicht, abgestreut (hwO) 4. Ggf. Deckversiegelung

¹⁾ Ggf. Wirksamkeitsnachweis gemäß DIN EN 13580

²⁾ Dispersionsspachtel u. ä. erfordern u. U. eine gesondert zu vereinbarende Prüfung

³⁾ Nur durch Abstreuen gefüllte Schicht ist nur bei gelegentlichem Begang zulässig

⁴⁾ Abhängig von der Viskosität (mind. 20 M.-%)

⁵⁾ Systeme mit Deckversiegelung sind ohne Versiegelung komplett zu prüfen; Griffigkeit, Verschleiß und Rissüberbrückung sind zusätzlich mit Versiegelung zu prüfen

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Kurzbeschreibung – Regelaufbau – Anwendungsbereiche

Anlage 1

Seite 1 von 2

In der nachfolgenden Tabelle werden die Prinzipien und Verfahren zum Schutz oder zur Instandsetzung von Schäden im Beton bzw. von Bewehrungskorrosion zusammengefasst und geeigneten Oberflächenschutzsystemen gegenübergestellt:

Tabelle 1.2: Anwendungsbereiche

Prinzip	Geregelte Verfahren, die auf den Prinzipien beruhen	Geeignete Oberflächenschutzsysteme
1. Schutz gegen das Eindringen von Stoffen	1.1 Hydrophobierung	OS 1
	1.3 Beschichtung	OS 2 ¹⁾ , OS 4, OS 5a, OS 5b, OS 8, OS 11, OS 14
	1.4 Lokale Abdeckung von Rissen (Bandagen)	OS 11, OS 14
2. Regulierung des Wasserhaushaltes des Betons	2.1 Hydrophobierung	OS 1
	2.3 Beschichtung	OS 2 ¹⁾ , OS 4, OS 5a, OS 5b, OS 8, OS 11, OS 14
6. Erhöhung des Widerstandes gegen chemischen Angriff	6.1 Beschichtung	OS 4, OS 5a, OS 5b, OS 8, OS 11, OS 14 mit Nachweis des Widerstands gegen chemischen Angriff
7. Erhalt oder Wiederherstellung der Passivität	7.7 Beschichtung	OS 2 ¹⁾ , OS 4, OS 5a, OS 5b, OS 8, OS 11, OS 14
	7.8 Lokale Abdeckung von Rissen (Bandagen)	OS 11, OS 14
8. Erhöhung des elektrischen Widerstandes	8.1 Hydrophobierung	OS 1
	8.3 Beschichtung	OS 2 ¹⁾ , OS 4, OS 5a, OS 5b, OS 8, OS 11, OS 14

¹⁾ Nur bei geschlossenen Oberflächen geeignet als Beschichtungssystem für Instandsetzungen

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Kurzbeschreibung – Regelaufbau – Anwendungsbereiche

Anlage 1

Seite 2 von 2

Tabelle 2.1: Merkmale für das Oberflächenschutzsystem

Nr. ¹⁾	Merkmale	Prüfverfahren	Anforderung	Kennwert
1	2	3	4	5
Bestandteile				
1	Allgemeines Erscheinungsbild und Farbe	Sichtprüfung	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus" (Grundierung), Komp. A + Komp. B: transparent bräunlich "Sikafloor®-376" (Dichtungs- und Verschleißschicht), Komp. A + Komp. B: hellbraun "Sikafloor®-359 N" (Versiegelung), Komp. A + Komp. B: RAL Standardfarbton
2	Dichte – Tauchkörper-Verfahren	DIN EN ISO 2811-2	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus": Komp. A: $\rho = 1,131 \text{ g/cm}^3$ Komp. B: $\rho = 1,005 \text{ g/cm}^3$ "Sikafloor®-376": Komp. A: $\rho = 1,851 \text{ g/cm}^3$ Komp. B: $\rho = 1,043 \text{ g/cm}^3$ "Sikafloor®-359 N": Komp. A: $\rho = 1,680 \text{ g/cm}^3$ Komp. B: $\rho = 1,051 \text{ g/cm}^3$
3	Infrarotspektrum	DIN EN 1767 DIN 51451	Wert ermitteln und angeben/Fingerprint Keine Hinweise auf Abweichungen der Zusammensetzung	"Sikafloor®-150 Plus", Komp. A/B, "Sikafloor®-376", Komp. A/B, "Sikafloor®-359 N", Komp. A/B: Es liegen keine Abweichungen zum ursprünglich eingereichten Fingerprint vor, Nutzung des gleichen Lösungsmittels (Spektren im Lieferzustand (keine Vorbehandlung) bzw. Vorbehandlung mit Dichlormethan und anschließender Trocknung)
4	Epoxid-Äquivalent	DIN EN 1877-1	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus": Komp. A = 215 g/mol EE (Lieferzustand, keine Vorbehandlung)
5	Aminzahl	DIN EN 1877-2	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus": Komp. B = 427 mg KOH/g Probe (Lieferzustand, keine Vorbehandlung)
6	Hydroxylzahl	DIN EN 1240	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-376": Komp. A = 57,2 mg KOH/g (Vorbehandlung mit Dichlormethan und anschließender Trocknung) "Sikafloor®-359 N": Komp. A = 13,3 mg KOH/g (Lieferzustand, keine Vorbehandlung)

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Merkmale

Anlage 2

Seite 1 von 5

Tabelle 2.1: Merkmale für das Oberflächenschutzsystem (Fortsetzung)

Nr. ¹⁾	Merkmale	Prüfverfahren	Anforderung	Kennwert
1	2	3	4	5
7	Isocyanatgehalt	DIN EN 1242	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-376" : Komp. B = 2,2 M.-% (Lieferzustand, keine Vorbehandlung) "Sikafloor®-359 N" : Komp. B = 11,7 M.-% (Lieferzustand, keine Vorbehandlung)
8	Thermogravimetrie	DIN EN ISO 11358-1	Wert ermitteln und angeben/Fingerprint Keine Hinweise auf Abweichungen der Zusammensetzung	Es liegen keine Abweichungen zum ursprünglich eingereichten Fingerprint vor, Nutzung des gleichen Prüfgases (Stickstoff, 30 ml/min), Temperaturprofil (Temperaturbereich 35 °C bis 900 °C, Aufheizrate 10 K/min), Einwaage, Vorbehandlung (keine Vorbehandlung) Gesamtmasseverluste bei 600 °C: "Sikafloor®-150 Plus" : Komp. A = 97,9 % (Einwaage = 17,2 mg) Komp. B = 99,6 % (Einwaage = 13,0 mg) "Sikafloor®-376" : Komp. A = 37,7 % (Einwaage = 35,2 mg) Komp. B = 99,7 % (Einwaage = 26,2 mg) "Sikafloor®-359 N" : Komp. A = 46,1 % (Einwaage = 28,8 mg) Komp. B = 98,2 % (Einwaage = 13,2 mg)
9	Auslaufzeit	DIN EN ISO 2431	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus", "Sikafloor®-376", "Sikafloor®-359 N" : Nicht bestimmbar Alternatives Verfahren Viskosität siehe Zeile 10
10	Viskosität	DIN EN ISO 3219 ²⁾	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus" : Komp. A: η (23 °C, 500 s ⁻¹) = 2600 mPa·s Komp. B: η (23 °C, 1500 s ⁻¹) = 31 mPa·s "Sikafloor®-376" : Komp. A: η (23 °C, 500 s ⁻¹) = 5100 mPa·s Komp. B: η (23 °C, 500 s ⁻¹) = 3800 mPa·s "Sikafloor®-359 N" : Komp. A: η (23 °C, 500 s ⁻¹) = 900 mPa·s Komp. B: η (23 °C, 500 s ⁻¹) = 2700 mPa·s
Frisches Gemisch				
11	Topfzeit	DIN EN ISO 9514 ³⁾	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus" : 26 min (bis 40 °C) "Sikafloor®-376" : 42 min (bis 28 °C) "Sikafloor®-359 N" : 63 min (bis 30 °C)

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Merkmale

Anlage 2

Seite 2 von 5

Tabelle 2.1: Merkmale für das Oberflächenschutzsystem (Fortsetzung)

Nr. ¹⁾	Merkmale	Prüfverfahren	Anforderung	Kennwert
1	2	3	4	5
12	Entwicklung der Shorehärte A bzw. D nach 1, 3 und 7 Tagen	DIN EN ISO 868 ⁴⁾	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus": 1 d: 71 Shore D 3 d: 81 Shore D 7 d: 84 Shore D "Sikafloor®-376": 1 d: 53 Shore A 3 d: 60 Shore A 7 d: 61 Shore A "Sikafloor®-359 N": 1 d: 20 Shore D 3 d: 43 Shore D 7 d: 50 Shore D
13	Flüchtige und nichtflüchtige Anteile	DIN EN ISO 3251 ⁵⁾	Wert ermitteln und angeben	Nichtflüchtige Anteile: "Sikafloor®-150 Plus": nfA = 96,4 M.-% "Sikafloor®-376": nfA = 97,3 M.-% "Sikafloor®-359 N": nfA = 83,2 M.-%
14	Aschegehalt	DIN EN ISO 3451-1 ⁶⁾	Wert ermitteln und angeben	"Sikafloor®-150 Plus": 0,0 M.-% "Sikafloor®-376": 19,6 M.-% "Sikafloor®-359 N": 59,1 M.-%

System

15	Abreißversuch	DIN EN 1542, [1], Anhang A3.2 ⁷⁾	$\geq 1,5$ (1,0) MPa; Mittelwert (kleinster Einzelwert)	Anforderung erfüllt
16	Abriebfestigkeit	DIN EN ISO 5470-1	Masseverlust weniger als 3000 mg, Reibrad: H22/1000 Zyklen/ Last: 1000 g	Anforderung erfüllt
	Verschleißwiderstand (BCA)	DIN EN 13892-4	mindestens Klasse AR1 nach DIN EN 13813	Anforderung erfüllt
17	CO ₂ -Durchlässigkeit	DIN EN 1062-6	$s_D > 50$ m	Anforderung erfüllt
18	Wasserdampf-Durchlässigkeit	DIN EN ISO 7783	Klasse I: $s_D < 5$ m Klasse II: $5 \text{ m} \leq s_D \leq 50$ m Klasse III: $s_D > 50$ m	Anforderung erfüllt (Klasse III)
19	Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	DIN EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Anforderung erfüllt

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Merkmale

Anlage 2

Seite 3 von 5

Tabelle 2.1: Merkmale für das Oberflächenschutzsystem (Fortsetzung)

Nr. ¹⁾	Merkmal	Prüfverfahren	Anforderung	Kennwert
1	2	3	4	5
20	Haftfestigkeit nach Prüfung auf Temperaturwechselverträglichkeit Für Verwendungen im Außenbereich unter Einfluss von Tausalzen: Gewitterregenbeanspruchung (Temperaturschock) (10x) und Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff (50x)	DIN EN 13687-2 DIN EN 13687-1	Nach Temperaturwechselbeanspruchung a) keine Risse, Blasen, Ablösungen b) Abreißversuch $\geq 1,5$ (1,0) MPa; Mittelwert (kleinster Einzelwert)	Anforderungen erfüllt
21	Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff Klasse I: 3 d ohne Druck Prüfflüssigkeiten: Gruppen 1, 3 und 10 nach EN 13529	DIN EN 13529	24 h nach der Entnahme der Beschichtung aus der Prüfflüssigkeit: Verringerung der Härte um weniger als 50 % bei Messung nach dem Eindruckversuch nach Buchholz, DIN EN ISO 2815, oder Shore-Härte, DIN EN ISO 868	Anforderungen erfüllt
22	Rissüberbrückungsfähigkeit Im Anschluss an die Konditionierung nach EN 1062-11, 4.1 – 7 Tage bei 70 °C für Reaktionsharzsysteme	DIN EN 1062-7	Die Rissüberbrückungsfähigkeit am Bauteil wird durch Verfahren B, Klasse B3.2, bei einer Prüftemperatur von –20 °C nachgewiesen. Zusätzliche Anforderungen nach [2], Abschnitt 4.3.4 bei min. 3 von 4 Probekörpern: – oberflächige Anrisse ≤ 50 µm – Unterseitige Anrisse ≤ 25 % der Dicke der hwO – Ablösungen auf keiner Seite des Risses ≥ 2 d der hwO.	Anforderungen nach [2], Abschnitt 4.3.4 erfüllt
23	Schlagfestigkeit	DIN EN ISO 6272-2	Nach der Belastung keine Risse und kein Abblättern Klasse I: ≥ 4 Nm	Anforderungen erfüllt
24	Brandverhalten nach Aufbringung	DIN EN 13501-1	Mindestanforderung: Klasse E-d2	Anforderung erfüllt
25	Griffigkeit/Rutschfestigkeit	DIN EN 13036-4	Klasse III: > 55 im nassen Zustand geprüfte Einheiten (außen)	Anforderung erfüllt
26	Dichtigkeit	DIN EN 14224	Kein Wasserdurchtritt	Anforderung erfüllt

¹⁾ In Tabelle 2.1 wird in Spalte 1 die Zeilennummerierung nach [2], Tabelle 24 angegeben.

²⁾ Prüfung bei konstanter Erhöhung der Scherrate.

³⁾ In Abweichung zu DIN EN ISO 9514:2019-10 wurde ein Mischungsvolumen von 100 ml statt 300 ml berücksichtigt. Die Durchführung der Prüfung erfolgte über die Bestimmung der Zeit bis zur Temperaturerhöhung der Mischung auf 40 °C (siehe DIN EN ISO 9514:1994-10 oder DAfStb Instandsetzungs-Richtlinie, Teil 4 (Ausgabe Oktober 2001)).

⁴⁾ Prüfung an Prüfkörpern mit einer Schichtdicke von 6 mm bzw. an einem freien Film.

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Merkmale

Anlage 2

Seite 4 von 5

- 5) Prüfung nach 24-stündiger Vorlagerung gemäß DIN EN 23270, Trocknungszeit 3 h bei 105 °C.
6) Prüfung nach DIN EN ISO 3451-1, Verfahren A, Glühzeit 3 h bei (550 ± 25) °C.
7) Die Applikation und die Lagerung bis zur Prüfung erfolgte unter Normbedingungen ((23 ± 2) °C und (50 ± 5) % relative Luftfeuchte) gemäß DIN EN 23270, die Prüfung erfolgte bei konstantem Lastanstieg von 300 N/s.

- [1] BAWEmpfehlung „Instandsetzungsprodukte – Hinweise für den Sachkundigen Planer zu bauwerksbezogenen Produktmerkmalen und Prüfverfahren“ der Bundesanstalt für Wasserbau, Ausgabe 2025
[2] "Hinweise zu den ZTV-ING – Teil 3 Massivbau – Abschnitt 4 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, April 2019

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Merkmale

Anlage 2

Seite 5 von 5

Tabelle 3.1: Angaben zur Ausführung

Nr.	1	2			
1	Allgemeines				
	Hersteller	Sika Deutschland CH AG & Co KG Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart			
	Name des Oberflächenschutzsystems	"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"			
	Anwendbarkeit für Verfahren gemäß ZTV-ING 3-4 und TR Instandhaltung	Beschichtung mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückungsfähigkeit für begeh- und befahrbare Flächen. Es ist an freibewitterten Betonbauteilen mit oberflächennahen Rissen und/oder Trennrissen und planmäßiger mechanischer Beanspruchung auch im Sprüh- oder Spritzbereich von Auftausalzen (z. B. Brückenkappen) anwendbar.			
2	Komponenten des Oberflächenschutzsystems				
	1	2	3	4	5
	Produktname	Stoffart	Lieferform	Lagerdauer	Lagerbedingungen
	"Sikafloor®-150 Plus" (Grundierung)	2-komponentige, lösemittel- freie, niedrigviskose, vorgefüllte Epoxidharz- Grundierung	25 kg Gebinde	mind. 24 Monate ab Produktionsdatum (siehe auch Haltbarkeits- datum Etikett)	Trocken, frostfrei, für die Verarbeitung idealerweise im Temperaturbereich von 10 bis 25 °C
	"Sikafloor®-376" (Dichtungs- und Verschleißschicht)	2-komponentiges, rissüber- brückendes, hochelasti- sches, lösemittel- und phtalatfreies Polyurethan- bindemittel	30 kg Gebinde	mind. 12 Monate ab Produktionsdatum (siehe auch Haltbarkeits- datum Etikett)	
	"Sikafloor®-359 N" (Versiegelung)	2-komponentige, pigmentierte, schnell aushärtende Polyurethan- beschichtung	32,5 kg Gebinde	mind. 12 Monate ab Produktionsdatum (siehe auch Haltbarkeits- datum Etikett)	
	Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,1 - 0,3 mm als Füllstoff im "Sikafloor®-376"				Trocken, für die Verarbeitung idealerweise im Temperaturbereich von 10 bis 25 °C
	Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,3 - 0,8 mm zur Einstreuung im "Sikafloor®-150 Plus" und "Sikafloor®-376"				
3	Sicherheit/Arbeitsschutz				
	s. Sicherheitsdatenblatt				
4	Entsorgung				
	s. Sicherheitsdatenblatt				

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Angaben zur Ausführung

Anlage 3

Seite 1 von 4

Tabelle 3.1: Angaben zur Ausführung (Fortsetzung)

		Ausführung							
5.1	Vorbereitung der Unterlage gemäß ZTV-ING 3-4 bzw. TR Instandhaltung, Teil 1, Abschnitt 7.2, mit Zusatzanforderungen (Abreißfestigkeit, Rauheit)			Die Vorbereitung der Unterlage erfolgt gemäß TR Instandhaltung, Teil 1 und DAfStb-RL SIB, Teil 3. Zusatzanforderungen (z. B. Rautiefenausgleich, Haftzugfestigkeit, Abreißfestigkeit) sind entsprechend den Vorgaben der TR Instandhaltung zu entnehmen. Für Rautiefen $R_t > 0,5$ mm ist gemäß TR Instandhaltung mit einem vorgängigen Arbeitsgang zu egalisieren (erforderliche Rautiefenklasse RT0,3).					
5.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufbau, System-/Produktname	Mischungsverhältnis	Mindest-trocken-schicht-dicke	Auftragsart	Mengen-zu-schlag zur Gewährleistung der Mindest-trockenschicht dicke	Applikations-menge ¹⁾	zugehöriger Stoffverbrauch zu Spalte 3	Maximal-trocken-schicht-dicke	Mischen (Art/Dauer)
		A : B + Füllstoff	$d_{min,P}$		m_z	$m_s = m_{min,P} + m_z$	$m_{min,P} = \frac{d_{min,P} \cdot}{FV}$	$d_{max,P}$	
	-	GT	µm	–	kg/m²	kg/m²	kg/m²	µm	min
	Grundierung "Sikafloor®-150 Plus"	74 : 26	300	Gummi-schieber, Walze, intensiv einarbeiten	–	0,4 – 0,5	–	500	3, langsam laufendes Rührwerk, umtopfen
	Abstreuerung QS 0,3 - 0,8 mm	n.a.		Einstreuen	n.a.	0,8	n.a.		
	Dichtungs- und Verschleißschicht "Sikafloor®-376" + 20 % QS 0,1 – 0,3 mm	30 : 70 + QS	4000	Zahn rakel	–	2,45 + 0,49 QS	–	6000	
	Abstreuerung QS 0,3 - 0,8 mm	n.a.		Einstreuen	n.a.	im Überschuss	n.a.		
	Versiegelung "Sikafloor®-359 N"	78 : 22	500	Gummi-schieber, Walze	–	0,7	–	700	
Legende:		GT: Gewichtsteil QS: Quarzsand n.a.: nicht anwendbar							
5.3	Temperatur der Stoffe, Unterlage, Luft min/max [°C]				Rel. Luftfeuchte max [%]				
	"Sikafloor®-150 Plus": 10/30 ²⁾ "Sikafloor®-376": 10/30 ²⁾ "Sikafloor®-359 N": 10/30 ²⁾ (Bauteiltemperatur mind. 3 K über Taupunkt)				"Sikafloor®-150 Plus": 80 "Sikafloor®-376": 80 "Sikafloor®-359 N": 80				
5.4	Anschlüsse z. B. Stahl, nicht rostende Stähle, verzinkte Flächen, Kunststoffe, Nichteisenmetalle		–						
	Trennmittel		–						

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Angaben zur Ausführung

Anlage 3

Seite 2 von 4

Tabelle 3.1: Angaben zur Ausführung (Fortsetzung)

5.4	Sonstige Randbe- dingungen	Gebindeverarbeitbarkeitsdauer bei 10 °C bzw. 30 °C: "Sikafloor®-150 Plus": 60 min bzw. 15 min "Sikafloor®-376": 60 min bzw. 15 min "Sikafloor®-359 N": 50 min bzw. 15 min
		Max. Feuchtigkeitsgehalt der Unterlage (Beton/Estrich): 4 M.-%
		Wartezeit bis Regenfest bei 10 °C bzw. 30 °C: "Sikafloor®-150 Plus": 72 h bzw. 24 h "Sikafloor®-376": 72 h bzw. 24 h "Sikafloor®-359 N": 24 h bzw. 12 h
		Wartezeiten bis nächste Schicht bei 10 °C: "Sikafloor®-150 Plus": min. 24 h / max. 96 h "Sikafloor®-376": min. 24 h / max. ³⁾ "Sikafloor®-359 N": n.a. Wartezeiten bis nächste Schicht bei 30 °C: "Sikafloor®-150 Plus": min. 12 h / max. 24 h "Sikafloor®-376": min. 8 h / max. ³⁾ "Sikafloor®-359 N": n.a.
		Maßnahmen bei Überschreitung der max. Angaben min./max.: "Sikafloor®-150 Plus": leicht anstrahlen, schleifen "Sikafloor®-376": mechanisch anrauen, Haftvermittler "Sikalastic®-810" + "Sika® Verdünnung C", ablüften lassen "Sikafloor®-359 N": n.a.
		Wartezeiten bis Prüfung Abreißfestigkeit bei 10 °C bzw. 30 °C: "Sikafloor®-150 Plus": 3 d bzw. 1 d "Sikafloor®-376": 7 d bzw. 5 d "Sikafloor®-359 N": 7 d bzw. 5 d
		Witterungsschutz/ Nachbehandlung: Flächen vor Feuchtigkeit und Niederschlag schützen
		Maßnahmen zur Überarbeitbarkeit <u>Allgemein:</u> Das aktuelle Regelwerk sieht vor, dass ein Inspektions- und Wartungsplan erstellt wird. Die Bewertung eines Oberflächenschutzsystems hinsichtlich des Schädigungsgrades hat durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu erfolgen. <u>Überarbeitungsempfehlung verschlissene Versiegelung:</u> Werden bei der regelmäßigen Inspektion des OS-Systems Verschleißerscheinungen an der Versiegelung festgestellt und die erforderliche Rutschhemmung dadurch beeinträchtigt, kann wie folgt überarbeitet werden: • Untergrund im betroffenen Bereich staubfrei kugelstrahlen (Geschwindigkeit: ca. 10 -12 m/min) • Reinigen (Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein) • Aufbringen Versiegelung Sikafloor®-359 N • Abstreuerung im Überschuss mit Quarzsand, Sieblinie 0,3 - 0,8 mm • Versiegelung der Fläche mit Sikafloor®-359 N Für die Angaben zu den Verbrauchsmengen ist eine Rücksprache mit dem Hersteller erforderlich. Die aktuelle Ausgabe der Technischen Merkblätter "Sikafloor®-150 Plus", "Sikafloor®-376" und "Sikafloor®-359 N" ist zu beachten.
		Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b) "Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"
		Angaben zur Ausführung

- 1) In Abhängigkeit von Umgebungs-, Objekt- und Verarbeitungsbedingungen können andere Materialverbrauchswerte zur Einhaltung der Sollschiebtdicken erforderlich sein.
- 2) Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrund- und Materialtemperatur mind. + 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.
- 3) Keine maximale Wartezeit bei abgestreuten Oberflächen, welche frei von allen Verunreinigungen ist.

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Angaben zur Ausführung

Anlage 3

Seite 4 von 4

Tabelle 4.1: Werkseigene Produktionskontrolle und unabhängige Bestätigungsprüfungen

Nr.	Merkmal	Anforderungen		Häufigkeit	
		Bezugswerte aus Anlage 2, Tabelle 2.1	Zulässige Toleranzen gegenüber den Bezugswerten oder Mindestanforderungen	WPK	Bestätigungsprüfung
1	2	3	4	5	6
Bestandteile					
1	Allgemeines Erscheinungsbild und Farbe "Sikafloor®-150 Plus", Komp. A/B, "Sikafloor®-376", Komp. A/B, "Sikafloor®-359 N", Komp. A/B	Zeile 1	Keine Hinweise auf Abweichungen der Zusammensetzung	jede Charge	1 mal pro Jahr
2	Dichte¹⁾ – Pyknometer-Verfahren – Tauchkörper-Verfahren "Sikafloor®-150 Plus", Komp. A/B, "Sikafloor®-376", Komp. A/B, "Sikafloor®-359 N", Komp. A/B	Zeile 2	± 3 %		
3	Infrarotspektrum²⁾ "Sikafloor®-150 Plus", Komp. A/B, "Sikafloor®-376", Komp. A/B, "Sikafloor®-359 N", Komp. A/B	Zeile 3	Keine Hinweise auf Abweichungen der Zusammensetzung		
4	Epoxid-Äquivalent^{2), 3)} "Sikafloor®-150 Plus", Komp. A	Zeile 4	± 5 %		
5	Aminzahl^{2), 3)} "Sikafloor®-150 Plus", Komp. B	Zeile 5	± 6 %		
6	Hydroxylzahl^{2), 3)} "Sikafloor®-376", Komp. A, "Sikafloor®-359 N", Komp. A	Zeile 6	± 10 %		
7	Isocyanatgehalt^{2), 3)} "Sikafloor®-376", Komp. B, "Sikafloor®-359 N", Komp. B	Zeile 7	± 10 %		
8	Thermogravimetrie "Sikafloor®-150 Plus", Komp. A/B, "Sikafloor®-376", Komp. A/B, "Sikafloor®-359 N", Komp. A/B	Zeile 8	Keine Hinweise auf Abweichungen der Zusammensetzung ± 5 % bezüglich des Masseverlusts bei 600 °C	1 mal pro Jahr	
9	Viskosität "Sikafloor®-150 Plus", Komp. A/B, "Sikafloor®-376", Komp. A/B, "Sikafloor®-359 N", Komp. A/B	Zeile 10	± 20 %	jede Charge	

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Maßnahmen im AVS-Verfahren

Anlage 4

Seite 1 von 2

Tabelle 4.1: Werkseigene Produktionskontrolle und unabhängige Bestätigungsprüfungen (Fortsetzung)

Nr.	Merkmal	Anforderungen		Häufigkeit	
		Bezugswerte aus Anlage 2, Tabelle 2.1	Zulässige Toleranzen gegenüber den Bezugswerten oder Mindestanforderungen	WPK	Bestätigungs- prüfung
1	2	3	4	5	6
Frisches Gemisch					
10	Topfzeit³⁾ "Sikafloor®-150 Plus", "Sikafloor®-376", "Sikafloor®-359 N"	Zeile 11	± 15 %	jede Charge	1 mal pro Jahr
11	Entwicklung der Shorehärte A bzw. D nach 1, 3 und 7 Tagen⁴⁾ "Sikafloor®-150 Plus", "Sikafloor®-376", "Sikafloor®-359 N"	Zeile 12	± 3 Einheiten Shorehärte A oder D nach 7 Tagen	jede 10. Charge/ 14 d	
12	Flüchtige und nichtflüchtige Anteile "Sikafloor®-150 Plus", "Sikafloor®-376", "Sikafloor®-359 N"	Zeile 4	± 5 %	jede Charge	
13	Aschegehalt "Sikafloor®-150 Plus", "Sikafloor®-376", "Sikafloor®-359 N"	Zeile 5	± 5 %	jede 10. Charge/ 14 d	
System					
16	Abreißversuch	Zeile 12	≥ 1,5 (1,0) MPa Mittelwert (kleinster Einzelwert)	1 mal pro Jahr	1 mal pro Jahr

1) Neben den Referenzverfahren nach DIN EN ISO 2811 Teil 1 und 2 gelten die Teile 3 und 4 bei Nachweis der gleichen Genauigkeit und Wiederholbarkeit als Alternativverfahren.

2) Das vom Zulieferer bereitgestellte Analyseprotokoll gilt als Basis für die Bewertung.

3) Topfzeit ist alternatives Verfahren zu Epoxid Äquivalent / Aminzahl bzw. Hydroxylzahl / Isocyanatgehalt.

4) Nur für flexible Harze und Produkte, bei denen die Tropfzeit nicht gemessen werden kann.

Oberflächenschutzsystem OS 11b (OS F b)
"Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV"

Maßnahmen im AVS-Verfahren

Anlage 4

Seite 2 von 2