

PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® UR350 UR360

Elastomeres Gießharz mit guter Reißfestigkeit

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Eigenschaften	Komponente A SikaBiresin® UR350	Komponente B SikaBiresin® UR360
Chemische Basis	Isocyanat	Polyol
Farbe	Farblos	Schwarz
	gemischt	Schwarz
Dichte	1,08 kg/l	1,03 kg/l
	fest	1,09 kg/l
Mischungsverhältnis	nach Gewicht nach Volumen	100 : 40 100 : 42
Viskosität (CQP029-4)	19 000 mPa·s	250 mPa·s
	gemischt	3600 mPa·s
Topfzeit (CQP021-4)	150 g bei 23 °C	20 Minuten
Entformzeit	bei 23 °C bei 80 °C	24 Stunden 2 Stunden
Aushärtezeit	bei 23 °C bei 80 °C nach Gelierung	6 Tage 4 Stunden
Empfohlene Schichtstärke		max. 80 mm
Härte Shore A (CQP023-1 / ISO 868)	A1 A15	85 ^A 84 ^A
Zugfestigkeit (CQP036-6 / ISO 37)		17 MPa ^A
Reißfestigkeit (CQP045-1 / ISO 34)		83 kN/m ^A
Bruchdehnung (CQP036-6 / ISO 37)		810 % ^A
Rückprallelastizität BASHORE (ASTM 2632)		42 % ^A
Linearer Schwund (CQP014-5)	250 x 50 x 3 mm	3 mm/m ^A
Abriebwiderstand (Taber) (ISO 5470)		18 mg/100U ^A
Glasübergangstemperatur (CQP301-5 / ISO 11357)		-65 °C ^A
Wärmeausdehnungskoeffizient (CQP 053-1 / ISO 11359)	0 – 40 °C	200 x 10 ⁻⁶ 1/K ^A
Einsatztemperatur		-40 – 80 °C
Haltbarkeit		12 Monate

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Aushärtungsbedingungen: 16 Stunden bei 70 °C

BESCHREIBUNG

SikaBiresin® UR350 UR360 ist ein zweikomponentiges Polyurethan-Elastomer-Gießharz zur Herstellung von halbflexiblen Formen.

PRODUKTVORTEILE

- Gute Reißfestigkeit
- Sehr gute Hydrolysebeständigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hohe Bruchdehnung

ANWENDUNGSBEREICH

SikaBiresin® UR350 UR360 eignet sich für die Herstellung von halbflexiblen Formen, Umformwerkzeugen und Teilen, die eine gute Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit erfordern. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um die Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit zusätzlichen Materialien wie Beschichtungen und Trennmitteln unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Oberflächenvorbehandlung

Die Material- und Verarbeitungstemperatur, die Temperatur der Form oder des Urmodells muss zwischen 18 °C – 25 °C liegen.

Stellen Sie sicher, dass die Form oder das Urmodell sauber, trocken, staub- und fettfrei ist. Poröse Oberflächen müssen vor dem Auftragen des Trennmittels gut versiegelt werden. Es wird empfohlen, Trennmittel auf Wachsbasis zu verwenden. Weitere Informationen zu Sika Trennmitteln finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt.

Mischprozess

Vor der Verwendung ist das Material auf Homogenität und Kristallisation zu prüfen. Nach längerer Lagerung bei niedriger Temperatur kann es zur Kristallisation von Komponenten kommen. Dieser Prozess kann leicht rückgängig gemacht werden, indem die betroffene Komponente auf maximal 70 °C erhitzt wird, bis die Kristalle verschwunden sind. Vor der Verwendung auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur abkühlen lassen.

Es ist zu beachten, dass die Topfzeit von der Temperatur und der gemischten Menge betroffen ist.

Beide Komponenten müssen unter Beachtung des festgelegten Mischungsverhältnisses gründlich gemischt werden. Das Vermischen kann mit einem Spatel oder einem Maschinenrührer bei ≤ 300 U/min erfolgen.

Um eine homogene und vollständige Durchmischung zu gewährleisten, das angemischte Produkt in einen anderen Behälter gießen und unter Berücksichtigung der Topfzeit erneut kurz mischen.

Hinweis: Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen.

Das Restmaterial muss so schnell wie möglich aufgebraucht werden.

Verarbeitung

Das Produkt muss am tiefsten Punkt der Form sofort nach dem Vermischen in die eingetrennte Form gegossen werden.

Die Entformzeit kann sich je nach Schichtstärke und Raumtemperatur ändern.

Die Isocyanatkomponente kann auf bis zu 40 °C erhitzt werden, um sie flüssiger zu machen, dadurch wird aber die Topfzeit verkürzt.

LAGERBEDINGUNGEN

Beide Komponenten müssen in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und 25 °C in ungeöffneten Originalbehältern gelagert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich. Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GEBINDE

SikaBiresin® UR350 (A)

Karton mit Dosen	6 x 1 kg
Kanister	20 kg

SikaBiresin® UR360 (B)

Karton mit Flaschen	6 x 0,4 kg
Kanister	8 kg

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.