

# SIKA SPRITZBETONBESCHLEUNIGER IN PULVERFORM – PRODUKTÜBERSICHT

	<b>Sigunit®-39 AF</b>	<b>Sigunit®-49 AF</b>	<b>Sigunit®-59 AF</b>
<b>Produktvorteil</b>	Alkalifrei Sehr wirtschaftlich	Alkalifrei Französisches Zertifikat S.N.C.F.	Alkalifrei Für geringe Klinkergehalte
<b>CE Kennzeichnung nach EN 934-5</b>	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
<b>pH-Wert</b>	Ca. 4	Ca. 4	Ca. 3
<b>Chemische Basis</b>	Aluminiumsulfat	Aluminiumsulfat Spezialzement	Aluminiumhydroxyd Aluminiumsulfat Mischung
<b>Dosierung (für Zement)</b>	4–6 %	4–7 %	2–6 %
<b>Arbeitssicherheit</b>	Alkalifrei	Alkalifrei	Alkalifrei
<b>Grundwasserschutz</b>	Keine Gefährdung	Keine Gefährdung	Keine Gefährdung
<b>Dichtigkeit von Beton</b>	Hoch	Hoch	Hoch
<b>Robustheit gegenüber Zementqualität</b>	Mittel	Mittel bis hoch	Mittel bis hoch
<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre	1 Jahr	2 Jahre
<b>Verpackungseinheit</b>	25-kg-bag / 1000 kg	25-kg-bag / 1000 kg	25-kg-bag / 1000 kg

## Sigunit® Pulver – Produktpositionierung

