

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz

3-komponentiger, schnellhärtender, flexibilisierter Verlaufmörtel auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) gefüllt mit Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff

BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz ist ein 3-komponentiges, schnellhärtendes Polymethylmethacrylat Reaktionsharz SET, welches gefüllt wird mit Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff. Als Härterpulver wird Sikalastic® Rapid KATpulver eingesetzt. Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz ist ein Verlaufmörtel im Sikalastic® Rapid 722 Abdichtungs- und Beschichtungssystem.

Lieferung erfolgt immer als SET:

- Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz
- Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff
- Sikalastic® Rapid KATpulver

ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Schutzschicht für das Sikalastic® Rapid-722/722 Detail Abdichtungssystem
- Nuttschicht in der Anwendung als Dickbeschichtung
- Egalisierungsmörtel von Ausbrüchen und Höhenversätzen bis zu 10 mm Höhe
- Herstellung von flexiblen, mechanisch und chemisch beständigen Beschichtungen mit Schichtdicken von 2- 4 mm
- Herstellung von rutschhemmenden Oberflächen mittels Einstreuung von Quarzsand
- Herstellung von dekorativen Oberflächen mittels Einstreuung von Sikafloor Color Chips Mix WR

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- tieftemperaturflexible PMMA Flüssigkunststoffbeschichtung
- flächig haftend, keine Unterläufigkeit
- lösemittelfrei
- für mechanisch belastete Beschichtungen
- verarbeitbar bei Lufttemperaturen bis +3 °C
- für Neubau und Instandsetzung geeignet
- CE 94101802 HARMONISIERTE NORM: EN 1504-2:2004
 - System 2+ (Für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken:Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2), Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2))
 - System 2+ (Für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken:Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1))
 - System 2+ (Für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken:Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3))
 - System 3 (Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz

April 2024, Version 01.02

020915402000000034

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	3-komponentiges, hochflexibles, gefülltes Polymethylmethacrylat (PMMA)																																												
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz 10 kg Gebinde ▪ Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff 23 kg Papiersack ▪ Sikalastic® Rapid KATpulver: 2x100 g Kunststoffbeutel <p>Für die Anwendung im Untergrundtemperaturbereich zwischen +3 °C und +15 °C ist zwingend zusätzliches Sikalastic® Rapid KATpulver zu verwenden.</p>																																												
Lagerfähigkeit	Bei fachgerechter Lagerung 12 Monate ab Produktionsdatum. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.																																												
Lagerbedingungen	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz im unbeschädigten und ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.																																												
Farbton	RAL 7032 kieselgrau																																												
Dichte	1,76 g/cm ³																																												
Wasserdampfdurchlässigkeit	23.718 (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl)																																												
Chemische Beständigkeit	Auf Anfrage																																												
System	<p>1. unarmerter Aufbau mit rutschhemmender Oberfläche (Dickbeschichtung)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbeitsschritt</th> <th>Produkt</th> <th>Verbrauch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundierung:</td> <td>Sikalastic® Rapid Primer Beton</td> <td>ca. 0,6 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Egalisierung nach Bedarf:</td> <td>Sikalastic® Rapid Kratzspachtel</td> <td>ca. 1 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nutzschicht:</td> <td>Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz</td> <td>mind. 1,21 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff</td> <td>mind. 2,79 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Einstreu frisch in frisch:</td> <td>Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)</td> <td>ca. 3 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Versiegelung/Nutzschicht:</td> <td>Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig</td> <td>mind. 0,5 kg/m²*</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. unarmerter Aufbau mit rutschhemmender Oberfläche (Dickbeschichtung)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbeitsschritt</th> <th>Produkt</th> <th>Verbrauch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundierung:</td> <td>Sikalastic® Rapid Primer Beton</td> <td>ca. 0,6 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Egalisierung nach Bedarf:</td> <td>Sikalastic® Rapid Kratzspachtel</td> <td>ca. 1 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nutzschicht:</td> <td>Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz</td> <td>mind. 1,21 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff</td> <td>mind. 2,79 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Rollvorlage:</td> <td>Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung brandhemmend</td> <td>ca. 0,60 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Einstreu frisch in frisch:</td> <td>Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)</td> <td>ca. 3 kg/m²*</td> </tr> <tr> <td>Versiegelung/Nutzschicht:</td> <td>Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung brandhemmend</td> <td>mind. 0,45 kg/m²*</td> </tr> </tbody> </table>		Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch	Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m ² *	Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m ² *	Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m ² *	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m ² *	Einstreu frisch in frisch:	Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)	ca. 3 kg/m ² *	Versiegelung/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	mind. 0,5 kg/m ² *	Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch	Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m ² *	Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m ² *	Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m ² *	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m ² *	Rollvorlage:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung brandhemmend	ca. 0,60 kg/m ² *	Einstreu frisch in frisch:	Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)	ca. 3 kg/m ² *	Versiegelung/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung brandhemmend	mind. 0,45 kg/m ² *
Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch																																											
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m ² *																																											
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m ² *																																											
Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m ² *																																											
	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m ² *																																											
Einstreu frisch in frisch:	Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)	ca. 3 kg/m ² *																																											
Versiegelung/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig	mind. 0,5 kg/m ² *																																											
Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch																																											
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m ² *																																											
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratzspachtel	ca. 1 kg/m ² *																																											
Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m ² *																																											
	Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m ² *																																											
Rollvorlage:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung brandhemmend	ca. 0,60 kg/m ² *																																											
Einstreu frisch in frisch:	Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Überschuss)	ca. 3 kg/m ² *																																											
Versiegelung/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung brandhemmend	mind. 0,45 kg/m ² *																																											

3. unarmerter Aufbau mit dekorativer Oberfläche Chips
(Dickbeschichtung)

Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m ² *
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratz- spachtel	ca. 1 kg/m ² *
Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Ver- laufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m ² *
	Sikalastic® Rapid-722 Ver- laufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m ² *
Rollvorlage/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Ver- siegelung farbig	mind. 0,5 kg/m ² *
Einstreu frisch in frisch:	Sikafloor® Color Chips Mix WR	ca. 0,05 kg/m ² *

4. armerter Aufbau mit rutschhemmender Oberfläche und Abdichtung
gem. DIN 18531-2/5 / FLDR ZVDH

Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m ² *
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratz- spachtel	ca. 1 kg/m ² *
Abdichtung Lage 1:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 2 kg/m ² *
Trägereinlage einbet- ten:**	Sikalastic® Rapid Vlies-110	mind. 1,05 m ² /m ²
Abdichtung Lage 2:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 1 kg/m ² *
Schutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Ver- laufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m ² *
	Sikalastic® Rapid-722 Ver- laufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m ² *
Rollvorlage:	Sikalastic® Rapid-722 Ver- siegelung farbig	ca. 0,4 kg/m ² *
Einstreu frisch in frisch:	Quarzsand 0,3- 0,8 mm oder 0,7-1,2 mm (im Über- schuss)	ca. 3 kg/m ² *
Versiegelung/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Ver- siegelung farbig	mind. 0,5 kg/m ² *

5. armerter Aufbau mit dekorativer Oberfläche Chips und Abdichtung
gem. DIN 18531-2/5 / FLDR ZVDH

Arbeitsschritt	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikalastic® Rapid Primer Beton	ca. 0,6 kg/m ² *
Egalisierung nach Bedarf:	Sikalastic® Rapid Kratz- spachtel	ca. 1 kg/m ² *
Abdichtung Lage 1:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 2 kg/m ² *
Trägereinlage einbet- ten:**	Sikalastic® Rapid Vlies-110	mind. 1,05 m ² /m ²
Abdichtung Lage 2:**	Sikalastic® Rapid-722/722 Detail	ca. 1 kg/m ² *
Schutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Ver- laufmörtel Harz	mind. 1,21 kg/m ² *
	Sikalastic® Rapid-722 Ver- laufmörtel Füllstoff	mind. 2,79 kg/m ² *
Rollvorlage/Nutzschicht:	Sikalastic® Rapid-722 Ver- siegelung brandhemmend	mind. 0,5 kg/m ² *
Einstreu frisch in frisch:	Sikafloor® Color Chips Mix WR	ca. 0,05 kg/m ² *

*Verbräuche sind abhängig vom Grad der Unebenheiten in der Oberfläche und der Saugeigenschaften der vorbereiteten Untergründe.

**Arbeitsschritte erfolgen frisch in frisch.

Weitere Aufbauvarianten auf Anfrage.

Trockenschichtdicke	ca. 2 mm bei mind. 4 kg/m ²															
Mischverhältnis	Zur Teilmengenenentnahme empfehlen wir eine Waage. <table border="1"> <tr> <td>Untergrundtemperatur in °C</td> <td>+3 bis +5</td> <td>+10 bis +15</td> <td>+20 bis +35</td> <td>+40 bis +50</td> </tr> <tr> <td>Dosierung Sikalastic® KATpulver in % (Masse):</td> <td>6%</td> <td>4%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Menge für 1 kg Harz:</td> <td>60 g</td> <td>40 g</td> <td>20 g</td> <td>10 g</td> </tr> </table> <p>Bei bauseits wechselnden Witterungsverhältnissen oder abweichend eingesetzten Katalysatormengen verkürzen oder verlängern sich die Reaktionszeiten entsprechend. Die Katalysatormenge bezieht sich auf die Harzmenge Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz.</p>	Untergrundtemperatur in °C	+3 bis +5	+10 bis +15	+20 bis +35	+40 bis +50	Dosierung Sikalastic® KATpulver in % (Masse):	6%	4%	2%	1%	Menge für 1 kg Harz:	60 g	40 g	20 g	10 g
Untergrundtemperatur in °C	+3 bis +5	+10 bis +15	+20 bis +35	+40 bis +50												
Dosierung Sikalastic® KATpulver in % (Masse):	6%	4%	2%	1%												
Menge für 1 kg Harz:	60 g	40 g	20 g	10 g												
Materialverbrauch	mind. 4 kg/m ²															
Materialtemperatur	min. +3 °C, max. +30 °C															
Lufttemperatur	min. +3 °C, max. +35 °C															
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 90 %															
Taupunkt	Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mindestens 3 K über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen.															
Untergrundtemperatur	min. +3 °C, max. +50 °C															
Untergrundfeuchtigkeit	Oberfläche muss trocken und frei von Eis sein.															
Untergründe	ausgehärteter Sikalastic® Rapid Primer Beton/Beton FB ausgehärtetes Sikalastic® Rapid-722/722 Detail Abdichtungssystem															
Verarbeitungszeit	Bei Untergrundtemp. +20 °C und Zugabe von 2 % Sikalastic® KATpulver. <table border="1"> <tr> <td>Verarbeitungszeit:</td> <td>ca. 15 Minuten (Topfzeit)</td> </tr> <tr> <td>Regenfestigkeit nach:</td> <td>ca. 30 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Weiterbeschichtbarkeit nach:</td> <td>ca. 1 Stunde</td> </tr> <tr> <td>Aushärtung nach:</td> <td>ca. 3 Stunden</td> </tr> </table>	Verarbeitungszeit:	ca. 15 Minuten (Topfzeit)	Regenfestigkeit nach:	ca. 30 Minuten	Weiterbeschichtbarkeit nach:	ca. 1 Stunde	Aushärtung nach:	ca. 3 Stunden							
Verarbeitungszeit:	ca. 15 Minuten (Topfzeit)															
Regenfestigkeit nach:	ca. 30 Minuten															
Weiterbeschichtbarkeit nach:	ca. 1 Stunde															
Aushärtung nach:	ca. 3 Stunden															

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

UNTERGRUNDQUALITÄT

- Untergrund muss tragfähig sein, die Oberflächenzugfestigkeit für zementgebundene Untergründe: mind. 1,5 N/mm²
- Druckfestigkeit für zementgebundene Untergründe: mind. 25 N/mm²
- rissfrei oder nur mit Haarrissen bei Anwendung ohne armiertes Sikalastic® Rapid-722/722 Detail System.

MISCHEN

Vor dem Mischen Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz maschinell aufrühren und in ein Mischgebinde umfüllen. Den Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff bei laufendem Rührwerk dem Harz zusetzen und klumpenfrei einrühren. Anschließend das Sikalastic® Rapid KATpulver im vorgeschriebenen

Mischungsverhältnis zugeben. Um Spritzer oder ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Durchmischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer ist abhängig von der Materialtemperatur und ist erst dann beendet wenn eine homogene Mischung vorliegt und das Härterpulver vollständig aufgeschlossen ist. Der Boden und Rand des Behälters muss ebenfalls miterfasst sein. Wir empfehlen das Umtopfen und anschließende intensive Durchmischen von mind. 1 Minute. Generell sind ex-geschützte Maschinen und Geräte einzusetzen. Mischdauer:

Materialtemperaturen < 10 °C mind. 4 Min.

Materialtemperaturen > 10 °C mind. 2 Min.

Die Einführung von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

VERARBEITUNG

Die angemischte Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz + Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff Mischung wird mit einer Aufstreichkelle mit Dreieckzahnleiste (Zahnform 92) oder Glättkelle gleichmäßig aufgezogen. Die Zahnung (Zahnform 92) ergibt, in Verbindung mit dem Verbrauch (mind. 4 kg/m²), eine Trockenschichtdicke von ca. 2 mm. Falls nötig bzw. optional kann die gleichmäßig verlegte Schicht sofort mit einer Stachelwalze (Bsp. Multitool Entlüftungsroller) im Kreuzgang kurz egalisiert und entlüftet werden. Es darf nicht zu lange gestachelt werden, da sonst die Aushärtung gestört wird. Einstreubelag Quarzsand: In die noch frische Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz Füllstoff Mischung, die Fläche zuerst leicht und dann im Überschuss abstreuen. Nach Aushärtung den überschüssigen Sand entfernen.

Egalisierungsmörtel:

Zugabe feuergetrockneten Quarzsand 0,1-0,3 mm max. 17 kg auf 33 kg Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz + Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Füllstoff Mischung, ggf. nach Bedarf Sika Stellmittel T (ca. 5% bis 10% auf 10 kg Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz), abschließend Sikalastic® Rapid KATpulver gem. Dosierungsbedarf, bemessen am Anteil Harz.

Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing

Kornwestheimer Straße 103-107

D-70439 Stuttgart

Telefon: 0711/8009-0

E-Mail:

flooring_waterproofing@de.sika.com

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Harz

April 2024, Version 01.02

02091540200000034

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sikalastic® Rapid Reiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

SikalasticRapid-722VerlaufmrtelHarz-de-DE-(04-2024)-1-2.pdf