

# Primer 501

## Primer für Sarnaplast® 2235

### Produkt- beschreibung

Polymer-Primer in organischen Lösungsmitteln

### Anwendungen

Primer 501 wird als Haftvermittler für Sarnaplast® 2235 auf saugende Untergründe, Metalle und Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen verwendet.

### Eigenschaften/ Vorteile

- Leichte Verarbeitung
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Anwendung auf feste, raue und glatte Untergründe  
Geeignete Untergründe:
  - saugende Untergründe, Beton, Leichtbeton, Mauerwerk, Putz, Metalle
  - Sarnafil® TG/TS Kunststoffbahnen (keine PVC-Bahnen)
- Mit Pinsel zu verarbeiten (in der Verschlusskappe integriert)

### Produktdaten

#### Form

Konsistenz flüssig

Farbe blau

Verpackung Gebinde: 250 ml (mit integriertem Pinsel)

#### Lagerung

Lagerbedingungen Trockene Lagerung an einem gut belüfteten Ort zwischen +5°C and + 30 °C.

Lagerfähigkeit 12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf der Dose.

### Technische Daten

Chemische Basis Polymer-basierter Primer, lösungsmittelhaltig

Dichte ~ 0,75 g/cm<sup>3</sup> (+20 °C)

Roofing



**Sarnafil®**



---

## System Information

---

**Systemaufbau** Systemprodukte: Sarnaplast® 2235

---

## Verarbeitungsbedingungen/ Beschränkungen

---

**Verbrauch** Der Verbrauch hängt von der Rauigkeit und Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ab und liegt bei ca. 1 Gebinde pro 12 Kartuschen Sarnaplast® 2235.

---

**Untergrundvorbereitung** Der Untergrund muss sauber, trocken, lösungsmittelbeständig, staub- und fettfrei sowie frei von trennenden Medien und Fremdkörpern sein.

---

## Verarbeitung

---

**Verarbeitungsanleitung** Nur unter trockenen Bedingungen bei mindestens +5°C verarbeiten. Stark verschmutzte und ölige Bleche müssen vor Auftrag des Primers 501 mit Sarnafil® T Clean oder Solvent T 660 gereinigt werden. Primer 501 darf nicht verdünnt werden. Vor Gebrauch kräftig aufrühren oder schütteln. Eine dünne, gleichmäßige Schicht auf den für die Verklebung mit Sarnaplast® 2235 vorgesehenen Bereich auftragen. Bei saugfähigen Untergründen können 2 Aufträge nötig sein, entsprechende Trocknungszeiten beachten. Die Trocknungszeiten sind stark abhängig von Wetter, der Untergrundbeschaffenheit sowie der aufgetragenen Menge und liegt bei ca. 60 min. für saugende Untergründe und ca. 30 min. für nicht-saugende Untergründe.

---

**Werkzeugreinigung** Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Sarnafil® T Clean reinigen.

---

**Verarbeitungshinweise /  
Beschränkungen** Die Verarbeitung sollte von Sika® geschulten Verlegern ausgeführt werden.

Temperaturgrenzen für die Verarbeitung des Haftvermittlers:

Untergrundtemperatur: mindestens +5°C

Umgebungstemperatur: mindestens +5°C

Die Verarbeitung von Hilfsprodukten wie z.B. Primer oder Reiniger kann eine Temperatur über +5°C nötig machen, bitte die entsprechenden Produktdatenblätter beachten.

Bei der Verarbeitung unter +5°C können unter Berücksichtigung nationaler Bestimmungen sicherheitsbedingt Zusatzmaßnahmen notwendig werden.

---

# Roofing

## Datenerhebung

Alle technischen Daten in diesem Produktdatenblatt sind unter Laborbedingungen erhoben worden. Individuell abweichende – den örtlichen Gegebenheiten unterliegende gemessene Werte – liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit..

## Gesundheits-, und Sicherheits- informationen

Für Informationen zum sicheren Umgang, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sollten sich Anwender auf das gültige Sicherheitsdatenblatt beziehen. Dort finden sich alle physikalischen, ökologischen, toxikologischen und sicherheitsrelevanten Daten. REACH relevante Informationen sind ebenfalls im aktuellen SDB enthalten.

**Haftungsausschluss:** Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimer Straße 103-107  
70439 Stuttgart

Telefon +49 711 8009 0  
Telefax +49 711 8009 321  
www.sika.de



**Sarnafil®**