

PRODUKTDATENBLATT

SikaBlock® M450 N

Polyurethan Designplatte

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Chemische Basis	Polyurethan
Farbe	Orange
Dichte	0,43 kg/l
Härte Shore D (CQP023-1 / ISO 868)	45
Druckfestigkeit (ISO 844)	11 MPa
Biegefestigkeit (CQP027-2 / ISO 178)	12 MPa
Biegemodul (CQP027-2 / ISO 178)	450 MPa
Wärmeausdehnungskoeffizient (CQP 053-1 / ISO 11359)	55 bis 60 x 10 ⁻⁶ 1/K
Einsatztemperatur	-30 bis 70 °C

CQP = Corporate Quality Procedure

BESCHREIBUNG

SikaBlock® M450 N ist eine Polyurethan Designplatte für die Herstellung von Grundkörpern für Design-, Styling- und Clay-Modelle sowie für Cubing- und Datenkontrollmodelle.

PRODUKTVORTEILE

- Einfach bearbeitbar
- Sehr gute Oberflächengüte
- Gute Festigkeit und Kantenstabilität für seine geringe Dichte
- Sehr geringe Staubentwicklung beim Fräsen
- Leicht zu versiegeln und zu lackieren

ANWENDUNGSBEREICH

SikaBlock® M450 N eignet sich besonders zur Herstellung von Grundkörpern für Design-, Styling- und Clay-Modelle.

Es wird auch für die Herstellung von Stylingmodellen und Designstudien verwendet.

SikaBlock® M450 N ist auch für die Herstellung von Grundkörpern für Cubing- und Datenkontrollmodelle konzipiert.

Es ist außerdem für den Kleinserienformenbau für Composite-Teile durch Handlaminieren oder Vakuuminfusion geeignet.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um die Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit zusätzlichen Materialien wie Beschichtungen und Trennmitteln unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Produktvorbereitung

Vor der Verarbeitung müssen SikaBlock® M450 N Platten auf eine Temperatur von 18 °C – 25 °C konditioniert werden.

Beim Verkleben ist darauf zu achten, dass die Oberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sind.

Für die Verklebung von SikaBlock® M450 N wird SikaBiresin® B200 oder SikaBiresin® B260 empfohlen. Weitere Informationen zu den Klebstoffen und dessen Verarbeitung sind im entsprechenden Produktdatenblatt des Klebstoffes zu finden.

Verarbeitung

Die Bearbeitung von SikaBlock® M450 N kann maschinell durch Sägen, Bohren, Fräsen oder von Hand erfolgen. Es wird empfohlen, für die Bearbeitung dieser Platten Hochleistungswerkzeuge zu verwenden.

Informationen zu den Fräsparametern sind bei den Herstellern von Schneidwerkzeugen oder in der Allgemeinen Richtlinie "Fräsparameter für SikaBlock®" erhältlich.

LAGERBEDINGUNGEN

Die Platten müssen flach unter trockenen Bedingungen gelagert werden.

Viele Modelle und Werkzeuge bestehen aus verklebten Platten, entweder aus identischen oder anderen Materialien. Die Lagerung bei niedrigen und erhöhten Temperaturen kann aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten zu hohen Spannungen führen. Um dies zu verhindern, ist es notwendig, die Modelle und Werkzeuge in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und 30 °C zu lagern.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich. Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Freiwilliges Sicherheitsdatenblatt
- Allgemeine Richtlinie
Fräsparameter für SikaBlock®

GEBINDE

Abmessungen [mm]	Stück/Palette
1500 x 500 x 50	36
1500 x 500 x 75	24
1500 x 500 x 100	18
1500 x 500 x 150	12
1500 x 500 x 200	8

Größere Abmessungen von 2000 x 1000 mm sind auf Anfrage erhältlich

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, welche unter normalen oder realistisch vorhersehbar Verwendungsbedingungen aus dem Erzeugnis freigesetzt werden sollen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist daher nicht erforderlich, um das Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder zu verwenden. Für eine sichere Anwendung sind die Anweisungen im Freiwilligen Sicherheitsdatenblatt zu befolgen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.