

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Retardan[®]-2025 P

Retardateur pour systèmes de mortiers secs à très faibles émissions à base de sulfate de calcium

DESCRIPTION DU PRODUIT

Retardan[®]-2025 P est un retardateur de prise à hautes performances spécifiquement conçu pour les liants à base de sulfate de calcium.

UTILISATIONS

Retardan[®]-2025 P donne d'excellentes performances dans l'ajustement du temps de prise et du délai de maniabilité des liants à base de sulfate de calcium, en particulier pour les hémihydrates α et β neutres à légèrement alcalins. Permet la formulation de produits mortiers à très faibles émissions. Il est particulièrement recommandé pour les applications suivantes:

- Chapes fluides à base de sulfate de calcium livrées sous forme de mortier sec
- Production de enduit de gypse
- Enduits de lissage à base de plâtre
- Plâtres spéciaux (plâtres dentaires, plâtres pour moulage, etc.)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Aminoacides modifiés
Conditionnement	Sacs de 18 kg, par palettes de 48 sacs (864 kg).
Durée de vie	Dans ces conditions, tant que son emballage d'origine est intact, le produit peut être conservé au moins deux ans après la date de fabrication.
Conditions d'entreposage	Stocker au sec, à une température comprise entre 0 °C et + 40 °C. Protéger du rayonnement solaire direct.
Apparence / Couleur	Poudre gris clair à beige clair
Masse volumique apparente	Env. 0,78 g/cm ³
pH	Env. 9 (solution à 3%)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Retardan[®]-2025 P offre les avantages suivants:
- Efficace pour la plupart des liants à base de sulfate de calcium
 - Retard très efficace, même à faible dosage
 - Dosage plus facile et plus précis
 - Ajustement précis du délai de maniabilité
 - Bonne compatibilité avec les autres adjuvants, comme les superplastifiants Sika ViscoCrete[®]
 - Pas de baisse des résistances mécaniques finales (contrairement à d'autres acides organiques)

AGRÉMENTS / STANDARDS

Mesure des émissions selon la méthode d'essai GEV 3.2.3.1 : EC1^{PLUS}

INFORMATION CONCERNANT L'APPLICATION

Dosage recommandé	Plage de dosage pour des applications classiques : 0,005 à 0,1 % du mélange sec. Nota : Des différences de type de liant, d'origine des matières premières, de méthode de calcination, d'âge et de conditions de stockage du liant ainsi que d'autres paramètres propres à l'usine ou au chantier peuvent avoir une influence sur le temps de prise et, en conséquence, sur le dosage. Des essais préalables sont nécessaires pour déterminer le dosage exact adapté à un cas spécifique. Pour plus d'information et d'assistance, prière de contacter notre service technique.
Introduction / Malaxage	Ajouter le produit directement dans le mélange sec.
Compatibilité	Il n'y a pas d'incompatibilité connue entre le Retardan®-2025 P et les autres additifs pour plâtre. Important : Avant d'associer différents produits dans un mélange, il est nécessaire de réaliser des essais de vérification des performances. En cas de besoin, contacter notre service technique.

BASE DES DONNÉES DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances que nous ne maîtrisons pas.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les principales caractéristiques physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques de nos produits sont indiquées sur les fiches de données de sécurité. Respecter les prescriptions qui s'y rapportent, comme par exemple la réglementation concernant les matières dangereuses. Respecter les indications concernant les emballages.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que, du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

MENTIONS LÉGALES

Les informations et, en particulier, les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et sont fondées sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales suivant les recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autres conseils donnés, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagées dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes nos commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Deutschland GmbH
Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com



Fiche technique du produit
Retardan®-2025 P
Septembre 2024, Version 01.03
02140601100000063

Retardan-2025P-fr-DE-(09-2024)-1-3.pdf

