

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Primer Metall Spray

Sprühbarer Metall Primer

BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid Primer Metall Spray ist ein Primer zur Haftvermittlung im Sikalastic® Rapid PMMA System.

ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid Primer Metall Spray wird als Grundierung zur Haftvermittlung zwischen Metalluntergründen (z. B. Eisen, Stahl, Alu, Zink, Kupfer) und dem Sikalastic® Rapid PMMA Abdichtungssystem eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- gute Haftvermittlung
- leichte Verarbeitung
- gute Deckkraft
- schnell trocknend
- schwer zugängliche Stellen leicht erreichbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	1-komponentiges, physikalisch trocknendes Kunstharz
Lieferform	500 ml Sprühdose
Farbton	Grau
Lagerfähigkeit	Ungeöffnet ab Produktionsdatum mind. 36 Monate haltbar. Das Produktionsdatum befindet sich auf dem Dosenboden.
Lagerbedingungen	In der ungeöffneten Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	ca. 0,1 l/m ²
Materialtemperatur	+3°C bis +30°C
Lufttemperatur	+3°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 85 %
Untergrundtemperatur	+3°C bis +35°C Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen.
Untergrundfeuchtigkeit	Die zu grundierende Oberfläche muss sauber, trocken und eisfrei sein. Bis zur Erhärtung der Oberfläche darf diese nicht feucht werden.

Trockenzeit

Temperatur

+30°C

+20°C

+10°C

+3°C

Trockenzeit

ca. 20 min

ca. 30 min

ca. 40 min

ca. 45 min

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von jeglicher Verschmutzung sein. Dazu zählen u.a. Altbeschichtungen, Rost, Fette oder Öle. Grobe Verschmutzung können mechanisch, z.B. mittels Schleifer oder Drahtbürste entfernt werden. Für Verunreinigungen wie Fette und Öle empfehlen wir Sikalastic® Rapid Reiner. Vor Auftrag der Grundierung muss der Untergrund leicht angeraut werden. Achten Sie auch darauf umliegende Bereiche abzudecken, um diese vor auftretendem Sprühnebel zu schützen.

Sika Deutschland GmbH

Roofing

Kornwestheimer Strasse 103-107

70439 Stuttgart

Tel.: +49 711/8009-0

roofing@de.sika.com

www.sika.de/dachabdichtung

VERARBEITUNG

Vor Auftragsbeginn die Dose min. 2 Min. schütteln. Im Anschluss wird in einem Abstand von 15 – 20 cm der zu beschichtende Untergrund mit der Grundierung besprüht. Übermäßig hoher Verbrauch ist zu vermeiden, da sich dies negativ auf die Haftleistung auswirken kann. Die optimalen Ergebnisse inkl. eines aktiven Korrosionsschutzes erzielen Sie bei einer Schichtstärke um die 30 µm. Nach dem Aufspritzen sollte aus der kopfstehenden Dose noch einmal gesprüht werden, um die Steigleitung vor Verstopfung zu schützen. Die Überarbeitung mit nachfolgenden Sikalastic® Rapid Beschichtung sollte innerhalb von 8 Std. nach Produktantrag erfolgen. Bei Überschreitung dieser Zeit, kann noch einmal mit einem weiteren Arbeitsgang, wie oben beschrieben, grundiert werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

SikalasticRapidPrimerMetallSpray-de-DE-(06-2021)-1-2.pdf

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Primer Metall Spray

Juni 2021, Version 01.02

020915951000000131