




SCHÖNOX® KH FIX

FLIESENTECHNIK

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion

für mineralische Untergründe als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittlung und Saugminderung. Insbesondere als Grundierung für calciumsulfat- (gips-) gebundene Untergründe, bei kurzer Trocknungszeit, geeignet. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.



Produkteigenschaften

- EMICODE EC 1^{PLUS}:
sehr emissionsarm
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- kurze Ablüftezeit
- schnell verfilmend
- für Wand und Boden
- sehr ergiebig
- auf Fußbodenheizung geeignet
- auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- leicht auftragbar
- haftungsvermittelnd
- reststaubbündend

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX KH FIX eignet sich:

- als Grundierung unter SCHÖNOX Fliesenklebern und Spachtelmassen
- als Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit

Untergründe

SCHÖNOX KH FIX eignet sich auf:

- Beton
- Zement- und Schnellzementestrichen
- Calciumsulfatgebundenen Estrichen
- Gipsputzen (nach DIN EN 13279-1)
- Zementputzen, Kalk-Zementputzen (CS I - CS IV nach DIN EN 998-1)
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Trockenestrichen
- Holzuntergründen

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Trockenheit, Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.

- Gipsputze (mind. 10 mm dick) dürfen nicht gefilzt und nicht geglättet sein, ansonsten sind sie mechanisch vorzubereiten.
- Calciumsulfatgebundene Estriche sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und abzusaugen
- Magnesitgebundene Untergründe mit SCHÖNOX GEA o. SCHÖNOX HP RAPID vorstreichen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Mischungsverhältnis

SCHÖNOX KH FIX unverdünnt auftragen.

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX KH FIX ist ein Spezial-Dispersionsvorstrich und wird vor Gebrauch aufgerührt oder aufgeschüttelt.
- SCHÖNOX KH FIX unverdünnt satt mit einer feinporigen Rolle, z.B. Kurzflorrolle o.ä. gleichmäßig auf den trockenen Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden.
- Nachfolgende Arbeiten können unter Einhaltung der angegebenen Trocknungszeiten ausgeführt werden.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Verpackung

- 10,0 kg Kunststoffkanister
- 5,0 kg Kunststoffkanister
- 1,0 kg Kunststoffflasche (16 Stück im Karton)

Lagerung

- SCHÖNOX KH FIX kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.

Technische Daten

- Basis: lösemittelfreie Kunstharzdispersion
- Farbe: violett
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,0 kg/l
- Lagerungstemperatur: nicht unter + 5 °C
- Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Materialverbrauch: 150 - 200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Auftragsgerät
- Ablüftezeit:
 - ca. 60 min. auf calciumsulfatgebundenen Untergründen (Feuchtigkeitsschutz)
 - ca. 60 min. auf Gipsputzen (Feuchtigkeitsschutz)
 - ca. 10 min. auf zementären Untergründen (Zementestrich, Beton)
 - ca. 10 min. auf Gipskartonplatten
 - ca. 60 min. auf Holzuntergründen und Spanplatten

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.



SCHÖNOX® KH FIX

Entsorgung

- Verpackungen vollständig entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm

GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

EPD – Eigendeklaration

- Hiermit bestätigt die Sika Deutschland CH AG & Co KG, dass das Produkt die Kriterien der Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 erfüllt
- Deklaration als Download unter www.schoenox.de bei SCHÖNOX KH FIX verfügbar

Hinweise

- Arbeitsgeräte sofort mit entspanntem Wasser reinigen.
- Das TKB-Merkblatt "Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen" ist zu beachten.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SGS zertifiziert.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Niederlassung Rosendahl

D-48720 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de