

# POWER2METAL ANWENDUNGS- & VERARBEITUNGS- TIPPS FÜR DAS METALLKLEBEN

## VORBEREITEN



1.

### Reinigen

Bauteile mit **Sika® Remover-208** Spray reinigen.



3.

### Reinigen

Bauteile nach dem Anschleifen erneut mit **Sika® Remover-208** Spray reinigen.



2.

### Anschleifen

Bauteile anschleifen mit **siavlies speed™ veryfine**.



4.

### Material mischen

Material ohne Mischer auspressen bis die A-/B-Komponenten gleichmäßig austreten. Statikmischer aufsetzen und kleine Menge Klebstoff auspressen.

## KLEBEN & DICHTEN

### SikaPower®-880

Schlagzäher Strukturklebstoff

- Für Verklebungen mit metallischen Untergründen wie Stahl und Aluminium sowie GFK- und CFK-Laminat
- Hochfeste und schlagzähe Verbindungen mit 23 MPa Zugscherfestigkeit
- Glaskugeln sichern Mindestklebstoffschichtdicke



**Offenzeit**  
45 Minuten

## HILFSMITTEL



### Fixierzange

Unterstützung bei der Verklebung

- Kein Verrutschen der Bauteile
- Einfacheres Handling

und / oder



### Infrarotstrahler

Beschleunigung des Klebeprozesses

- Schnellere Weiterverarbeitung
- Beschleunigung der Klebstoffaushärtung

## PRODUKTE

	Variante	Verpackungseinheit	Artikelnummer
SikaPower®-880 400 ml	Doppelkartusche, Grau	12 St.	659652
	Statikmischer	12 St.	597368
	Verarbeitungsgerät (Druckluft)	1 St.	631505
SikaPower®-880 50 ml	Doppelkartusche, Grau	12 St.	750659
	Statikmischer	12 St.	772670
	Verarbeitungsgerät (Handdruck)	1 St.	512113
SikaRemover®-208	400 ml Spray zur Vorreinigung	12 St.	135750
Schleifvlies / very fine	Schleifscheibe, rund	20 St.	598444



Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website [www.sika.de/power2metal](http://www.sika.de/power2metal)

Die hier aufgeführten Informationen dienen als Verarbeitungshilfe und ersetzen keine technische Beratung. Die gezeigten Informationen gelten unabhängig von der gewählten Gebindegröße. Bei Fragen und/oder Unsicherheiten zu und im Umgang mit unseren Produkten, kontaktieren Sie bitte einen Sika-Mitarbeiter oder eine Sika-Mitarbeiterin. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung das aktuelle lokale Produktdatenblatt.

BUILDING TRUST

