

## PRODUKTDATENBLATT

# Sika® ViscoCrete®-150 P

Hochleistungsfließmittel



### BESCHREIBUNG

Sika® ViscoCrete®-150 P ist ein pulverförmiges Hochleistungsfließmittel auf Basis der Sika® ViscoCrete® Polymer-Technologie.

### ANWENDUNG

Sika® ViscoCrete®-150 P wurde für den Einsatz in zementösen und ternären Bindersystemen entwickelt. Das Produkt eignet sich als Hochleistungsverflüssiger für die Herstellung von Trockenmörteln und -betonen insbesondere von:

- Estrichen, Fließestrichen und Bodenausgleichsmassen
- Verguss- und Ankermörtel, Fliesenkleber, Injektions- und Reparaturmörtel basierend auf Portlandzement, Mischzementen und ternären Bindemitteln

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Sika® ViscoCrete®-150 P adsorbiert an der Partikeloberfläche. Durch die beiden Wirkmechanismen der elektrostatischen und sterischen Abstoßung erfolgt eine räumliche Trennung der Feinsteile. Es können folgende Vorteile erzielt werden:

- Deutliche Wasserreduktion
- Exzellentes Fließvermögen und selbstnivellierende Eigenschaften
- Daraus stark reduzierter Verarbeitungs- und Verdichtungsaufwand
- Verbesserte Frühfestigkeitsentwicklung
- Verringertes Schwinden und Kriechen
- Kurze Mischzeiten aufgrund der schnellen Adsorption
- Langer Konsistenzerhalt und Verarbeitungszeitraum
- Geringer Einfluss auf den Hydratationsprozess
- Gute Wirksamkeit über ein breites pH-Wert Spektrum
- Kompatibel mit anderen Additiven (z.B. Zitronensäure)
- Frei von Formaldehyd und Ammoniak

### PRÜFZEUGNISSE

Entspricht EN 934-2 Tabelle 3.1/3.2 (Fließmittel)

### PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Modifiziertes Polycarboxylat
Lieferform	20 kg Säcke/ 800 kg pro Palette Kleinere Muster für Testzwecke auf Anforderung.
Aussehen/Farbtone	Weißes bis gelbliches Pulver
Lagerfähigkeit	Mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar bei geeigneter Lagerung in unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung.
Lagerbedingungen	Trocken lagern bei Temperaturen bis +30°C. Vor starker Sonneneinstrahlung.

	lung schützen.
<b>Schüttdichte</b>	0.6 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH Wert</b>	4,0 ± 0,5 bei 23°C (40% Lösung)
<b>Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt</b>	≤ 0.1 %
<b>Equivalentes Natriumoxid</b>	≤ 2.0 %

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Empfohlene Dosierung</b>	Abhängig von der Anwendung beträgt die erforderliche Dosierung von Sika® ViscoCrete®-150 P zwischen 0,05 und 0,5% bez. auf den Bindemittelgehalt. Bei hoher Dosierung kann Sika® ViscoCrete®-150 P verzögern oder zum Bluten bzw. Separieren neigen. Wichtig: Der exakte Dosierbereich ist durch repräsentative Vorabtests unter den entsprechenden Bedingungen zu ermitteln. Bitte kontaktieren Sie dazu unseren technischen Service zur Unterstützung.
<b>Verträglichkeit</b>	Sika® ViscoCrete®-150 P ist mit den meisten redispersierbaren Pulvern, Anregern, Beschleunigern, Verzögerern, redispersierbaren Kunststoffen, Stabilisierern und anderen Additiven, die in Trockenmörteln eingesetzt werden, kompatibel. Um eine optimale Wirkung bezüglich Fließfähigkeit und Verzögerung zu erreichen ist die Kombination mit anderen Sika® ViscoCrete® Pulvern und Retardan möglich. Wichtig: Bevor verschiedene Produkte in speziellen Mischungen kombiniert werden sind Eignungsprüfungen durchzuführen bzw. unser technischer Service zu kontaktieren
<b>Zugabe / Mischen</b>	Sika® ViscoCrete®-150 P der Trockenmischung zugeben. Für optimale Ausnutzung der starken Wasserreduktion empfehlen wir bei Mörtel eine minimale Nassmischzeit von 30 Sekunden.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblät-

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Telefon: +49 06224 988-04  
Telefax: +49 06224 988-522  
EMail: [leimen@de.sika.com](mailto:leimen@de.sika.com)



### PRODUKTDATENBLATT

Sika® ViscoCrete®-150 P  
Dezember 2017, Version 01.01  
021304011000000043

SikaViscoCrete-150P-de-DE-(12-2017)-1-1.pdf