

## PRODUKTDATENBLATT

Sikament<sup>®</sup>-60

FLIESSMITTEL FÜR DOSIERUNG IM WERK UND AUF DER BAUSTELLE

**BESCHREIBUNG**

Sikament<sup>®</sup>-60 wird als Fließmittel ohne verzögernde Wirkung für hochwertigen Beton verwendet.

**ANWENDUNG**

- Alle Betone der Konsistenzklasse F2 bis F4
- Beton im Industriebodenbau
- Estriche
- Beton mit hohem Frost-/Frosttaumittelwiderstand

**PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE**

- Wirkung wie bei einem klassischen Fließmittel

- Homogener Beton, geringere Entmischungsneigung
- Unempfindlich beim Nachdosierung auf der Baustelle
- Gute Frühfestigkeit
- Geringe Viskosität des Betons
- Gute Pumpbarkeit, Verdichtungswilligkeit und Glättbarkeit

**PRÜFZEUGNISSE**

EN 934-2:T2, T3.1, T3.2 - DoP Nr. 83598456  
Betonverflüssiger und Fließmittel  
für die Herstellung von Beton  
Entspricht den Anforderungen der ZTV-ING

**PRODUKTINFORMATIONEN**

<b>Chemische Basis</b>	modifizierte Acrylate
<b>Lieferform</b>	Fass: 200 kg Tauschcontainer: 1000 kg lose Lieferung: ab 6 t
<b>Lagerfähigkeit</b>	In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar. Nach längerer Lagerung vor Gebrauch aufrühren.
<b>Lagerbedingungen</b>	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden.
<b>Aussehen/Farbton</b>	Flüssigkeit / Hellbraun
<b>Dichte</b>	1,02 g/cm <sup>3</sup> bei +20°C
<b>Üblicher Feststoffgehalt</b>	< 15 %
<b>pH Wert</b>	ca. 4,5
<b>Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt</b>	≤ 0,10 %
<b>Äquivalentes Natriumoxid</b>	≤ 0,5 %

# ANWENDUNGSINFORMATIONEN

## Empfohlene Dosierung

0,2 – 3,0 % vom Zementgewicht  
Erstprüfung nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 ist erforderlich.  
0,2 - 1,0 % vom Zementgewicht bei Zugabe für Estriche  
Erstprüfung nach DIN EN 13813 ist erforderlich.

## Zugabe / Mischen

Bei sofortiger Zugabe im Werk empfehlen wir, Sikament®-60 am Ende der Wasserzugabe der Betonmischung zuzugeben und vor anderen Betonzusatzmitteln einzumischen. Zur optimalen Ausnutzung des Verflüssigungspotenzials empfehlen wir eine Nassmischzeit von mindestens 45 sec bei optimaler Durchmischung. Bei nachträglicher Zugabe und Nachdosierung im Transportbetonfahrzeug muss eine gleichmäßige Verteilung des Fließmittels im Beton sicher gestellt werden. Hierzu empfehlen wir, das Fließmittel auf den Beton zu geben. Die Mischzeit sollte 1 min pro m<sup>3</sup>, mindestens jedoch 5 min betragen.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Telefon: +49 06224 988-04  
Telefax: +49 06224 988-522  
EMail: [leimen@de.sika.com](mailto:leimen@de.sika.com)



### PRODUKTDATENBLATT

Sikament®-60  
Februar 2023, Version 01.05  
021301011000001722

Sikament-60-de-DE-(02-2023)-1-5.pdf