

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ViscoCrete®-2800 PERFIN

PCE-FLIESSMITTEL FÜR OPTIMALES GLÄTTEN



BESCHREIBUNG

Sika® ViscoCrete®-2800 PERFIN ist ein vielseitig einsetzbares Fließmittel für die zielsichere Herstellung von Beton im Fertigteilwerk auf der Basis von Polycarboxylatether. Die Sika Perfect Finish Technologie bewirkt perfekte glatte Oberflächen.

ANWENDUNG

- Für alle Betone im Fertigteilwerk
- Betone in den Konsistenzklassen F2 bis F6
- Beton der geglättet wird
- Selbstverdichtender Beton (SVB)

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Gute Verarbeitungszeit und sehr gute Frühfestigkeit
- Optimiert für Beton, der geglättet wird
- Stabilisierende Wirkung z.B. im SVB

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polycarboxylatether
Lieferform	Fass: 200 kg Tauschcontainer: 1000 kg lose Lieferung: ab 6 t
Lagerfähigkeit	In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar. Nach längerer Lagerung vor Gebrauch aufrühren
Lagerbedingungen	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden.
Aussehen/Farbton	Flüssigkeit / Hellgelb
Dichte	1,07 g/cm ³ +20°C
pH Wert	ca. 4
Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt	≤ 0,10 %

Wirkung im Beton:

- Weiche Konsistenz und hohes Fließvermögen reduziert den Verarbeitungs- und Verdichtungsaufwand
- Starke Wasserreduktion und Einhaltung der max. w/z-Werte tragen zur Dauerhaftigkeit der Betone entscheidend bei
- Optimale Verarbeitbarkeit und Glättbarkeit auch bei kalten und warmen Betontemperaturen

PRÜFZEUGNISSE

EN 934-2:T2, T3.1, T3.2 - DoP Nr. 68469197
Betonverflüssiger und Fließmittel für die Herstellung von Beton
Entspricht den Anforderungen der ZTV-ING

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ViscoCrete®-2800 PERFIN
Dezember 2021, Version 01.03
021301011000000682

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung

0,2 – 2,5 % vom Zementgewicht
Erstprüfung nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 ist erforderlich.

Zugabe / Mischen

Wir empfehlen Sika® ViscoCrete®-2800 PERFIN am Ende der Wasserzugabe der Betonmischung zuzugeben und vor anderen Betonzusatzmitteln einzumischen. Zur optimalen Ausnutzung des Verflüssigungspotentials empfehlen wir eine Nassmischzeit von mindestens 45 sec bei optimaler Durchmischung. Die Feinwasserdosierung frühestens nach 2/3 der Nassmischzeit starten, um zu weiche Konsistenzen zu vermeiden.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com



PRODUKTDATENBLATT

Sika® ViscoCrete®-2800 PERFIN
Dezember 2021, Version 01.03
021301011000000682

SikaViscoCrete-2800PERFIN-de-DE-(12-2021)-1-3.pdf